

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 002

покраска деревянного дома внутри, матовая

Сфера применения: Стены и потолки, деревянные элементы интерьеров, мебель, панели, детские комнаты

Тип древесины: Сосна

Основа: Водорастворимая

Примечание: Поверхность должна быть чистой и сухой.

Подготовка основания: Шлифование зернистостью 100-180

Влажность древесины: 12-15%

Температура воздуха и основания: Не ниже +10°C

Система: Бесцветная матовая

№	Процесс	Метод нанесения	Материал	Функция	Расход, мл/м ²
1	Первый слой	Кисть	Innenlasur UV 100	Высокопрозрачная паропроницаемая лазурь. Создает натуральное матовое покрытие устойчивое к пожелтению.	100
Сушка 1 час					
Для достижения особенно высококачественной отделки рекомендуется провести легкое промежуточное матирование шлифовальной бумагой с зернистостью 280					
2	Финишное покрытие	Кисть	Innenlasur UV 100	Высокопрозрачная паропроницаемая лазурь. Создает натуральное матовое покрытие устойчивое к пожелтению.	100
Полное высыхание 12 часов					

Перед работой необходимо ознакомиться с техническими описаниями соответствующих продуктов!

Результат зависит от цвета, расхода материала, а также от цвета древесины. Перед окраской всей площади, рекомендуется изготовить образец покрытия на оригинальной древесине.

Технологическая карта составлена на основе актуальных данных Производителя - компании ADLER и опыта применения, и является стандартной. Особенности объекта, оборудование и требования Заказчика могут влиять на данные в карте. Дополнительные сведения Вы можете получить у технологов компании «Ливинг Вуд Украина»