

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 003

### покраска деревянного дома внутри, шелковисто-глянцевая

**Сфера применения:** Стены и потолки, деревянные элементы интерьеров, мебель, панели, детские комнаты

**Тип древесины:** Сосна

**Основа:** Водорастворимая

**Примечание:** Поверхность должна быть чистой и сухой.

**Подготовка основания:** Шлифование зернистостью 100-180

**Влажность древесины:** 12-15%

**Температура воздуха и основания:** Не ниже +10°C

**Система:** Лессирующая шелковисто-глянцевая

№	Процесс	Метод нанесения	Материал	Функция	Расход, мл/м <sup>2</sup>
1	Первый слой	Кисть Распыление	Innenlasur	Цветная или бесцветная декоративная лазурь. Паропроницаемое покрытие, сохраняющее структуру древесины.	100
Сушка 1 час					
Для достижения особенно высококачественной отделки рекомендуется провести легкое промежуточное матирование шлифовальной бумагой с зернистостью 280					
2	Финишное покрытие	Кисть Распыление	Innenlasur	Цветная или бесцветная декоративная лазурь. Паропроницаемое покрытие, сохраняющее структуру древесины.	100
Полное высыхание 12 часов					

**Перед работой необходимо ознакомиться с техническими описаниями соответствующих продуктов!**

Результат зависит от цвета, расхода материала, а также от цвета древесины. Перед окраской всей площади, рекомендуется изготовить образец покрытия на оригинальной древесине.

Технологическая карта составлена на основе актуальных данных Производителя - компании ADLER и опыта применения, и является стандартной. Особенности объекта, оборудование и требования Заказчика могут влиять на данные в карте. Дополнительные сведения Вы можете получить у технологов компании «Ливинг Вуд Украина»