

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 006

покраска деревянного дома снаружи

Сфера применения: Фасады, беседки, навесы, балконы, фахверки

Тип древесины: Сосна

Основа: На основе растворителя без ароматических углеводородов

Примечание: Поверхность должна быть чистой и сухой.

Подготовка основания: Шлифование зернистостью 80

Влажность древесины: 12-15%

Температура воздуха и основания: Не ниже +5°C

Система: Лессирующая матовая

№	Процесс	Метод нанесения	Материал	Функция	Расход, мл/м ²
1	Первый слой	Кисть	Pullex 3in1-Lasur	Цветная декоративная лазурь. Паропроницаемое покрытие, защищающее древесину от атмосферного воздействия, а также синевы, грибков и насекомых.	100
Сушка 12 часов					
2	Промежуточное покрытие	Кисть	Pullex 3in1-Lasur	Цветная декоративная лазурь. Паропроницаемое покрытие, защищающее древесину от атмосферного воздействия, а также синевы, грибков и насекомых.	100
Сушка 12 часов					
Если Вы наносите лазурь в светлых оттенках или покрытие будет подвергаться очень сильным атмосферным нагрузкам, мы рекомендуем нанести третий (финишный) слой лазури.					
3	Финишное покрытие	Кисть	Pullex 3in1-Lasur	Цветная декоративная лазурь. Паропроницаемое покрытие, защищающее древесину от атмосферного воздействия, а также синевы, грибков и насекомых.	80
Сушка 12 часов					
Наносится при условии достаточной поглощающей способности поверхности.					

Перед работой необходимо ознакомиться с техническими описаниями соответствующих продуктов!

Результат зависит от цвета, расхода материала, а также от цвета древесины. Перед окраской всей площади, рекомендуется изготовить образец покрытия на оригинальной древесине.

Технологическая карта составлена на основе актуальных данных Производителя - компании ADLER и опыта применения, и является стандартной. Особенности объекта, оборудование и требования Заказчика могут влиять на данные в карте. Дополнительные сведения Вы можете получить у технологов компании «Ливинг Вуд Украина»