

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 012

### покраска деревянного дома внутри

**Сфера применения:** Стены и потолки, деревянные элементы интерьеров

**Тип древесины:** Сосна

**Основа:** Водорастворимая

**Примечание:** Поверхность должна быть чистой и сухой.

**Подготовка основания:** Шлифованная или строганная древесина

**Влажность древесины:** 12-15%

**Температура воздуха и основания:** Не ниже +10°C

**Система:** Металлизированные оттенки с эффектом мерцания

№	Процесс	Метод нанесения	Материал	Функция	Расход, мл/м <sup>2</sup>
1	Первый слой	Кисть	Lignovit Platin	Декоративная лазурь металлизированных оттенков. Паропроницаемое покрытие, защищающее древесину от атмосферного воздействия.	60
Сушка 3-4 часа					
Для достижения особенно высококачественной отделки рекомендуется провести легкое промежуточное матирование шлифовальной бумагой с зернистостью 280					
2	Финишное покрытие	Кисть	Lignovit Platin	Декоративная лазурь металлизированных оттенков. Паропроницаемое покрытие, защищающее древесину от атмосферного воздействия.	60
Полное высыхание 12 часов					

**Перед работой необходимо ознакомиться с техническими описаниями соответствующих продуктов!**

Результат зависит от цвета, расхода материала, а также от цвета древесины. Перед окраской всей площади, рекомендуется изготовить образец покрытия на оригинальной древесине.

Технологическая карта составлена на основе актуальных данных Производителя - компании ADLER и опыта применения, и является стандартной. Особенности объекта, оборудование и требования Заказчика могут влиять на данные в карте. Дополнительные сведения Вы можете получить у технологов компании «Ливинг Вуд Украина»