

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 018

### покраска деревянной террасы

**Сфера применения:** Террасы, мостки, доска пола на балконе

**Тип древесины:** Сосна, дуб, лиственница

**Основа:** На основе масел

**Примечание:** Поверхность должна быть чистой и сухой.

**Подготовка основания:** Шлифование зернистостью 80

**Влажность древесины:** 15%

**Температура воздуха и основания:** Не ниже +15°C

**Система:** Лессирующая, подходит для экзотических пород древесины

№	Процесс	Метод нанесения	Материал	Функция	Расход, мл/м <sup>2</sup>
1	Промежуточное покрытие	Кисть	Pullex Bodenöl	Глубоко проникающее масло для пола террас. Паропроницаемое покрытие защищает древесину от атмосферного воздействия, синевы и грибков.	70
Сушка 12 часов					
Защита торцевых срезов Hirnholz-Versiegelung (55621)					
Сушка 2 часа					
2	Финишное покрытие	Кисть	Pullex Bodenöl	Глубоко проникающее масло для пола террас. Паропроницаемое покрытие защищает древесину от атмосферного воздействия, синевы и грибков.	70
Сушка 12 часов					
Рекомендуем ежегодно наносить 1 восстанавливающий слой Pullex Bodenöl (5052ff). В случае интенсивной эксплуатации проводить восстановление по мере износа, вплоть до локального ухода за участками с наибольшим повреждением покрытия					

**Перед работой необходимо ознакомиться с техническими описаниями соответствующих продуктов!**

Результат зависит от цвета, расхода материала, а также от цвета древесины. Перед окраской всей площади, рекомендуется изготовить образец покрытия на оригинальной древесине.

Технологическая карта составлена на основе актуальных данных Производителя - компании ADLER и опыта применения, и является стандартной. Особенности объекта, оборудование и требования Заказчика могут влиять на данные в карте. Дополнительные сведения Вы можете получить у технологов компании «Ливинг Вуд Украина»