

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 019

### покраска деревянного пола

**Сфера применения:** Паркет, доска пола

**Тип древесины:** Сосна

**Основа:** Масла и воски

**Примечание:** Поверхность должна быть чистой и сухой.

**Подготовка основания:** Шлифование зернистостью 100-150

**Влажность древесины:** 12%

**Температура воздуха и основания:** Не ниже +5°C

**Система:** Бесцветная

№	Процесс	Метод нанесения	Материал	Функция	Расход, мл/м <sup>2</sup>
1	Нанесение	Кисть Валик Распыление Втирание	Legno-Hartwachsöl	Материал на основе натуральных масел и восков с содержанием сухого остатка более 97%. Глубоко проникает в поры и подчеркивает естественный рисунок древесины. Защищает от механической и химической нагрузки.	15-30
Через 5-10 минут удалить излишки тканью без ворса (например, «вафельное» полотенце) легкими круговыми движениями вдоль направления волокон					
Сушка 12 часов. Полное высыхание для эксплуатации поверхности – 7 суток					
При необходимости возможно нанесение второго слоя Legno-Hartwachsöl (50821) с лёгкой промежуточной шлифовкой шкуркой зернистостью 280–360					
Чтобы покрытие долго служило и всегда имело свежий вид используйте систему по уходу за масляными покрытиями Legno-Reiniger и Legno-Pflegeöl					

**Перед работой необходимо ознакомиться с техническими описаниями соответствующих продуктов!**

Результат зависит от цвета, расхода материала, а также от цвета древесины. Перед окраской всей площади, рекомендуется изготовить образец покрытия на оригинальной древесине.

Технологическая карта составлена на основе актуальных данных Производителя - компании ADLER и опыта применения, и является стандартной. Особенности объекта, оборудование и требования Заказчика могут влиять на данные в карте. Дополнительные сведения Вы можете получить у технологов компании «Ливинг Вуд Украина»