

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 021

покраска деревянного пола и мебели

Сфера применения: Мебель, доска пола, паркет

Тип древесины: Сосна, дуб, ясень

Основа: Масла и воски

Примечание: Поверхность должна быть чистой и сухой. Внимание! Во избежание самовозгорания, использованную ветошь сушить в развернутом виде.

Подготовка основания: Шлифование зернистостью 100-150

Влажность древесины: 12%

Температура воздуха и основания: Не ниже +5°C

Система: Бесцветная

№	Процесс	Метод нанесения	Материал	Функция	Расход, мл/м ²
1	Нанесение	Кисть Валик Распыление Втирание	Legno-Hartwachsöl	Материал на основе натуральных масел и восков с содержанием сухого остатка более 97%. Глубоко проникает в поры и подчеркивает естественный рисунок древесины. Защищает изделие от механической и химической нагрузки.	15-30
Через 5-10 минут удалить излишки тканью без ворса (например, «вафельное» полотенце) легкими круговыми движениями вдоль направления волокон					
Сушка 12 часов. Полное высыхание для эксплуатации поверхности – 7 суток					
При необходимости возможно нанесение второго слоя Legno-Hartwachsöl (50821) с лёгкой промежуточной шлифовкой шкуркой зернистостью 280–360					
Чтобы покрытие долго служило и всегда имело свежий вид используйте систему по уходу за масляными покрытиями Legno-Reiniger и Legno-Pflegeöl					

Перед работой необходимо ознакомиться с техническими описаниями соответствующих продуктов!

Результат зависит от цвета, расхода материала, а также от цвета древесины. Перед окраской всей площади, рекомендуется изготовить образец покрытия на оригинальной древесине.

Технологическая карта составлена на основе актуальных данных Производителя - компании ADLER и опыта применения, и является стандартной. Особенности объекта, оборудование и требования Заказчика могут влиять на данные в карте. Дополнительные сведения Вы можете получить у технологов компании «Ливинг Вуд Украина»