

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 022

### покраска деревянного пола и мебели, маслом

**Сфера применения:** Мебель, доска пола, паркет

**Тип древесины:** Сосна, дуб, ясень

**Основа:** Масла и воски

**Примечание:** Поверхность должна быть чистой и сухой. Внимание! Во избежание самовозгорания, использованную ветошь сушить в развернутом виде.

**Подготовка основания:** Шлифование зернистостью 100-150

**Влажность древесины:** 12%

**Температура воздуха и основания:** Не ниже +5°C

**Система:** Цветная

№	Процесс	Метод нанесения	Материал	Функция	Расход, мл/м <sup>2</sup>
1	Нанесение цветного покрытия	Кисть Валик Распыление Втирание	Legno-Color	Цветное масло для подчеркивания естественной структуры древесины и придания ей глубоких оттенков. Благодаря гелеобразной консистенции прекрасно проникает в древесину и легко наносится. Различные цвета. Для ускорения сушки допускается добавление 5% PUR-Harter 82019. Время жизнеспособности смеси не более 8 часов.	15-30
Через 5-10 минут удалить излишки тканью без ворса (например, «вафельное» полотенце) легкими круговыми движениями вдоль направления волокон					
Сушка 12 -18 часов. В случае если материал наносится на дуб с высоким содержанием дубильных веществ необходимо увеличить время сушки до 24 часов					
Провести легкое шлифование шлифовальной бумагой с зернистостью 280-360. Удалить древесную пыль					
2	Нанесение промежуточного слоя	Кисть Валик Распыление Втирание	Legno-Öl	Быстросохнущее масло. Прекрасно подчеркивает натуральную структуру древесины, придавая ей бархатистость. Обладает хорошей проникающей способностью и водостойкостью. Антистатическое.	15-30
Через 5-10 минут удалить излишки тканью без ворса (например, «вафельное» полотенце) легкими круговыми движениями вдоль направления волокон					
Сушка 4 часа					
Легкое шлифование шлифовальной бумагой с зернистостью 280-360. Удалить древесную пыль					
3	Нанесение бесцветного финишного покрытия	Кисть Валик Распыление Втирание	Legno-Öl	Быстросохнущее масло. Прекрасно подчеркивает натуральную структуру древесины, придавая ей бархатистость. Обладает хорошей проникающей способностью и водостойкостью. Антистатическое.	15-30

Сушка 4 часа. Полное высыхание для эксплуатации поверхности – 7 суток

Чтобы покрытие долго служило и всегда имело свежий вид используйте систему по уходу за масляными покрытиями Legno-Reiniger и Legno-Pflegeol

**Перед работой необходимо ознакомиться с техническими описаниями соответствующих продуктов!**

Результат зависит от цвета, расхода материала, а также от цвета древесины. Перед окраской всей площади, рекомендуется изготовить образец покрытия на оригинальной древесине.

Технологическая карта составлена на основе актуальных данных Производителя - компании ADLER и опыта применения, и является стандартной. Особенности объекта, оборудование и требования Заказчика могут влиять на данные в карте. Дополнительные сведения Вы можете получить у технологов компании «Ливинг Вуд Украина»