

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 027

покраска мебели и предметов интерьера, цветная, глянцевая

Сфера применения: Мебель, деревянные элементы интерьеров

Тип древесины: МДФ

Основа: На основе растворителя без ароматических углеводородов

Примечание: Поверхность должна быть чистой и сухой.

Подготовка основания: Шлифование зернистостью 180-220

Влажность древесины: 9%

Температура воздуха и основания: Не ниже +15°C

Система: Кроющая

№	Процесс	Метод нанесения	Материал	Функция	Расход, мл/м ²
1	Нанесение первого слоя	Airmix Airless Краскопульт	PUR-Ecofill	Кроющий 2К полиуретановый изоляционный наполнитель на основе растворителя и акрилатной смолы, быстросохнущий, без запаха, обладает высокой заполняющей способностью, шлифуемость отличная. Продукт хорошо держится на вертикальных поверхностях, сохраняет эластичность в течение продолжительного времени. Можно наносить непосредственно на МДФ-плиты высокого качества.	150
Сушка					
Легкая гладкая шлифовка с зернистостью 280 после первого нанесения наполнителя.					
2	Нанесение второго слоя	Airmix Airless Краскопульт	PUR-Ecofill	Кроющий 2К полиуретановый изоляционный наполнитель на основе растворителя и акрилатной смолы, быстросохнущий, без запаха, обладает высокой заполняющей способностью, шлифуемость отличная. Продукт хорошо держится на вертикальных поверхностях, сохраняет эластичность в течение продолжительного времени. Можно наносить непосредственно на МДФ-плиты высокого качества.	170-220
Сушка					
Последующая промежуточная шлифовка: зернистость 280 - 320					
3	Нанесение промежуточного слоя лака	Airmix Airless Распыление	Pigmpur G50	Полиуретановый пигментированный двухкомпонентный лак для мебели на основе растворителя, без аромата, с отличной механической и химической устойчивостью, прекрасной светопрочностью и четкой текстурой пор при обработке поверхностей с открытыми порами; прекрасно наносится на вертикальные поверхности.	150-200

Сушка					
4	Нанесение финишного слоя	Airmix Airless Распыление	PUR-Glanzlack	Прозрачный полиуретановый лак с наполняющей способностью, быстро высыхает, с отличной механической и химической износостойкостью, а также с прекрасным блеском и насыщенностью. Основа загустителя: полиакрилатовая смола. В состав ADLER PUR-Glanzlack 25283 входит специальный ультрафиолетовый фильтр с очень высоким светозащитным эффектом, защищающий грунтовочное покрытие древесины и использованное морение от преждевременного пожелтения или выцветания.	100
Сушка					

Перед работой необходимо ознакомиться с техническими описаниями соответствующих продуктов!

Результат зависит от цвета, расхода материала, а также от цвета древесины. Перед окраской всей площади, рекомендуется изготовить образец покрытия на оригинальной древесине.

Технологическая карта составлена на основе актуальных данных Производителя - компании ADLER и опыта применения, и является стандартной. Особенности объекта, оборудование и требования Заказчика могут влиять на данные в карте. Дополнительные сведения Вы можете получить у технологов компании «Ливинг Вуд Украина»