


ADLER Acrylatlack

56088 ff



Produktbeschreibung	Farblose, lösemittelhaltige Beschichtung auf Basis eines speziell modifizierten Polyacrylates.
Anwendungsgebiete	Farblose Schutzbeschichtung für Metalle wie z. B. Kupfer, Messing, etc.
Besondere Eigenschaften	Die Reaktion mit Luftsauerstoff wird unterdrückt und somit ein „Anlaufen“ des Metalls vermieden. UV- und Alkalibeständig
Auftragsart	Spritzen Das Verspritzen ist nur in Spritzkabinen erlaubt, die der VOC-Richtlinie unterliegen.
Untergrundvorbehandlung	Der Untergrund muss tragfähig und frei von Verunreinigungen (z. B. Öl, Fett, Wachs oder Staub) sein. Öl- und Fettreste mit ADLER Entfetter 80394 abwaschen.
Verdünnung	Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.
Verarbeitungs- und Objekttemperatur	Nicht unter + 5 °C und nicht über 30° C Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung. Um einwandfreie Trocknung zu erzielen, ist für gute Raumlüftung zu sorgen. Direkte Sonneneinstrahlung während der Verarbeitung vermeiden.
Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)	Trockenzeit ca. 2 h
Arbeitsgeräte	Sofort nach Gebrauch mit ADLER Nitro-Verdünnung 80001 reinigen. Angetrocknete Lackreste mit ADLER Abbeizer 95125 entfernen.
Gebindegrößen	25 l
Farbtöne	Farblos Seidenmatt 56088 Farblos Glänzend 56090
Ergiebigkeit (pro Auftrag)	Ca. 6 - 10 m ² /l und Auftrag
Lagerung	Kühl, aber frostfrei
Haltbarkeit	12 Monate in originalverschlossenen Gebinden.
Sicherheitstechnische Angaben	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!

12-09

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.