

Aduro Softmatt
2633 000105

Lösemittelbasiertes 2K-Polyurethan-Mattlack für den **Möbel- und Innenausbau für Industrie und Gewerbe**

PRODUKTBESCHREIBUNG
Allgemeines

Lösemittelbasiertes, transparenter, 2K-Polyurethan-Mattlack mit sehr guter mechanischer und chemischer Widerstandsfähigkeit für tiefmatte Beschichtungen; ausgezeichnete Kratzfestigkeit und angenehmer Griff. Das Produkt ist lichtecht und enthält Lichtschutzmittel, welche den Holzuntergrund und eventuell verwendete Beizen vor vorzeitiger Vergilbung bzw. Ausbleichen schützt. Das Produkt ist ohne den Zusatz von aromatischen Lösemitteln formuliert.

**Besondere Eigenschaften
Prüfnormen**

- **ÖNORM A 1605-12** (Möbeloberflächen)
Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen: 1-B1
Verhalten bei Abrieb: 2-D (≥ 50 U)
Verhalten bei Kratzbeanspruchung: 4-D ($\geq 1,0$ N)
Beflammlung: 5-B (schwer entzündbare Möbeloberfläche)
- **DIN 68861** (Möbeloberflächen)
Teil 1: Verhalten bei chemischer Beanspruchung: 1 B
Teil 2: Verhalten bei Abriebbeanspruchung: 2 D (> 50 bis 150 U)
Teil 4: Verhalten bei Kratzbeanspruchung: 4 D ($> 1,0$ bis $\leq 1,5$ N)
- **ÖNORM A 3800-1** (Brandverhalten) in Verbindung mit einem schwerbrennbaren Untergrund:
schwerbrennbar (früher B 1 nach B 3800 -1), Q1, Tr 1
- **DIN 53160-1 und DIN 53160-2** Schweiß- und Speichelechtheit
- **ÖNORM EN 71 Teil 3** Sicherheit von Spielzeug; Migration bestimmter Elemente (Schwermetallfreiheit)
- **Französische Verordnung DEVL1104875A** über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+


Anwendungsgebiete


- Für die Lackierung von stark beanspruchten Flächen im Möbel- und Innenausbau wie z.B. Tischplatten und Abstellflächen in Küchen und im Wohnbereich, Badezimmern, Büros und im Objektbereich, Fronten und ständig sichtbare Flächen, beanspruchte Flächen von Sitzmöbeln und nicht ständig sichtbare Flächen. Verwendungsbereiche II bis IV gemäß ÖNORM A 1610-12.
- Zur Fertigung von tiefmatten, sehr kratzfesten Beschichtungen im gesamten Innenausbau

07-19 (ersetzt 02-19) ZKL 2633

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

 Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

- Als Decklack auf dafür freigegebenen Grundierungen einsetzbar.
- Als Decklack auf Pigmentlacken wie ADLER Pigmopur 24005 ff einsetzbar (Trockenzeit ADLER Pigmopur bei Raumtemperatur von mindestens 8 bis längstens 24 Stunden ohne Zwischen-schliff).
- Auf furnierten Platten und Massivholz kann Aduro Softmatt auch Lack-auf-Lack eingesetzt werden.
- Für die Beschichtung von mit Wasserstoffperoxid gebleichten Flächen geeignet.
- Für schwer brennbare bzw. schwer entzündbare Aufbauten.
- Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufröhren.

- Bitte beachten Sie unsere „Arbeitsrichtlinien für PUR-Lacke“.

Mischungsverhältnis



3 Gew.-Teile Aduro Softmatt 2633 000105
1 Gew.-Teil ADLER PUR-Härter 82017

Aduro Softmatt 2633 kann ausschließlich mit Härter und im angeführten Mischungsverhältnis verwendet werden. Abweichungen führen zu Film- und Haftungsstörungen.


Topfzeit



8 h

Erhöhte Temperaturen verkürzen die Topfzeit. Eine weitere Verlängerung der Topfzeit ist nicht möglich.

Auftragstechnik



| Auftrags-verfahren | Airless | Airless luftunterstützt (Airmix, Aircoat, etc.) | Becher-pistole |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Spritzdüse (Ø mm) | 0,23 - 0,28 | 0,23 - 0,28 | 1,8 |
| Spritzdruck (bar) | 100 - 120 | 100 - 120 | 2 - 3 |
| Zerstäuberluft (bar) | - | 1 - 2 | - |
| Verdünnung | ADLER DD-Verdünnung 80019 oder ADLER PUR-Verdünnung 80029 | | |
| | - | - | ca. 10 |
| Viskosität (s) 4-mm-Becher, 20°C | 21 | 21 | ca. 18 |
| Auftrags-menge (g/m²) | ca. 80 - 120 pro Auftrag; Gesamtauftragsmenge max. 150 | | |

Trockenzeiten

(bei 23 °C und 50 % r.F.)



| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Schleifbarkeit Lack-auf-Lack | nach Trocknung über Nacht |
| Manipulier- und stapelbar | nach Trocknung über Nacht |
| Endhärte und Kratzfestigkeit | nach 3 Tagen |

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Reinigung der Arbeitsgeräte

ADLER DD-Verdünnung 80019 oder ADLER Waschverdünnung 80077

UNTERGRUND**Untergrundart**

Laub- und Nadelholz (Vollholz-, Furnier-, (beschichtete) Holzspan-, Holzfaserwerkstoffe)

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden.

Untergrundvorbereitung

Laubhölzer: Holzschliff Kö 150 - 180

Nadelhölzer: Holzschliff Kö 120 - 150

BESCHICHTUNGSAUFBAU**Grundierung**

Mit farblosen lösemittelbasierten Möbellacken wie ADLER Legnopur 26211 ff oder ADLER Ventopur NG 26391 ff bzw. mit pigmentierten lösemittelbasierten Lacken wie ADLER Pigmopur 24005 ff.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

Zwischenschliff

Grundierte Fläche mit Kö 240 - 320 anschleifen. Durch-schleifen vermeiden! Holzstaub entfernen.

Der Zwischenschliff muss unmittelbar vor dem Lackauftrag erfolgen, um eine gute Zwischenhaftung zu gewährleisten.

Decklackierung

1 x Aduro Softmatt 2633 000105

REINIGUNG & PFLEGE**Reinigung & Pflege**

Reinigung mit ADLER Clean Möbelreiniger 96490. Pflege mit ADLER Clean Möbelpflege Plus 7222000210.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**

3 kg, 18 kg;

Farbtöne/Glanzgrade

Tiefmatt 2633 000105

Zusatzprodukte

ADLER Legnopur 26211 ff
 ADLER Ventopur NG 26391 ff
 ADLER PUR-Härter 82017
 ADLER DD-Verdünnung 80019
 ADLER PUR-Verdünnung 80029
 ADLER Waschverdünnung 80077
 ADLER Clean Möbelreiniger 96490
 ADLER Clean Möbelpflege Plus 7222 000210

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 1 Jahr in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und erhöhten Temperaturen (über 30°C) geschützt lagern.

Technische Daten

Lieferviskosität ca. 30 s nach DIN 53211 (4-mm-Becher, 20°C)

Mischungsviskosität ca. 21 s nach DIN 53211 (4-mm-Becher, 20°C)

Sicherheitstechnische Angaben

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Das Einatmen von Lackaerosolen muss generell vermieden werden. Dies ist durch die fachgerechte Anwendung einer Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2 – EN 141/EN 143) gewährleistet.