

Entschäumer-Lösung für Aquawood TIG

90643


Additiv zur Entschäumung von Aquawood TIG für Industrie und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Mischung von entschäumenden Polysiloxan-Copolymeren zur Beibehaltung konstanter Verarbeitungseigenschaften von Aquawood TIG in Flutanlagen bei Schaumbildung durch längere Verarbeitungszeit.

Anwendungsgebiete



Maßhaltige Holzbauteile wie Holzfenster, Haustüren oder Garagentore aus Hart- und Weichholz ohne Erdkontakt in den Gebrauchsklassen 2 und 3.

VERARBEITUNG


Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufröhren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +15 °C ist erforderlich.
- Entschäumer-Lösung für Aquawood TIG 90643 unter Röhren der Tauchimprägnierung zugeben.
- Mit Entschäumer-Lösung für Aquawood TIG 90643 sorgfältig vermischt Beschichtungssysteme können wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.

Zugabemenge

Die Zugabemenge beträgt zwischen 0,1 und 0,3 Gewichtsprozent.



0,1 – 0,3%

Reinigung der Arbeitsgeräte



Sofort nach Gebrauch mit Wasser oder ADLER Aqua-Cleaner 80080.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen 1 l

Farbton / Glanzgrad Farblos 90643



WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit / Lagerung Mindestens 1 Jahr in verschlossenen Gebinden.



Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen geschützt lagern.

Sicherheitstechnische Angaben Bitte beachten Sie das zugehörige Sicherheitsdatenblatt! Die aktuelle Version kann im Internet unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.

