

Aduro Vitea

2651 000105

2К полиуретановый глубоко матовый лак на основе растворителей для мебели и интерьера для промышленного и коммерческого использования

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Быстросохнущий 2к полиуретановый прозрачный лак на основе акрилатной смолы для сохранения естественного внешнего вида дерева. Очень хорошая химическая и хорошая механическая устойчивость, элегантный матовый эффект и красивый рисунок поры.

Особые свойства, стандарты



- **ÖNORM A 1605-12** (поверхности мебели)

Устойчивость к химическим воздействиям: 1-B1

Стойкость к истиранию: 2-D (≥ 50 U)

Стойкость к царапинам: 4-D ($\geq 1,0$ N)

- **DIN 68861** (поверхности мебели)


Часть 1: Стойкость к химическим воздействиям: 1 B

Часть 2: Стойкость к истиранию: 2 D (от 50 до 150 U)

Часть 4: Стойкость к царапинам: 4 D ($> 1,0$ до $\leq 1,5$ N)

- **ÖNORM A 3800-1** (огнестойкость) в комбинации с трудновоспламеняющейся грунтовкой:
- Трудногорающий (прежде В 1 согласно В 3800 -1), Q1, Tr 1
- **Французское постановление DEVL1104875A** по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+.

Сфера применения



- Для лакирования мебели и интерьеров, подверженных сильной нагрузке, таких как столешницы и полки на кухнях, в гостиной, ванных комнатах, офисах и в коммерческих зонах, фасадах, которые постоянно находятся на виду, поверхности мебели для сидения, а также поверхности, которые не находятся постоянно на виду. Области применения от II до IV согласно ÖNORM A 1610-12.
- Продукт не подходит для поверхностей отбеленных пероксидом водорода!

02-18 ZKL 2651

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Указания по применению



- Пожалуйста, перемешайте продукт перед применением.
- Aduro Vitea уже содержит оптимальное количество светостабилизатора, защищающего древесину от пожелтения; добавление светостабилизатора 90712 не допускается.
- Из-за сильного матового эффекта поверхности и, соответственно, высокого содержания матирующего компонента, лакирование темного окрашенного дерева не рекомендуется.
- Пожалуйста, соблюдайте **"Рабочие инструкции по применению полиуретановых мебельных лаков"**.

Соотношение компонентов




10 весовых или объемных частей Aduro Vitea 2651 000105

1 весовая или объемная часть ADLER PUR-Härter 8239 000210

Aduro Vitea можно использовать только с отвердителем ADLER PUR-Härter 8239 000210 в указанном соотношении компонентов. Отклонения приводят к проблемам с пленкой и адгезией.


Жизнеспособность смеси



8 часов

Продление жизнеспособности путем смешивания свежеразбавленных лакокрасочных материалов невозможно!

Технология нанесения



5%

Процесс нанесения	Airless	Airless с подачей воздуха (Airmix, Aircoat и т.д.)	Пистолет с верхним бачком
Распылительная дюза (Ø мм)	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,8
Давление распыления (бар)	100 - 120	100 - 120	3 - 4
Давление воздуха (бар)	-	1 - 2	-
Разбавитель	ADLER DD-Verdünnung 80019		
Дозировка разбавителя в %	-	-	5
Вязкость (с) 4 мм сопло, 20°C	21	21	18
Расход (г/м ²)	около 100 - 130 на один слой, общий расход максимум 250		

Продукт готов к распылению.

Форма, свойства и влажность основания влияют на расход / укрывистость. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

Для оптимального высыхания продукта рекомендуется соблюдать рекомендованное количество нанесения. Слишком большая толщина слоя может существенно замедлить процесс высыхания!




ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Время высыхания (при 23°C и относительной влажности 50%)



Шлифование и последующий слой	приблизительно через 3 часа
Можно передвигать и штабелировать	через ночь

Указанные значения являются ориентировочными. Процесс высыхания зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.

Очистка рабочего инструмента



ADLER DD-Verdünnung 80019 или
ADLER Waschverdünnung 80077

ОСНОВАНИЕ

Тип основания

Лиственные и хвойные породы древесины (цельная древесина, шпон, древесноволокнистые материалы)

Пожалуйста, соблюдайте **"Инструкции по лакировке различных видов древесины 2К полиуретановыми лаками"**.

Характеристики основания

Основание должно быть сухим, чистым, прочным, без разделительных веществ, таких как жир, воск, силикон, смола и т.д., не содержать древесной пыли, быть пригодным для нанесения покрытия.

Подготовка основания

Древесина лиственных пород: шлифование с зернистостью 150 - 180
Древесина хвойных пород: шлифование с зернистостью 120-150

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Грунтование

1 x Aduro Vitea 2651 000105

Промежуточное шлифование

Покрытую поверхность отшлифовать зернистостью 280 - 320.
Избегать прошлифовки.



Промежуточное шлифование следует выполнять непосредственно перед нанесением последующего слоя лака, чтобы обеспечить хорошую промежуточную адгезию.

Финишное покрытие

1 x Aduro Vitea 2651 000105

ОЧИСТКА И УХОД

Очистка и уход

Очистка при помощи ADLER Clean Möbelreiniger 96490.
Уход с ADLER Clean-Möbelpflege Plus 7222000210.
Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Упаковка

4 кг; 20 кг

Оттенки цвета / степень глянца

Бесцветный, натуральный матовый

2651 000105



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Дополнительные продукты	ADLER PUR-Härter	8239 000210
	ADLER DD-Verdünnung	80019
	ADLER Waschverdünnung	80077
	ADLER Clean-Möbelreiniger	96490
	ADLER Clean Möbelpflege Plus	7222000210

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Срок хранения / условия хранения




Не менее 1 года в оригинальной невскрытой упаковке.

Хранить в месте защищённом от влаги, прямых солнечных лучей и высоких температур (выше 30°C).

Технические данные

Вязкость при поставке	около 22 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)
Вязкость смеси	около 22 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Данные по безопасности



Более подробную информацию о безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также об утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Текущую версию можно найти по адресу www.adler-lacke.com.

Продукт подходит только для промышленного и коммерческого применения.

Избегайте вдыхания паров лака при распылении. Используйте защитную маску (комбинированный фильтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com