

Aquawood DSL Q10 SG

59198 ff

Толстослойная лазурь на водной основе для деревянных окон и входных дверей, шелковисто-глянцевая для промышленного и коммерческого использования

Система настроена для 3-слойного нанесения с Aquawood Intermedio и Aquawood TIG

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Толстослойная "дышащая" лазурь, шелковисто-глянцевая, на водной основе. Очень хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям и высокая степень прозрачности. Высокая устойчивость к слипанию, очень хорошая ударная прочность, быстро приобретает водоотталкивающие свойства.

Особые свойства, стандарты



- Проверка пригодности, согласно **DIN EN 927-2** Внешние воздействия.
- **EN 71 Часть 3** Безопасность игрушек; миграция определённых элементов (отсутствие тяжёлых металлов).
- **ÖNORM S 1555** или **DIN 53160** Устойчивость к воздействию пота и слюны.
- **ÖNORM EN 71** Часть 3 Безопасность игрушек; Миграция определенных элементов (отсутствие тяжелых металлов).
- **Французское постановление DEVL1104875A** по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+.

Сфера применения



- Деревянные конструкции, со стабильными размерами, например, окна, входные двери и гаражные ворота, соответствующие 2 и 3 классам применения без контакта с землей.
- Для влажных помещений (например, крытые бассейны) только в сочетании со специальной системой.
- Для конструктивных элементов с изменяемыми размерами рекомендует-ся использовать системы тонкослойных покрытий, например, Pullex Plus-Lasur 50314 или Pullex Aqua-Plus 53101.
- Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.

06-16 (заменяет 01-16) ZKL 5106

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingun gen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Указания по применению



- Перед применением продукт перемешать. При перемешивании избегать попадания воздуха.
- Температура продукта, объекта и окружающей среды не должна быть ниже +15°C.
- Оптимальный температурный режим 15-25°C при относительной влажности воздуха 40-80%
- Слишком толстая сухая плёнка более 120 мкм снижает диффузионную способность, поэтому этого следует избегать.
- Герметики должны быть совместимы с продуктом и могут применяться только после высыхания лака. Уплотнительные профили с пластификаторами могут склеиваться вместе с лаком. Используйте только проверенные типы.
- Не рекомендуется наносить второй слой Aquawood DSL Q10 SG с промежуточной шлифовкой, т.к. из-за содержания матирующего воска может возникнуть полирующий эффект и ухудшиться промежуточная адгезия.
- При окраске древесины лиственных пород с глубокими порами могут появиться воздушные карманы (их можно предотвратить с помощью промежуточного покрытия Aquawood Intermedio SQ 53613 ff).
- Пожалуйста, соблюдайте наши **"Рабочие инструкции по нанесению покрытий на конструктивные элементы с неизменяемыми и ограничено изменяемыми размерами"**, включая нормы и стандарты оконного производства.





ООО «Ливинг Вуд Украина»


08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Технология нанесения



0-5%




10%

Процесс нанесения	Airless	Airless с подачей воздуха (Airmix, Aircoat и т.д.)	Пистолет с верхним бачком
Распылительная дюза (ø мм)	0,28 или 0,33	0,28 или 0,33	1,8 - 2,0
Распылительная дюза (ø inch)	0,011 или 0,013	0,011 или 0,013	-
Угол нанесения (градусы)	20 - 40	20 - 40	-
Давление распыления (бар)	80 - 100	80 - 100	3 - 4
Давление воздуха (бар)	-	0,5 - 1,5	-
Расстояние распыления (см)	около 25		
Разбавитель	Вода		
Дозировка разбавителя в %	0 - 3	0 - 3	10
Расход (г/м²)	225 - 275		
Укрывистость на слой (г/м²) 1)	500		
Укрывистость на слой (г/пог.м) 1)	250 - 300		
Мокрая пленка (мкм)	225 - 275		
Сухая плёнка (мкм)	80 максимум 120		
1) Укрывистость с учетом разбавителя и потери на распыление			

Форма, свойства и влажность основания влияют на расход / укрывистость. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

Время высыхания (при 23°C и относительной влажности 50%)



Высохший "от пыли" (ISO 1517)	приблизительно через 1 час
Не прилипает	приблизительно через 3 часа
Складирование с пенополиэтиленом при комнатной температуре:	приблизительно через 5 часов
Складирование с пенополиэтиленом после форсированной сушки: 20 минут фаза испарения 90 минут фазы сушки (35 - 40°C) 20 минут фазы охлаждения	приблизительно через 130 минут
Последующий слой	приблизительно через 12 часов

Указанные значения являются ориентировочными. Процесс высыхания зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.

Избегать попадания прямых солнечных лучей (ведет к ускоренному высыханию).



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Очистка рабочего инструмента



Рабочий инструмент помыть водой сразу после использования.
Для удаления засохших остатков лака рекомендуется использовать ADLER Aqua-Cleaner 80080 или ADLER Abbeizer 95125.

ОСНОВАНИЕ

Тип основания	Древесина в соответствии с нормами для оконного производства.
Характеристики основания	Основание должно быть сухим, чистым, прочным, без разделительных веществ, таких как жир, воск, силикон, смола и т.д., не содержать древесной пыли, быть пригодным для нанесения покрытия.
Влажность древесины	Стабильность размеров: 13% +/- 2%

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Грунтование	1 x Aquawood TIG HighRes 5432 ff Промежуточная сушка: около 4 часов Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.
Промежуточное покрытие	Древесина хвойных пород: 1 x Aquawood Intermedio 53663 или 1 x Aquawood Intermedio HF 53769 окунанием или струйного облива Древесина лиственных пород и лиственницы: 1 x Aquawood Intermedio ISO 53613 Толщина мокрой пленки 100 - 125 мкм Промежуточная сушка: около 2 часов Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.
Промежуточное шлифование	Зернистостью 220 - 240 Удалить шлифовочную пыль.
	
Финишное покрытие	Древесина хвойных пород: 1 x Aquawood DSL Q10 SG 59198 ff в неразбавленном виде Толщина мокрой пленки 250 - 275 мкм Древесина лиственных пород и лиственницы: 1 x Aquawood DSL Q10 SG 59198 ff Толщина мокрой пленки 225 - 250 мкм Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.
Финишное покрытие	Для входных дверей мы рекомендуем дополнительный слой бесцветного финишного покрытия Aquawood Protect G90 53216. Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

УХОД И ОБНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ

Уход

Долговечность покрытия зависит от многих факторов, в особенности, сорт дерева, погодные условия, конструктивная защита, механические нагрузки и выбор цветового тона. Для продления срока службы покрытия необходимо своевременно проводить работы по уходу за обработанной поверхностью. Для этого рекомендуется ежегодно проводить технический осмотр/обслуживание объекта.

Окна: чистка с помощью очистителя ADLER Top-Cleaner 51696 и уход с помощью ADLER Top-Finish 51697, входящих в комплект ADLER PflegesetPlus 51695.

Входные двери: Очищать с помощью ADLER Top-Cleaner 51696, уход с помощью средства ADLER Door-Finish 51700, которое входит в комплект для защиты входных дверей ADLER Hausturenpflegeset 51709.

Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.

Пожалуйста, соблюдайте **"Рабочие инструкции по нанесению покрытий на деревянные конструктивные элементы с неизменяемыми и ограничено изменяемыми размерами- Обслуживание и обновление"**.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Упаковка

5 кг, 25 кг, 120 кг - полиэтиленовая бочка

Оттенки цвета / степень глянца



Пшеница	59198
Ячмень	59226
Коричневый	59227
Конопляный	59228
Медовый	59229

Другие цвета можно получить в колеровочной системе **ADLERMix**.

База покрытия:

База W30	59225
----------	-------

- Окончательный оттенок зависит от цвета древесины, количества нанесенного материала, цвета пропитки и финишного покрытия.
- Для определения конечного цвета рекомендуется нанести пробный образец покрытия на оригинальной поверхности.
- Для более интенсивного выделения текстуры древесины рекомендуется использовать более темный цвет Aquawood TIG, чем цвет Aquawood DSL.
- Для обеспечения единого цвета следует использовать на одной и той же поверхности материал одной партии.



ООО «Ливинг Вуд Украина»


08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Дополнительные продукты	Aquawood TIG HighRes	5432
	Aquawood Intermedio	53663
	Aquawood Intermedio ISO	53613
	Aquawood Intermedio HF	53769
	ADLER Aqua-Cleaner	80080
	ADLER Abbeizer	95125
	ADLER Top-Cleaner	51696
	ADLER Top-Finish	51697
	ADLER Pflegeset-Plus	51695
	ADLER Door-Finish	51700
	ADLER Haustürenpflegeset	51709

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Срок хранения / условия хранения



Не менее 1 года в оригинальной невскрытой упаковке.

Хранить в месте защищённом от влаги, прямых солнечных лучей, мороза и высоких температур (выше 30°C).

Технические данные

Содержание ЛОС

Предельное значение по нормам ЕС для Aquawood DSL Q10 SG (Кат. A/e): 130 г/л (2010). Aquawood DSL Q10 SG содержит максимум 20 г/л ЛОС.

Данные по безопасности



Обратитесь, пожалуйста, к соответствующему паспорту безопасности, актуальную версию можно найти в Интернете по адресу www.adler-lacke.com.

Продукт подходит только для промышленного и коммерческого применения.

Избегайте вдыхания паров краски при распылении. Используйте защитную маску (комбинированный фильтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com