

Aviva Tirokat-Color**4087000010 ff**

Высококачественная минерально-силикатная фасадная краска для частного и коммерческого применения

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**Общая информация**

Минеральная фасадная краска, на водной основе, с низким запахом, с очень высокой кроющей способностью, на силикатной основе, защита от атмосферных воздействий согласно DIN 18363. Схватывание с основой (силикатизация). Aviva Tirokat Color не образует пленки, имеет низкое напряжение поверхности и негорючая. Продукт характеризуется превосходной паропроницаемостью (значение sd) с очень хорошей водостойкостью, сильнощелочной.

Особые свойства, стандарты

- Устойчивость к промышленным выбросам
- **Устойчивость цвета в соответствии с BFS-Merkblatt № 26**
Класс B
Группа 1
- Характеристики согласно **DIN EN 1062**
Глянец: матовый G₃
Толщина сухой пленки: 100-200 мкм E₃
Максимальный размер зерна: <100 мкм S₁
Паропроницаемость (sd): < 0,14 (высокая) V₁
Водопроницаемость (w): > 0,1 - ≤ 0,5 [кг / (м²×ч^{0,5})] (среднее)

Сфера применения

- Высококачественное фасадное покрытие для применения на минеральных основаниях (например: известь, известковый цемент и цементные штукатурки, натуральный камень, известняк, кирпичная кладка) прочных старых строительных покрытиях грубой, полимерной и штукатурки нанесенной распылением теплоизоляционных фасадах (WDVS)
- Не подходит для использования на дисперсионных или силиконовых полимерных красках.
- Не подходит для горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды!

06-16 (заменяет 02-16) ZKL 4087

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz**Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com**

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

**ООО «Ливинг Вуд Украина»**

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Указания по применению



- Пожалуйста, перемешайте продукт перед применением.
- Не применяйте при температуре ниже +5°C и / или относительной влажности >80%.
- Не применять при интенсивном солнце, дожде, высокой влажности, сильном ветре или морозе. Не накрывайте обработанные поверхности.
- Во избежание подтеков и нежелательных следов, тщательно прокрашивайте поверхность методом мокрый по мокрому.
- Признаки ремонта поверхности зависят от многих факторов и поэтому неизбежны (BFS Bulletin 25).
- **Накройте стекло, керамику, натуральный камень, клинкер, металл и окрашенные поверхности. Немедленно удалите брызги краски водой!**

Технология нанесения



Процесс нанесения	Кисть	Валик	Airless
Распылительная дюза (ø мм)	-	-	0,53 - 0,63
Распылительная дюза (ø inch)	-	-	0,021 - 0,026
Угол распыления (°)	-	-	50
Давление распыления (бар)		-	150 - 180
Размер сетки	-	-	0,2 мм
Разбавитель	Исключительно с Aviva Silikat GKW 4079000200, разбавленным 1:1 водой		
Дозировка разбавителя в %	около 5 - 10%		
Расход мл/м²	150 - 200		около 200
Расход на слой (м²/л) 1)	5 - 7		около 5
1) Расход с учетом разбавителя и потери на распыление			

Форма, свойства и влажность основания влияют на расход/ экономичность. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.

Время высыхания (при 23°C и относительной влажности 50%)




Последующий слой	приблизительно через 12 часов
Стойкий к влаге	приблизительно через 24 часа

Указанные значения являются ориентировочными. Процесс высыхания зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.

Низкие температуры и / или высокая влажность могут заметно увеличить время сушки.

Очистка рабочего инструмента



Чистка производится мыльной водой сразу после использования. Немедленно удалите брызги краски водой.



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ОСНОВАНИЕ

Тип основания	Минеральные штукатурки, прочные минеральные фасадные краски
Характеристики основания	Основание должно быть сухим, чистым, прочным, без разделительных веществ, таких как жир, воск, силикон, смола и т.д., быть пригодным для нанесения покрытия. Обратите внимание на ÖNORM B 2230 часть 2. Смотрите также VOB, часть C, DIN 18363, пункт 3; Малярные и лакокрасочные работы. Непрочные старые покрытия полностью удалить.
Подготовка основания	- Предварительно обработать абсорбирующие, песчаные или слегка мелящие основания для укрепления, выравнивания и улучшения силикатизации с помощью Aviva Silikat GKW 4079000200 разбавленный с водой 1:1. Для сильно абсорбирующих и песчаных штукатурных оснований, при необходимости, дважды обработать мокрым по мокрому с помощью Aviva Silikat GKW 4079000200 разбавленный с водой 1:1. - Отремонтируйте небольшие трещины, отверстия или следы ударов подходящей фасадной шпаклевкой. - Заделайте трещины на поверхности штукатурки эластичной системой. - Водоросли, мох и плесень удалите средством Aviva Fungisan 8308000210. Покрытие отштукатуренного основания класс Р I, Р II и Р III Свежештукатуренные участки можно красить спустя три-четыре недели. Поверхность должна быть хорошо высушена и очищена. При необходимости, отшлифована (затерта). Отшлифуйте любые существующие минерализированные корочки. Нанести грунтовочный слой Aviva Silicate GKW 4079000200, разбавленный водой 1:1. Прочные минеральные основания Очистите старые штукатурки подходящим способом. При влажной очистке дать поверхностям полностью высохнуть перед дальнейшей обработкой. Базовый слой Aviva Silicate GKW 4079000200, разбавленный водой 1:1. Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ


Основной слой	Aviva Silikat GKW 4079000200, разбавленный водой 1:1 Смотри Подготовка основания
Промежуточное покрытие	Aviva Tirokat-Color 4087000010 ff В зависимости от впитывающей способности основания и для лучшей силикатизации добавить максимум 10% Aviva Silikat GKW 4079000200 разбавленного с водой 1:1.
Финишное покрытие	Aviva Tirokat-Color 4087000010 ff В зависимости от впитывающей способности основания и для лучшей силикатизации добавить максимум 10% Aviva Silikat GKW 4079000200 разбавленного с водой 1:1.




ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Упаковка	1 л, 3 л, 9 л, 15 л	
Цвета	Белый W10	4087000010
	Цвета по колеровочной системе ADLER Color4you.	
	Белый W10	4087000010
	База W20	4087000020
	База W30	4087000030
	- Для обеспечения единого цвета следует использовать на одной и той же поверхности материал одной партии. - Для оценки окончательного оттенка рекомендуется с использованием выбранной системы покрытия изготовить образец цвета на оригинальном основании. - На темных оттенках механическое напряжение может привести к появлению светлых полос (эффект письма). Эта особенность характерна для всех матовых фасадных красок. - Для предотвращения различия цвета в местах нахлеста краски и из-за особенностей цветных минеральных красок нанесение необходимо производить быстро. В последующих коррекциях краски цветовые различия неизбежны.	
Дополнительные продукты	Aviva Silikat GWK	4079000200
	Aviva Fungisan	8308000210

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Срок хранения / условия хранения	Не менее 1 года в оригинальной невскрытой упаковке. Хранить в месте защищённом от влаги, прямых солнечных лучей, мороза и высоких температур (выше 30°C).	
		
Код продукта для красок и лаков	M-SK01	
Технические данные	Содержание ЛОС	Предельное значение по нормам ЕС для Aviva Tirokat-Color (Кат. А/с): 40 г/л (2010). Aviva Tirokat-Color содержит максимум < 1 г/л ЛОС.

Данные по безопасности



Обратитесь, пожалуйста, к соответствующему паспорту безопасности, актуальную версию можно найти в Интернете по адресу **www.adler-lacke.com**.

На переработку отдавать только пустые контейнеры, не содержащие остатков продукта. Жидкие остатки продукта можно утилизировать так же, как и остатки красок на водной основе, засохшие остатки продукта - как отвержденные краски или как бытовые отходы.

Aviva Tirokat-Color 4087000010 ff сильно щелочная. Избегайте контакта с кожей и глазами.



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com