

Bluefin Pigmores 4in1

3500 ff

Высококачественный цветной лак на водной основе, непосредственно для МДФ, для мебели и интерьеров для промышленного и коммерческого использования

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Цветной 2К мебельный лак на водной основе для мебельных поверхностей с очень хорошей заполняющей способностью и шлифуемостью, очень хорошей химической и механической стойкостью, хорошей стойкостью к царапинам "тест кольцом", а также хорошей стойкостью на вертикальных поверхностях. Продукт устойчив к кремам и жирам (CFB). Может использоваться непосредственно на плитах МДФ (обратите внимание на следующую информацию "Плиты МДФ"). Bluefin Pigmores 4in1 выполняет функции изолирования, наполнителя, краски и финишного лака.

Особые свойства, стандарты



- **ÖNORM A 1605-12** (поверхности мебели)
 - Устойчивость к химическим воздействиям: 1-B1
 - Стойкость к истиранию: 2-D (≥ 50 U)
 - Стойкость к царапинам: 4-D (≥1,0N)
 - Устойчивость к воздействию открытого огня 5-B (трудновоспламеняющаяся поверхность мебели)
- **DIN 68861** (поверхности мебели)
 - Часть 1: Стойкость к химическим воздействиям: 1 B
 - Часть 2: Стойкость к истиранию: 2 D (≥ 50 U)
 - Часть 4: Стойкость к царапинам: 4 D (≥ 1,0N)
- **ÖNORM A 3800-1** (огнестойкость) в комбинации с трудновоспламеняющейся грунтовкой:
 - Трудновоспламеняющийся, Q1, Tr 1
- **DIN 531603-1** и **DIN 53160-2** устойчивость к поту и слюне
- **ÖNORM EN 71-3** Безопасность игрушек; миграция определённых элементов (отсутствие тяжёлых металлов).
- Соответствует критериям экологически чистого строительства (банк данных Baubook)
- **Французское постановление DEVL1104875A** по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+.

02-19 ZKL 3500, 3501, 3503, 3505

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com


Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.


ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

 +380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Сфера применения



- Для высококачественной цветной окраски поверхности мебели и интерьеров, включая кухни и санитарно-гигиенические помещения: области применения II - IV согласно ÖNORM A 1610-12.
- Для эффективной лакировки МДФ плит методом "лак на лак": благодаря 2 - 3 слоям Bluefin Pigmores 4in1, нанесенным на МДФ плиты, обработанные поверхности приобретают отличную механическую прочность "тест кольцом";
- Для трудновоспламеняющихся конструкций


ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Указания по применению



- Пожалуйста, перемешайте продукт перед применением.
- Температура продукта, объекта и окружающей среды не должна быть ниже +15°C.
- При добавлении 5% ADLER Aquafix S 91201 (предпочтительно с блеском G30) достигается структурный эффект.
- Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.
- Пожалуйста, соблюдайте наши **"Рекомендации по работе с лаками на водной основе"**

Соотношение компонентов



82221

- 10 весовых частей Bluefin Pigmores 4in1 3500 ff
- 1 весовая часть ADLER Aqua PUR Hardener 82221

ADLER Aqua-PUR-Härter должен быть перед использованием смеси хорошо смешан с компонентами лака. Мы советуем выдержать 10 минут перед использованием смеси лака и отвердителя.

Жизнеспособность смеси



3 часа

При более высоких температурах жизнеспособность сокращается. Продлить жизнеспособность невозможно.

Технология нанесения



Процесс нанесения	Airless	Airless с подачей воздуха (Airmix, Aircoat и т.д.)	Пистолет с верхним бачком
Распылительная дюза (ø мм)	0,23 - 0,33	0,23 - 0,33	2,0
Давление распыления (бар)	100 - 120	100 - 120	2 - 3
Давление воздуха (бар)	-	1 - 2	-
Расход (г/м ²)	около 120 - 200 за один слой максимальное количество 450 с закрытыми порами: около 130 с открытыми порами пастельных тонов и цвета RAL 9010: около 150-200 с открытыми порами насыщенных тонов около 120-150		

Продукт готов к применению.



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Время высыхания (при 23°C и относительной влажности 50%)



Шлифование и последующий слой

приблизительно через 5 часов

Для повышения стойкости последующего слоя лакокрасочного покрытия рекомендуется сушка при комнатной температуре в течение ночи.

Указанные значения являются ориентировочными. Процесс высыхания зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.

Очистка рабочего инструмента



Водой или ADLER Aqua-Cleaner 80080 (разведенным с водой в соотношении 1:1).

ОСНОВАНИЕ

Тип основания

МДФ плиты или подходящие для покрытия кроющим лаком цельная древесина, древесностружечные или древесноволокнистые материалы, облицованные шпоном или покрытые грунтовочной пленкой.

Характеристики основания

Основание должно быть сухим, чистым, прочным, без разделительных веществ, таких как жир, воск, силикон, смола и т.д., не содержать древесной пыли, быть пригодным для нанесения покрытия.

Подготовка основания

- Древесные плиты, покрытые грунтовочной пленкой: шлифование с зернистостью 220 - 240
- МДФ: Чистка / шлифование: зернистостью 180 - 220

На МДФ-плиты хорошего качества и большой объемной массы (например, 19-мм плиты более 700 кг/м³) Bluefin Pigmores 4in1 наносится без предварительного изолирования. Плиты с более низкими показателями перед нанесением первого слоя основного покрытия должны быть предварительно изолированы (например, с помощью ADLER Aqua-Top Antiscratch 30341 ff или ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff).

Для применения в санитарно-гигиенических помещениях мы рекомендуем использовать влагостойкие плиты МДФ типа V100 с предварительной изоляцией. Не рекомендуется использования для горизонтальных поверхностей, которые часто подвергаются воздействию воды, например, умывальники.

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Грунтование

1 - 3 x Bluefin Pigmores 4in1 3500 ff, в зависимости от основания и заполнения.

Высыхание на протяжении суток при комнатной температуре.

Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.

Промежуточное шлифование



Зернистостью 280 - 360

Промежуточное шлифование необходимо производить непосредственно перед нанесением лака для обеспечения хорошей межслойной адгезии.

Избегать прошлифовки.

Финишное покрытие

1 x Bluefin Pigmores 4in1 3500 ff



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ОЧИСТКА И УХОД

Очистка и уход	Очистка при помощи ADLER Clean Möbelreiniger 96490. Уход с ADLER Clean-Möbelpflege Plus 7222000210. Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.
-----------------------	---

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Упаковка	0,8 кг, 4 кг, 20 кг	
Оттенки цвета / степень глянца	Стандартные цвета:	
	G50 White W10	3505000010
	G50 RAL 9010	3505009010
	G50 Black	3505500001
	Bluefin Pigmores 4in1 доступен в следующих уровнях глянца:	
	G10 Абсолютно матовый	3501
	G30 Матовый	3503
	G50 Полуматовый	3505
	Другие цвета по запросу.	

Дополнительные продукты	ADLER Aqua-PUR-Härter	82221
	ADLER Aqua-Top Antiscratch	30340 ff
	ADLER Aqua-Soft CFB	30361 ff
	ADLER Aquafix S	91201
	ADLER Aqua-Cleaner	80080
	ADLER Clean Möbelreiniger	96490
	ADLER Clean Möbelpflege Plus	7222000210


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Срок хранения / условия хранения	Не менее 9 месяцев в оригинальной невскрытой упаковке. В прохладном, защищенном от замерзания месте.
---	---



Технические данные	Вязкость при поставке около 75 ± 15 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)
---------------------------	---

Данные по безопасности



Более подробную информацию о безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также об утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Текущую версию можно найти по адресу www.adler-lacke.com.

Продукт подходит только для промышленного и коммерческого применения. Избегайте вдыхания паров краски при распылении. Используйте защитную маску (комбинированный фильтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com