

Bluefin Pigmosoft

3295

Цветной лак на водной основе для мебели и интерьеров для промышленного и коммерческого использования

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Пигментированный, естественно - матовый двухкомпонентный финишный мебельный лак на водной основе, с бархатистой поверхностью (Softtouch), отличной устойчивостью к царапинам и превосходной устойчивостью к появлению глянца благодаря инновационному самовосстановлению. Очень хорошо скрывает отпечатки пальцев, несмотря на глубоко матовую поверхность. Продукт обладает отличной устойчивостью к воздействию света.

Особые свойства, стандарты



• ÖNORM A 1605-12 (поверхности мебели)

Устойчивость к химическим веществам: 1-B1 (кроме чисто белых и пастельных оттенков)

Стойкость к истиранию: 2-D (≥ 50 U)

Стойкость к царапинам: 4-D ($\geq 1,0$ N)

Устойчивость к воздействию открытого огня 5-B (трудновоспламеняющаяся поверхность мебели)

• ÖNORM A 3800-1 (огнестойкость) в комбинации с трудновоспламеняющейся грунтовкой:

Трудногорающий (прежде В 1 согласно В 3800 -1), Q1, Tr 1

• DIN 68861 (поверхности мебели)

Часть 1: Стойкость к химическим воздействиям: 1 В (за исключением чисто белых и пастельных оттенков)

Часть 2: Стойкость к истиранию: 2 D (от 50 до 150)

Часть 4: Стойкость к царапинам: 4 D ($> 1,0$ до $\leq 1,5$ N)

• ÖNORM S 1555 или DIN 53160 Устойчивость к воздействию пота и слюны.

• ÖNORM EN 71-3 Безопасность игрушек; миграция определённых элементов (отсутствие тяжёлых металлов).

• Французское постановление DEVL1104875A по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+.

04-18 (заменяет 02-18) ZKL 3295

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Сфера применения



- Для лакирования мебели и интерьеров, подверженных сильной нагрузке, таких как столешницы и полки на кухнях, в гостиной, ванных комнатах, офисах и в коммерческих зонах, фасадах, которые постоянно находятся на виду, поверхности мебели для сидения, а также поверхности, которые не находятся постоянно на виду. Области применения от II до IV согласно ÖNORM A 1610-12.
- Область применения зависит от оттенка. Чистые белые и пастельные оттенки соответствуют требованиям за исключением нескольких цветов.
- Может использоваться в качестве цветного лака на подходящих для этого грунтовках
- Цветные поверхности, с открытыми и закрытыми порами
- Для трудновоспламеняющихся конструкций


ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Указания по применению



- Пожалуйста, перемешайте продукт перед применением.
- Температура продукта, объекта и окружающей среды не должна быть ниже +15°C.
- При окраске внутренних дверей необходимо использовать уплотнительные профили, совместимые с акриловыми лаками.
- Пожалуйста, соблюдайте наши **"Рекомендации по работе с лаками на водной основе"**

Соотношение компонентов



- 100 весовых частей Bluefin Pigmosoft 3295
- 10 весовых частей ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

ADLER Aqua-PUR-Härter должен быть перед использованием смеси хорошо смешан с компонентами лака. Мы советуем выдержать 10 минут перед использованием смеси лака и отвердителя.

Bluefin Pigmosoft можно использовать исключительно в комбинации с отвердителем ADLER Aqua-PUR-Härter 82221 и только с соблюдением указанных пропорций. Несоблюдение пропорций приведет к повреждению пленки и нарушению адгезии.

Жизнеспособность смеси



3 часа при температуре около 20 °C

Более высокие температуры сокращают время жизнеспособности смеси.




ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Технология нанесения



5-10%

Процесс нанесения	Airless	Airless с подачей воздуха (Airmix, Aircoat и т.д.)	Пистолет с верхним бачком
Распылительная дюза (ø мм)	0,23 - 0,33	0,23 - 0,33	2,0
Давление распыления (бар)	100 - 120	80 - 100	3 - 4
Давление воздуха (бар)	-	1 - 2	-
Разбавитель	Вода		
Дозировка разбавителя в %	-	-	5 - 10
Расход (г/м²)	около 110 - 140, общий расход максимум 750		

Форма, свойства и влажность основания влияют на расход/ экономичность. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

Время высыхания (при 23°C и относительной влажности 50%)



Последующая обработка	высыхание в течение 1 ночи
Складирование	высыхание в течение 1 ночи

Окончательная поверхность приблизительно через 2 дня

Указанные значения являются ориентировочными. Процесс высыхания зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.

Низкие температуры и / или высокая влажность могут заметно увеличить время сушки.

Очистка рабочего инструмента



Рабочий инструмент помыть водой сразу после использования.

Для удаления высохших остатков использовать ADLER Aqua-Cleaner 80080 (разведенный 1:1 с водой).

ОСНОВАНИЕ

Тип основания

Цельная древесина, древесностружечные или древесноволокнистые материалы, облицованные шпоном или покрытые грунтовочной пленкой.

Характеристики основания

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой, прочной, без разделительных веществ, таких как жир, воск, силикон, смола и т.д., не содержать древесной пыли, быть пригодной для нанесения покрытия.



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Грунтование

Для покрытия с закрытыми порами

- а) Плиты ДСП или МДФ с пленкой 1 x ADLER Bluefin-Isospeed 3134 в соответствующем оттенке при 2K обработке
- б) Массивная древесина или ДСП, облицованные шпоном (например, из бука): 2 x ADLER Bluefin Isospeed 3134 в соответствующем оттенке при 2K обработке
- с) плиты МДФ, 2-3 x грунтовка с использованием ADLER Bluefin Isospeed 3134 в соответствующем оттенке при 2K обработке

Высыхание на протяжении суток при комнатной температуре.

Для покрытия с открытыми порами

Предварительная изоляция с 150-200 г/м² ADLER Bluefin-Isospeed 3134 в соответствующем оттенке при 2K обработке +5-10% ADLER Aqua-Fluid 80044.

Высыхание на протяжении суток при комнатной температуре.

Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.

Промежуточное шлифование



Зернистостью 280 - 320

Избегать шлифовки.

Для пастельных тонов и RAL 9010 использовать только зернистость 280.

Финишное покрытие

1 x Bluefin Pigmosoft 3295 в желаемом цвете

ОЧИСТКА И УХОД

Очистка и уход

Чистка при помощи ADLER Clean Möbelreiniger 96490.

Уход с ADLER Clean-Möbelpflege Plus 7222000210.

Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Упаковка

4 кг, 20 кг

Оттенки цвета / степень глянца

Стандартные цвета:

Белый W10	3295000010
RAL 9010	3295009010
Черный	3295500001

Другие цвета по запросу.

Дополнительные продукты

ADLER Aqua-PUR-Härter	82221
Bluefin Isospeed	3134
ADLER Aqua-Soft CFB	30361 ff
ADLER Aqua-Fluid	80044
ADLER Aqua-Cleaner	80080
ADLER Clean Möbelreiniger	96490
ADLER Clean Möbelpflege Plus	7222000210



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68


+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ**Срок хранения / условия хранения**

Не менее 6 месяцев в оригинальной невскрытой упаковке.
В прохладном, защищенном от замерзания месте.

Технические данные

Вязкость при поставке 60 ± 10 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Данные по безопасности

Более подробную информацию о безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также об утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Текущую версию можно найти по адресу www.adler-lacke.com.

Продукт подходит только для промышленного и коммерческого применения.

Избегайте вдыхания паров лака при распылении. Используйте защитную маску (комбинированный фильтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com