

Техническое описание

ADLER PUR-Naturmatt

26132

2К полиуретановый глубоко матовый лак на основе растворителей для мебели и интерьера для промышленного и коммерческого использования

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Быстро сохнущий двухкомпонентный полиуретановый лак, придающий обрабатываемой поверхности эффект необработанной древесины. Обладает высокой химической и механической стойкостью, создает благородный матовый эффект и подчеркивает текстуру древесины.

Особые свойства, стандарты

- **ÖNORM A 1605-12** (поверхности мебели)



Устойчивость к химическим воздействиям: 1-B1

Стойкость к истиранию: 2-D (≥ 50 U)

Стойкость к царапинам: 4-E ($\geq 0,5$ N)

- **DIN 68861** (поверхности мебели)

Часть 1: Стойкость к химическим воздействиям: 1 B


Часть 2: Стойкость к истиранию: 2 D (от 50 до 150 U)

Часть 4: Стойкость к царапинам: 4 E ($> 0,5$ до $\leq 1,0$ N)

- **DIN 13501-1** (горючность) вместе с трудносгораемыми древесностружечными плитами, в том числе покрытыми шпоном B-s1,d0

- **Французское постановление DEVL1104875A** по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+.

Сфера применения



- Для лакировки обычно нагруженных поверхностей для мебели и внутренней отделки, таких как спальни и мебель для гостиной: применения III-IV в соответствии с ÖNORM A 1610-12.
- Из-за матового эффекта, лак не подходит для поверхностей, которые подвержены постоянным механическим и химическим воздействиям (появления глянца).
- Подходит для лакировки поверхностей, отбеленных пероксидом водорода.

12-15 (заменяет 11-15) ZKL 2525

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ООО «Ливинг Вуд Украина»


08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Указания по применению



- Перед применением продукт перемешать.
- ADLER PUR-Naturmatt содержит оптимальное количество светостабилизаторов препятствующих пожелтению покрытия, добавление других добавок не рекомендуется
- Из-за сильного матового эффекта поверхности и, соответственно, высокого содержания матирующего компонента, лакирование темного окрашенного дерева не рекомендуется.
- Пожалуйста, соблюдайте "Инструкции по применению полиуретановых лаков".

Соотношение компонентов


10 весовых частей ADLER PUR-Naturmatt 26132


1 весовая часть ADLER PUR-Härter 82029

ADLER PUR-Naturmatt можно использовать исключительно в комбинации с отвердителем и только с соблюдением указанных пропорций. Несоблюдение пропорций приведет к повреждению пленки и нарушению адгезии.

Жизнеспособность смеси


1 день

Жизнеспособность смеси можно продлить на 1 день, смешав ее 1:1 со свежей смесью.

Технология нанесения


Процесс нанесения	Airless	Airless с подачей воздуха (Airmix, Aircoat и т.д.)	Пистолет с верхним бачком
Распылительная дюза (Ø мм)	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,8
Давление распыления (бар)	100 - 120	100 - 120	3 - 4
Давление воздуха (бар)	-	1 - 2	-
Разбавитель	ADLER DD-Verdünnung 80019		
Дозировка разбавителя в %	-	-	5
Вязкость (с) 4 мм сопло, 20°C	22	22	18
Расход (г/м²)	около 80 - 120 на один слой, общий расход (грунтовка и финишное покрытие) максимум 250		

Продукт готов к распылению.

Форма, свойства и влажность основания влияют на расход / укрывистость. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

Для оптимального высыхания продукта рекомендуется соблюдать рекомендованное количество нанесения. Слишком большая толщина слоя может существенно замедлить процесс высыхания!




ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Время высыхания (при 23°C и относительной влажности 50%)



Шлифование и последующий слой	приблизительно через 1 час
Можно передвигать и штабелировать	через ночь

Указанные цифры являются ориентировочными. Высыхание зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена, относительной влажности, давления и условий штабелирования.

Очистка рабочего инструмента



ADLER DD-Verdünnung 80019 или
ADLER Waschverdünnung 80077

ОСНОВАНИЕ

Тип основания

Древесина лиственных и хвойных пород (массив, фанера, ДСП, ДВП с покрытием).

Пожалуйста, соблюдайте наши рекомендации "**Породы древесины для PURlacke**".

Характеристики основания

Основание должно быть сухим, чистым, прочным, без разделительных веществ, таких как жир, воск, силикон, смола и т.д., не содержать древесной пыли, быть пригодным для нанесения покрытия.

Подготовка основания

Древесина лиственных пород: шлифование с зернистостью 150 - 180
Древесины хвойных пород: шлифование с зернистостью 100-150

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Грунтование

1 x ADLER PUR-Naturmatt 26132

Промежуточное шлифование



Покрытую поверхность отшлифовать зернистостью 240 - 320.

Избегать прошлифовки! Удалите древесную пыль.

Промежуточное шлифование необходимо производить непосредственно перед нанесением лака для обеспечения хорошей межслойной адгезии.

Финишное покрытие

1 x ADLER PUR-Naturmatt 26132

ОЧИСТКА И УХОД

Очистка и уход

Очистка при помощи ADLER Clean Möbelreiniger 96490.

В данном случае, по причине глубокой матовости покрытия, мы настоятельно не рекомендуем использование продуктов по уходу за мебелью, таких как масла, бальзамы или полироли, поскольку это может привести появлению глянцевого эффекта.

Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Упаковка

4 кг, 20 кг; прочие виды фасовки по запросу.

Дополнительные продукты

ADLER PUR-Härter 82029

ADLER DD-Verdünnung 80019

ADLER Waschverdünnung 80077

ADLER Clean-Möbelreiniger 96490



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Срок хранения / условия хранения


Не менее 1 года в оригинальной невскрытой упаковке.

Хранить в месте защищённом от влаги, прямых солнечных лучей и высоких температур (выше 30°C).

Технические данные

Вязкость при поставке около 25 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Вязкость смеси около 22 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Данные по безопасности

Обратитесь, пожалуйста, к соответствующему паспорту безопасности, актуальную версию можно найти в Интернете по адресу www.adler-lacke.com.

Продукт подходит только для промышленного и коммерческого применения.

Избегайте вдыхания паров лака при распылении. Используйте защитную маску (комбинированный фильтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com