

ADLER PUR-Select

26011 ff

Прозрачный полиуретановый лак на основе растворителя для мебели и интерьеров для промышленного и коммерческого использования

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


Общая информация

Прозрачный мебельный лак на основе растворителя с хорошей заполняющей способностью, может использоваться как однокомпонентный и двухкомпонентный, характеризуется очень хорошей механической и химической стойкостью, отлично подчеркивает текстуру; подходит для техники "лак по лаку", не содержит ароматические углеводороды, содержит светостабилизаторы.

Особые свойства, стандарты

- **ÖNORM A 1605-12** (поверхности мебели)
 - Устойчивость к химическим воздействиям
 - при однокомпонентном применении: 1-B
 - при двухкомпонентном применении: 1-B1
 - Стойкость к истиранию: 2-D (≥ 50 U)
 - Стойкость к царапинам: 4-D ($\geq 1,0$ N)
- **ÖNORM S 1555** или **DIN 53160** Устойчивость к воздействию пота и слюны.
- **ÖNORM EN 71-3** Безопасность игрушек
- Миграция определенных элементов (отсутствие тяжелых металлов)

Сфера применения



- Для лакирования поверхности мебели, подверженной нормальному нагрузкам, (например, мебель для спален и жилых комнат, сферы применения III - IV, ÖNORM A 1610-12) можно использовать ADLER PUR-Select 26011 ff без добавления второго компонента.
- Если планируется лакировать мебель, подверженную сильному нагрузкам (например, мебель для кухонь и ванных комнат, столешницы и т. д., сферы применения II - IV, ÖNORM A 1610-12), рекомендуется использовать ADLER PUR-Select 26011 ff совместно с отвердителем.
- ADLER PUR-Select 26011 ff имеет характерную темно-желтую окраску, которая может проявиться на светлых породах древесины или светлых бейцах. Поэтому не рекомендуется использовать на поверхностях, отбеленных с использованием пероксида водорода.

07-12 (заменяет 04-12) ZKL 2529

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ


Указания по применению



- Перед применением продукт перемешать.
- Системы лакокрасочного покрытия создаются либо с использованием только одного компонента, либо двух; смешанные системы - например, однокомпонентная грунтовка и двухкомпонентный кроющий слой лака - не допускаются (опасность поднятия пленки при нанесении корректировочных слоев лака)!
- Пожалуйста, соблюдайте **"Рабочие инструкции по применению полиуретановых лаков"**.


Соотношение компонентов

10 весовых частей ADLER PUR-Select 26011 ff
1 весовая часть ADLER PUR-Härter 82029




Жизнеспособность смеси


1 рабочий день; замешанный накануне материал следует смешать в соотношении 1:1 со свежей смесью, в которую был добавлен отвердитель; дальнейшее продление жизнеспособности невозможно.



Технология нанесения



0-5 %




10%



Процесс нанесения	Airless	Airless с подачей воздуха (Airmix, Aircoat и т.д.)	Пистолет с верхним бачком
Распылительная дюза (ø мм)	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,8
Давление распыления (бар)	100 - 120	100 - 120	3 - 4
Давление воздуха (бар)	-	1 - 2	-
Разбавитель	ADLER DD-Verdünnung 80019		
Дозировка разбавителя в %	0 - 5	0 - 5	10
Вязкость (с) 4 мм сопло, 20°C	25	25	18
Расход (г/м²)	около 100 - 150 на один слой, общий расход максимум 450		

Время высыхания (при 23°C и относительной влажности 50%)



Шлифование и последующий слой	приблизительно через 2 часа
Можно передвигать и штабелировать	через ночь

Для повышения стойкости последующего слоя лакокрасочного покрытия рекомендуется сушка при комнатной температуре в течение ночи.

Указанные цифры являются ориентировочными. Высыхание зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена, относительной влажности, давления и условий штабелирования.



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Очистка рабочего инструмента

ADLER DD-Verdünnung 80019 или
ADLER Waschverdünnung 80077



ОСНОВАНИЕ

Тип основания	Древесина лиственных и хвойных пород (массив, фанера, ДСП, ДВП с покрытием).
Характеристики основания	Основание должно быть сухим, чистым, прочным, не содержать жира, восков и древесной пыли.
Подготовка основания	Древесина лиственных пород: шлифование с зернистостью 150 - 180 Древесины хвойных пород: шлифование с зернистостью 100-150 Во время шлифовки использовать пылеулавливающий фильтр P3. Тщательно удалить шлифовальную пыль, особенно с пор дерева.

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Грунтование	1 x ADLER PUR-Select 26011 ff
Промежуточное шлифование	Загрунтованную поверхность шлифовать с зернистостью 240-320. Избегать шлифовки! Удалить древесную пыль. Промежуточное шлифование следует выполнять непосредственно перед нанесением последующего слоя лака, чтобы обеспечить хорошую промежуточную адгезию. Во время шлифовки использовать пылеулавливающий фильтр P2.
Финишное покрытие	1 x ADLER PUR-Select 26011 ff
Уход	Чистка при помощи очистителя для мебели ADLER Clean Möbelreiniger 96490, уход за поверхностями со степенью глянца G30 и выше с помощью средства по уходу за мебелью ADLER Clean Möbelpflege 96491. Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Упаковка	4 кг, 20 кг; прочие виды фасовки по запросу.	
Оттенки цвета / степень глянца	G10 Абсолютно матовый	26011
	G30 Матовый	26013
	G50 Полуматовый	26015
	G70 Шелковисто-матовый	26017
Дополнительные продукты	ADLER PUR-Härter	82029
	ADLER DD-Verdünnung	80019
	ADLER Waschverdünnung	80077



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Срок хранения / условия хранения



Не менее 1 года в оригинальной невскрытой упаковке.

Хранить в месте защищённом от влаги, прямых солнечных лучей, мороза и высоких температур (выше 30°C).

Технические данные

Вязкость при поставке около 28 ± 2 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Вязкость смеси около 26 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Данные по безопасности



Обратитесь, пожалуйста, к соответствующему паспорту безопасности, актуальную версию можно найти в Интернете по адресу www.adler-lacke.com.

Избегайте вдыхания паров лака при распылении. Используйте защитную маску (комбинированный фильтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com