

ADLER Acryl-Spritzlack Q10 M

43260

Матове криuche фінішне покриття на водній основі для дерев'яних вікон і входних дверей для промислового і професійного використання

Система налаштована для 3-шарового нанесення

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Кольорова, матова, криуча, фінішна фарба на водній основі з дуже високою стійкістю до зовнішніх впливів і тривалої еластичністю. Висока стійкість до злипання, чудова ударна міцність, швидкий набір водонепроникності і, короткий період висихання, а також підвищена стійкість до механічних пошкоджень поряд з натуральним зовнішнім виглядом і приємною на дотик поверхнею. Хороша стійкість на вертикальних поверхнях (не стікає), хороше розтікання. Надзвичайно низька кількість мікропухирців під час безповітряного розпилення завдяки високоактивним піногасникам / деаераторам.

Особливі властивості і стандарти



- Перевірка придатності, згідно **DIN EN 927-2** Зовнішні впливи.
- **DIN 53160-1** або **DIN 53160-2** Стійкість до впливу поту і слини.
- **ÖNORM EN 71-3** Безпека іграшок; міграція певних елементів (відсутність важких металів).
- Відповідність критеріям **"Екологія і будівельна біологія"**.
- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.

Сфера використання



- Зовнішні та внутрішні дерев'яні конструкції зі стабільними розмірами, наприклад, дерев'яні вікна або входні двері.
- Для вологих приміщень (наприклад, криті басейни) тільки в поєднанні зі спеціальною системою.
- Для конструктивних елементів із змінними розмірами ми рекомендуємо Pullex Color 50530 або Pullex Aqua-Color 53331.
- Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

01-19 (замінює 06-18) ZKL 5008

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com



ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати. При перемішуванні запобігати потраплянню повітря.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 15°C.
- Оптимальні умови застосування - 15-25°C і відносною вологістю 40-80%.
- Занадто товста суха плівка загальною товщиною понад 120 мкм знижує дифузійну здатність, тому цього слід уникати.
- Герметики повинні бути сумісні з продуктом і можуть застосовуватися тільки після висихання лаку. Ущільнювальні профілі з пластифікаторами можуть склеюватися разом з лаком. Використовуйте тільки перевірені типи.
- При переході з Acryl-Spritzlack Q10 M 43260 ff на інші продукти на водній основі потрібно забезпечити належну і достатню проміжну чистку каналів і розпилювачів, найкраще за допомогою теплої води.
- Будь ласка, дотримуйтесь **"Робочих інструкцій з нанесення покриттів на дерев'яні конструктивні елементи зі стабільними розмірами і обмежено змінними розмірами"**, включаючи норми і стандарти для віконного виробництва.

Технологія нанесення

0 - 5% H₂O10% H₂O

Процес нанесення	Airless	Airless з подачею повітря (Airmix, Aircoat і т.д.)	Пістолет з верхнім бачком
Розпилювальна дюза (ø мм)	0,28 або 0,33	0,28 або 0,33	1,8 - 2,0
Розпилювальна дюза (ø inch)	0,011 або 0,013	0,011 або 0,013	-
Кут нанесення (градуси)	20 - 40	20 - 40	-
Тиск розпилення (бар)	80 - 100	80 - 100	3 - 4
Тиск повітря (бар)	-	0,5 - 1,5	-
Відстань розпилення (см)	близько 25		
Розчинник	Вода		
Додавання розріджувача (%)	0 - 5	0 - 5	10
Мокра плівка (мкм)	150 - 300 в залежності від проміжного покриття		
Покривність на шар (г/м²) 1)	300 - 600		
Загальна суха плівка (мкм)	100 максимум 120		
1) Покривність з урахуванням розчинника і втрати на розпорошення			

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Висохлий "від пилу" (ISO 1517)	приблизно через 1 годину
Не прилипає	приблизно через 3 години
Складування з пінополіетиленом при кімнатній температурі:	приблизно через 5 годин
Складування з пінополіетиленом після формованої сушки: 20 хвилин фаза випаровування 90 хвилин фази сушки (35 - 40°C) 20 хвилин фази охолодження	приблизно через 130 хвилин
Наступний шар	приблизно через 12 годин

Зазначені цифри є орієнтовними. Висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну, відносної вологості, тиску та умов штабелювання.

Уникати потрапляння прямих сонячних променів (веде до прискореного висихання).

Очищення робочого інструменту



Робочий інструмент помити водою відразу після використання.

Для видалення засохлих залишків лаку рекомендується використовувати ADLER Aqua-Cleaner 80080 (розвести з водою в пропорції 1:1).

ОСНОВА

Тип основи	Деревина відповідно до норм для віконного виробництва
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.
Вологість деревини	13% +/- 2%

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Загальна інформація	Наступні системи покриття є прикладами. Інші варіанти дивіться в "Робочі інструкції по нанесенню покриттів на дерев'яні конструктивні елементи з незмінними і обмежено змінними розмірами - дерев'яні вікна, входні двері або жалюзі, гаражні ворота, розділ Класичні конструкції", "Робочі інструкції по нанесенню покриттів на дерев'яні конструктивні елементи з незмінними і обмежено змінними розмірами - дерев'яні вікна, входні двері або жалюзі, гаражні ворота, розділ виробництво конструкцій" або "Робочі інструкції по нанесенню покриттів на дерев'яні конструктивні елементи з незмінними і обмежено змінними розмірами - вікна, двері, віконниці, гаражні ворота, розділ конструкції HighRes®".
Просочення	1 x Aquawood TIG HighRes Weiß 543700101 Проміжна сушка: близько 4 годин Використовуйте антисептик для деревини обережно. Слідкуйте за вказівками на етикетці і в технічному описі продукту.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Проміжне покриття 1 x ADLER Acryl-Spritzfüller 41002, ADLER Acryl-Spritzfüller SL 41029, ADLER Acryl-Fensterfüller HighRes 5501050000 або Aquawood Intermedio ISO 53730

Проміжна сушка: близько 4 годин

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

Проміжне шліфування

Зернистістю 220 - 280



Видалити деревний пил.

Фінішне покриття

1 x ADLER Acryl-Spritzlack Q10 M 43260 ff

Для входних дверей

Потрібно додатковий шар Aquawood Protect 53215 (безбарвний 2Klack).

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

ДОГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ

Догляд та оновлення покриття

Довговічність покриття залежить від багатьох факторів, в особливості, сорт дерева, погодні умови, конструктивний захист, механічні навантаження і вибір колірного тону. Для продовження терміну служби покриття необхідно своєчасно проводити роботи по догляду за обробленою поверхнею. Для цього рекомендується щорічно проводити технічний огляд / обслуговування об'єкта.

Вікна : Очищати за допомогою ADLER Top Cleaner 51696 (в разі сильного забруднення).

Вхідні двері: Очищати за допомогою ADLER Top-Cleaner 51696, догляд за допомогою засобу ADLER Door-Finish 51700, який входить в комплект для захисту входних дверей ADLER Haustürenpflegeset 51709.

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

Будь ласка, дотримуйтесь "Робочих інструкцій з нанесення покриттів на дерев'яні конструктивні елементи зі стабільними розмірами і обмежено змінними розмірами - дерев'яні вікна, входні двері, гаражні ворота - Обслуговування та оновлення".

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка

1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Відтінки кольору / ступінь
глянцю

RAL 9010	43249
RAL 9016	43248
RAL 9001	43250
RAL 7035	43252
RAL 6005	43253
RAL 6009	43254
RAL 1013	43251

Інші кольори можна отримати в колорувальній системі **ADLERMix**.

База покриття:

База W10	43261
База W30	43260


Глянцеві поверхні можуть бути отримані за допомогою ADLER Acryl-Spritzlack Q10 G.

- Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.
- Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні.

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

Додаткові продукти

Aquawood TIG HighRes Weiß	543700101
Aquawood Intermedio ISO	53730
Aquawood Protect	53215
ADLER Acryl-Spritzlack Q10 G	43270
ADLER Acryl-Spritzfüller	41002
ADLER Acryl-Spritzfüller SL	41029
ADLER Acryl-Fensterfüller HighRes	5501050000
ADLER Top-Cleaner	51696
ADLER Door-Finish	51700
ADLER Haustürenpflegeset	51709
Pullex Color	50530
Pullex Aqua-Color	53331

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ**Термін зберігання / умови
зберігання**

Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Технічні дані**Вміст ЛОС**

Граничне значення за нормами ЄС для ADLER Acryl-Spritzlack Q10 M (Кат. A/d): 130 г/л (2010). ADLER Acryl-Spritzlack Q10 M містить максимум 30 г/л ЛОС.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою **www.adler-lacke.com**.

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

Уникайте вдихання парів фарби при розпилюванні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com