

Aduro Duopur-Base

2505

Двокомпонентний поліуретановий ґрунтувальний лак на основі розчинника для меблів і внутрішньої обробки для промислового та комерційного застосування

ОПИС ПРОДУКТУ

Номер продукту

2505000200

Загальна інформація

2К поліуретаново-поліефірний лак ґрунтовки з чудовою заповнюючою здатністю, гарним підкресленням текстури, дуже швидким висиханням і відмінним шліфуванням. Продукт також характеризується відмінною стабільністю на вертикальних поверхнях та гарною оброблюваністю.


Особливі властивості і стандарти



• Французька постанова DEVL1104875A

Маркування будівельних матеріалів з емісії летких небезпечних сполук: A+


Сфера використання



- Ґрунтувальний лак для особливо заповнюваних покриттів для меблів та інтер'єру.
- Aduro Duopur-Base 2505 має невелику природну жовтизну, яка може виявлятися на світлій деревині або світлих бейцях.
- Застосування в комбінації з відповідною фінішною лакофарбовою системою.
- Продукт не підходить для поверхонь вибілених пероксидом водню!

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 10°C.
- Для повного покриття потрібно два розпилення Aduro Duopur-Base 2505, при цьому перше нанесення не повинно бути занадто густим.
- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, недотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат.
- Будь ласка, дотримуйтесь інструкції **ARL 131 Робота з поліуретановими лаками для меблів**.

0-1 ZKL 2505

b.w.

06/23

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Співвідношення компонентів



2 вагові частини Aduro Duopur-Base (2505)
1 вагова частина PUR-Hardener 8402 (8402000210)

Aduro Duopur-Base (2505) можна використовувати виключно в комбінації з затверджувачем і лише з дотриманням зазначених пропорцій. Відхилення призводять до проблем із плівкоутворенням.


Життєздатність суміші




4 години

Далі продовжувати життєздатності суміші неможливо. Більш високі температури скорочують час життєздатності суміші.

Технологія нанесення



0-5% 8008




10% 8008

Процес нанесення	Airless	Airless з подачею повітря (Airmix, Aircoat і т.д.)	Пневматичне
Розпилювальна дюза (Ø мм)	0,28 - 0,33	0,28 - 0,33	1,8
Тиск розпилення (бар)	100 - 120	100 - 120	2,0 - 3,0
Тиск повітря (бар)	-	1 - 2	-
Розчинник	Duopur-Verdünner 8008		
Дозування розчинника в%	0 - 5	0 - 5	10
В'язкість (с) 4 мм сопло, 20°C	30	30	18
Витрата на шар (г/м ²)	близько 100 – 150		
Загальна кількість	максимум 450		

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Шліфування і наступний шар	2 години
Штабелювання	12 годин

Для підвищення стійкості наступного шару лакофарбового покриття рекомендується сушка при кімнатній температурі протягом ночі.

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від товщини шару, температури, повітрообміну і відносній вологості повітря.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

Очищення робочого інструменту



Відразу після використання Duopur-Verdünner (8008) або Waschverdünnung (80077).

ОСНОВА

Тип основи

Деревина листяних і хвойних порід (масив, фанера, ДСП, ДВП з покриттям).

Характеристики основи

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Підготовка основи	Шліфування: Деревина листяних порід: зернистістю 150 - 180 Деревени хвойних порід: зернистістю 100-150
--------------------------	--

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Грунтування	1 x Aduro Duopur-Base (2505)
--------------------	------------------------------

Проміжне шліфування



Загрунтовану поверхню шліфувати із зернистістю 240-320.
Уникати прошліфовки!
Видалити деревний пил.
Проміжне шліфування необхідно проводити безпосередньо перед нанесенням лаку для забезпечення гарної міжшарової адгезії.

Фінішне покриття	1 x Aduro Duopur-Finish (2507)
-------------------------	--------------------------------

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Очищення і догляд	Чистка з Clean-Möbelreiniger 7202 та догляд з CleanMöbelpflege Plus 7222. Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.
--------------------------	--


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	4 кг, 20 кг
-----------------	-------------

Додаткові продукти	Aduro Duopur-Finish	2507
	Clean-Möbelpflege Plus	7222
	Clean-Möbelreiniger	7202
	Duopur-Verdünner	8008
	PUR-Hardener	8402
	Wasch-Verdünnung	80077

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання



Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.
Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Технічні дані	В'язкість при поставці	45 - 60 секунд DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)
----------------------	------------------------	---

Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.
Уникайте вдихання парів лаку при розпилюванні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2 / P2).



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com