

Aduro Duopur-Finish

2507

2K поліуретановий фінішний лак для меблів та внутрішньої обробки для промислового та комерційного використання.

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Швидкосохнучий поліуретаново-поліефірний фінішний лак для поверхонь меблів з дуже гарною механічною та хімічною стійкістю, гарною стійкістю на вертикальних поверхнях та відмінною здатністю заповнювати.

Особливі властивості і стандарти



- **ÖNORM A 1605-12 (поверхні меблів)**

Стойкість до хімічних впливів: 1-B1
 Стойкість до стирання: 2-D (≥ 50 U)
 Стойкість до подряпин: 4-D (≥ 1,0N)


- **DIN 68861 (поверхні меблів)**

Частина 1: Стойкість до хімічних впливів: 1 B
 Частина 2: Стойкість до стирання: 2 D (від 50 до 150 U)
 Частина 4: Стойкість до подряпин: 4 D (> 1,0 до ≤ 1,5 N)

- **Французька постанова DEVL1104875A**

Маркування будівельних матеріалів з емісії летких небезпечних сполук: A+


Сфера використання



- Для лакування меблів і інтер'єрів, які піддаються сильному навантаженню, таких як стільниці та полиці на кухнях, в вітальні, ванних кімнатах, офісах і в комерційних зонах, фасадах, які постійно перебувають на виду, поверхні меблів для сидіння, а також поверхні, які не перебувають постійно на виду. Області застосування від II до IV згідно ÖNORM A 1610-12.
- Продукт не підходить для поверхонь вибілених пероксидом водню!

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта та навколишнього середовища не повинна бути нижчою від +10°C.
- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, недотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат.
- Будь ласка, дотримуйтесь "**ARL 131 - Робочі інструкції по застосуванню поліуретанових лаків**".

0-1 ZKL 2507

b.w.

06/23

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Співвідношення компонентів



2 вагові частини Aduro Duopur Finish (2507)
1 вагова частина PUR-Hardener 8402 (8402000210)

Aduro Duopur-Finish 2507 можна використовувати виключно в комбінації з затверджувачем і лише з дотриманням зазначених пропорцій. Відхилення призводять до проблем із плівкоутворенням.

Життєздатність суміші




4 години

Подальше продовження життєздатності суміші неможливе.

Більш високі температури скорочують час життєздатності суміші.

Технологія нанесення




5-10%

Процес нанесення	Airless	Airless з подачею повітря (Airmix, Aircoat і т.д.)	Пістолет з верхнім бачком
Розпилювальна дюза (Ø мм)	0,28 - 0,33	0,28 - 0,33	1,8
Тиск розпилення (бар)	100 - 120	100 - 120	2 - 3
Тиск повітря (бар)	-	1 - 2	-
Розчинник	Duopur-Verdünner 8008		
Дозування розчинника в%	0 - 10	0 - 10	10 - 20
В'язкість (с) 4 мм сопло, 20°C	21	21	18
Витрата на шар (г/м²)	близько 120 - 150		
Загальна кількість	максимум 300		

Форма та обробка основи, а також тип нанесення впливають на витрату/покриваність. Точні значення витрати можна визначити виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Подальша обробка	4 години
Штабелювання	12 годин

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

Очищення робочого інструменту



Відразу після використання Duopur-Verdünner (8008) або Waschverdünnung (80077).

ОСНОВА

Тип основи

Деревина листяних і хвойних порід (масив, фанера, ДСП, ДВП з покриттям).

Характеристики основи

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Підготовка основи	Шліфування: Деревина листяних порід: зернистістю 150 - 180 Деревини хвойних порід: зернистістю 100-150
--------------------------	--

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Ґрунтування	1 x Aduro Duopur-Base (2505) Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.
--------------------	---

Проміжне шліфування	Заґрунтовану поверхню шліфувати із зернистістю 240-320. Уникати прошліфовки! Видалити деревний пил. Проміжне шліфування слід виконувати безпосередньо перед нанесенням наступного шару лаку, щоб забезпечити хорошу проміжну адгезію.
----------------------------	--



Фінішне покриття	1 x Aduro Duopur-Finish (2507)
-------------------------	--------------------------------

ДОГЛЯД

Очищення і догляд	Чистка з Clean-Möbelreiniger 7202 та догляд з CleanMöbelpflege Plus 7222. Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.
--------------------------	--

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ


Упаковка	4 кг, 20 кг
-----------------	-------------

Відтінки кольору / ступінь глянцю	G30 Матовий	2507 000130
	G50 Напівматовий	2507 000150
	G70 Шовковисто-матовий	2507 000170

Додаткові продукти	Aduro Duopur-Base	2505
	Clean-Möbelpflege Plus	7222
	Clean-Möbelreiniger	7202
	Duopur-Verdünner	8008
	PUR-Hardener	8402


ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання	Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці. Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).
---	--



Технічні дані	В'язкість при поставці 30 - 40 секунд DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)
----------------------	--

Дані щодо безпеки	Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com . Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування. Уникайте вдихання парів лаку при розпилюванні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2 / P2).
--------------------------	---



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com