

Aduro High-Gloss

2634

Безбарвний, 2-компонентний поліуретановий високоглянсовий лак на основі розчинників для меблів і інтер'єрів для промислового та комерційного використання

ОПИС ПРОДУКТУ

Номер продукту

2634000100

Загальна інформація

Безбарвний, високоглянсовий, 2-компонентний поліуретановий фінішний лак на основі розчинників для меблів. Швидке висихання, високий глянець і чудовий блиск, дуже хороша механічна і хімічна стійкість, хороша здатність заповнення; полірується і натирається до високого блиску.

Особливі властивості, стандарти



- **ÖNORM A 1605-12 (поверхні меблів)**

Визначення стійкості до хімічних дій: 1-B1

Стійкість до стирання: 2-D (≥ 50 U)

Стійкість до подряпин: 4-E ($\geq 0,5$ N)

Горючість: 5-Б (важкозаймиста поверхня меблів)

- **DIN 68861 (поверхні меблів)**

Частина 1: Стійкість до хімічних впливів: 1 B

Частина 2: Стійкість до стирання: 2 D ($> 50 - 150$ U)

Частина 4: Стійкість до подряпин: 4 E ($> 0,5$ до $\leq 1,0$ N)


- **ÖNORM A 3800-1 (вогнестійкість)**

в комбінації з важкозаймистою ґрунтовкою: важкозаймистий Q1, Tr 1

- **Французька постанова DEVL1104875A**

Маркування будівельних матеріалів з емісії летких небезпечних сполук: A+

Сфера використання



- Для лакування меблів і інтер'єрів, схильних до нормального навантаження, таких як стільниці, зони зберігання в приміщеннях, меблеві фасади і постійно видимі поверхні, меблі для сидіння, підвладна навантажень, а також постійно невидимі поверхні. Області застосування від III до IV згідно ÖNORM A 1610-12. Застосовувати в комбінації з відповідною системою основного покриття.

- Для важкозаймистих і легкозаймистих конструкцій.

0-1 ZKL 2634

b.w.

06/23

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 10°C.
- Висока температура та/або знижена вологість прискорять процес висихання, що може негативно позначитися на розтіканні лаку та на процесі випаровування летких речовин. У цьому випадку ми рекомендуємо додати 10% Verzögerer Pigmpur Gloss NG (8131) замість DDVerdüner 8519 (8519).
- Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.
- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, недотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат.
- Будь ласка, дотримуйтесь **"ARL 131 - Інструкції із застосування поліуретанових лаків"**, а також **"ARL 133 - Інструкції з безбарвного високоглянцевого лакування"**.

Співвідношення компонентів



3 вагові частини Aduro High-Gloss 2634

1 вагова частина PUR-Hardener 8420 S (8420000210)


При застосуванні лаку на поверхнях, вибілених перекисом водню, Aduro HighGloss (2634) необхідно затвердити за допомогою PUR-Hardener 8419 (8419).

3 вагові частини Aduro High-Gloss 2634

1 вагова або об'ємна частина PUR-Hardener 8419 (8419000210)

Aduro High-Gloss (2634) можна використовувати тільки із зазначеним затверджувачем у зазначеному співвідношенні. Відхилення призводять до проблем із плівкою та адгезією.

Життєздатність суміші




4 години


Подальше продовження життєздатності суміші неможливе.

Більш високі температури скорочують час життєздатності суміші.

Технологія нанесення



0-10% 8519



Процес нанесення	Airless з подачею повітря (Airmix, Aircoat і т.д.)	Пістолет з верхнім бачком
Розпилювальна дюза (Ø мм)	0,23 - 0,28	1,5 - 1,8
Тиск розпилення (бар)	100	2,5 - 3,0
Тиск повітря (бар)	1,5	-
Розчинник	DD-Verdüner 8519	
Дозування розчинника в%	-	0 - 10
В'язкість (с) 4 мм сопло, 20°C	13	
Витрата на шар (г/м²)	80 - 100	

Форма та обробка основи, а також тип нанесення впливають на витрату/покриваність. Точні значення витрати можна визначити виготовленням пробного зразка.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Наступний шар	через 10 хвилин
Подальша обробка	12 годин
Шліфування і полірування	Приблизно через 24 години, максимум через 3 дні

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

Очищення робочого інструменту



Відразу після використання з DD-Verdünner 8519 (8519) або Waschverdünner (80077).

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Ґрунтування

Безбарвні:

PUR-Füllgrund HT (2530)

Проміжне шліфування зернистістю 280 - 360

Кольорові:

Pigmpur 24005 ff у бажаному відтінку (порозаповнюючий шар, закриті пори), час сушіння при кімнатній температурі не менше 1 години і не більше 8 годин без проміжного шліфування.

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

Проміжне шліфування



Безбарвні:

Покрокове шліфування зернистістю 360/500/600

Для забезпечення гарної адгезії між шарами необхідно здійснювати проміжну шліфовку безпосередньо перед нанесенням наступного шару лаку.

Кольорові:

Aduro High-Gloss наноситься на Pigmpur 24005 без проміжного шліфування.

Проміжний час висихання не більше 8 годин

Фінішне покриття

2 x Aduro High-Gloss (2634)

Не шліфувати.

Проміжне сушіння: близько 10-30 хвилин

Подальша обробка (шліфування, полірування, полірування до блиску)

Поверхню очистити і полірувати після сушки через мінімум 24 години (не більше 3 днів) при кімнатній температурі.

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Очищення і догляд

Очищення за допомогою Clean-Möbelreiniger 7202.

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68


+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	3 кг; 18 кг	
Додаткові продукти	Clean-Möbelreiniger	7202
	DD-Verdünner	8519
	Pigmpur G50	2406
	PUR-Füllgrund HT (2530)
	PUR-Hardener	8419
	PUR-Hardener	8420 S 8420
	Verzögerer Pigmpur Gloss NG	8131
	Wasch-Verdünnung	80077

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання



Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.
Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Технічні дані

В'язкість при поставці 12 - 14 с DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

Уникайте вдихання парів фарби при розпилюванні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2 / P2).



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com