

Aduro Legnopur

2513


Двокомпонентний поліуретановий прозорий лак на основі розчинника для меблів та інтер'єру, для промислового і професійного використання

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Двокомпонентний поліуретановий прозорий меблевий лак на основі розчинника на основі акрилатної смоли, не містить ароматичні вуглеводні, має гарну механічну і хімічну стійкість, хорошу заповнюючу здатність, тривала життєздатність суміші, добре підкреслює текстуру і промальовує пори. Продукт відрізняється чудовою стійкістю до пожовтіння і забезпечує оптимальний захист від світла для деревини та бейца завдяки застосуванню УФ фільтра. Підходить для техніки нанесення "лак по лаку".

Особливі властивості і стандарти



- **DIN 68861 (поверхні меблів)**

Частина 1: Стійкість до хімічних впливів: 1 B

Частина 2: Стійкість до стирання: 2 D (> 50 - 150 U)

Частина 4: Стійкість до подряпин: 4 D (> 1,0 до ≤ 1,5 N)

- **ÖNORM A 1605-12 (поверхні меблів)**

Підтверджено сертифікатом зовнішнього тестування.

Стійкість до хімічних впливів: 1-B1

Стійкість до стирання: 2-D (≥ 50 U)

Стійкість до подряпин: 4-D (≥ 1,0N)

Горючість: 5-Б (важкозаймиста поверхня меблів)

0-3 ZKL 2513

01/24

ersetzt 0-2

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

- **ÖNORM A 3800-1 (вогнестійкість)**

Підтверджено сертифікатом зовнішнього тестування.

в комбінації з важкозаймистою ґрунтовкою: важкозаймистий Q1, Tr 1

- **DIN 4102-B1 (трудоzаймистий)**

Підтверджено сертифікатом зовнішнього тестування.

У поєднанні з важкозаймистими деревностружковими плитами, у тому числі покритими шпоном, і в поєднанні з Legnopur, Aduro Vento або Pigmopur.

Загальні сертифікати випробувань будівельних органів MPA Stuttgart:

Legnopur: P-BWU03-I-16.5.234

Aduro Vento: P-BWU03-I-16.5.448

Pigmopur: P-BWU03-I-16.5.371

- **EN 13501-1 (горючість)**

Підтверджено сертифікатом зовнішнього тестування.

У поєднанні з важкозаймистою основою, такими як матеріали класу пожежної небезпеки A1 або A2: класифікація як B-s2, d0. Загальна конструкція, що використовується (несуча плита/клей/шпон або фольга) завжди використовується для класифікації стійкості при пожежі.

- **SOLAS 74/88 розділ II-2**

Підтверджено сертифікатом зовнішнього тестування.

Важкозаймисте покриття для морських суден.

- **ISO 10993-5 Тест на токсичність**

Підтверджено сертифікатом зовнішнього тестування.

Не цитотоксичний

- **DIN 53160-1 та DIN 53160-2**

Стійкість до впливу поту та слини

- **ÖNORM EN 71-3**

Підтверджено сертифікатом зовнішнього тестування.


Безпека іграшок, міграція певних елементів (відсутність важких металів).

- **Французька постанова DEVL1104875A**

Підтверджено сертифікатом зовнішнього тестування.

Маркування будівельних матеріалів з емісії летких небезпечних сполук: A+

Сфера використання



- Для лакування меблів і інтер'єрів, які піддаються сильному навантаженню, таких як стільниці та полиці на кухнях, в вітальні, ванних кімнатах, офісах і в комерційних зонах, фасадах, які постійно перебувають на виду, поверхні меблів для сидіння, а також поверхні, які не перебувають постійно на виду. Області застосування від II до IV згідно ÖNORM A 1610-12.
- Для важкозаймистих або легкозаймистих конструкцій.
- Підходить для покриття поверхонь, вибілених пероксидом водню.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування




- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 10°C.
- Для лакування судових елементів витрата повинна складати: 2x120г/м².
- При лакуванні елементів судна не використовувати важкозаймісті речовини для обробки труб, кожухів труб або кабелів.
- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, недотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат.
- Будь ласка, дотримуйтесь інструкції **ARL 131 Робота з поліуретановими лаками для меблів**.

Співвідношення компонентів




10 вагових частин Aduro Legnopur (2513)
1 вагова або об'ємна частина PUR-Hardener 8419 (8419000210)
Aduro Legnopur (2513) можна використовувати виключно в комбінації з затверджувачем і лише з дотриманням зазначених пропорцій. Відхилення призводять до проблем із плівкоутворенням.

Життєздатність суміші



8 годин
Життєздатність суміші можна продовжити на 1 день, змішавши її 1:1 зі свіжою сумішшю.

Технологія нанесення



10%

Технологія нанесення	Airless	Airless з подачею повітря (Airmix®, Aircoat тощо)	Пістолет з верхнім бачком	Облив
Розпилювальна дюза (Ø мм)	0,23 - 0,28		1,8	-
Тиск розпилення (бар)	100 - 120		3 - 4	-
Тиск повітря (бар)	-	1 - 2	-	-
Розчинник	DD-Verdünner 8519 або PUR-Verdünner 8529			
Добавка розчинника в %	-	-	10	-
В'язкість 4 мм сопло	25		18	25
Витрата на шар (г/м ²)	близько 100 – 150			
Загальна витрата (г/м ²)	максимум 450			

Форма та обробка основи, а також тип нанесення впливають на витрату/покриваність. Точні значення витрати можна визначити виготовленням пробного зразка.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Наступний шар	приблизно через 2 години
Можна пересувати і штабелювати	приблизно через 12 годин

Для підвищення стійкості наступного шару лакофарбового покриття рекомендується сушка при кімнатній температурі протягом ночі.

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

Очищення робочого інструменту



Відразу після використання з DD-Verdünner 8519 (8519) або Waschverdünner (8501).

ОСНОВА

Тип основи	Деревина листяних і хвойних порід (масив, фанера, ДСП, ДВП з покриттям).
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.
Підготовка основи	Шліфування: Деревина листяних порід: зернистість 150 - 180 Дерева хвойних порід: зернистістю 100-150 Видалити деревний пил.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Ґрунтування	1 x Aduro Legnopur (2513)
Проміжне шліфування	Заґрунтовану поверхню шліфувати із зернистістю 240-320. Уникати прошліфовки! Видалити деревний пил. Для забезпечення гарної адгезії між шарами необхідно здійснювати проміжну шліфовку безпосередньо перед нанесенням наступного шару лаку.
Фінішне покриття	1 x Aduro Legnopur (2513)

ДОГЛЯД

Очищення і догляд	Чистка з Clean-Möbelreiniger 7202 та догляд з CleanMöbelpflege Plus 7222. Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.
--------------------------	--

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	4 кг, 20 кг Інші упаковки на запит.
Відтінки кольору / ступінь глянце	Legnopur G10 Абсолютно матовий 26211 Legnopur G30 Матовий 26213 Legnopur G50 Напівматовий 26215 Legnopur G70 Шовковисто-матовий 26217 Legnopur G90 Шовковисто-глянцевий 26219



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Додаткові продукти	Clean-Möbelpflege Plus	7222
	Clean-Möbelreiniger	7202
	DD-Verdünner	8519
	PUR-Hardener	8419
	PUR-Verdünner	8529
	Waschverdünner	8501


Будь ласка, дотримуйтеся технічного опису продукту.

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання

Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).



Технічні дані

В'язкість при поставці 30 - 33 с DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Дані щодо безпеки



Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

Уникайте вдихання парів при розпиленні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2/P2).

Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com