

## Aduro Superfill

## 2318

Криючий 2К поліуретановий ізоляційний заповнювач на основі розчинника для меблів та інтер'єру для промислового та комерційного використання

### ОПИС ПРОДУКТУ

Номер продукту 2318050000

#### Загальна інформація

Криючий 2К поліуретановий ізоляційний заповнювач на основі розчинника, швидковисихаючий, має високу заповнюючу здатність, відмінно шліфується. Продукт добре тримається на вертикальних поверхнях, зберігає еластичність протягом тривалого часу. Можна наносити безпосередньо на МДФ-плити високої якості.

#### Особливі властивості і стандарти



- **ÖNORM A 1605-12 (поверхні меблів)**

Тест 5: Поведінка по відношенню до невеликих джерел загоряння (горючість): 5-B (важкозаймиста поверхня)


- **ÖNORM A 3800-1 (вогнестійкість)**

в комбінації з важкозаймистою ґрунтовкою: важкозаймистий Q1, Tr 1

- **Французька постанова DEVL1104875A**

Маркування будівельних матеріалів з емісії летких небезпечних сполук: A+

#### Сфера використання



- Заповнює ґрунтування перед нанесенням криючих кольорових лаків, для меблів та інтер'єрів
- Завдяки хорошій стійкості підходить для профільованих фрезерованих деталей і кромки
- Застосування в комбінації з відповідною фінішною лакофарбовою системою.
- Для важкозаймистих або легкозаймистих конструкцій.

0-2 ZKL 2318

09/23

замінює 0-2

b.w.

**ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz**

**Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)**

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.



**ТОВ «Лівінг Вуд Україна»**

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [adler-lacke.com.ua](http://adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)


**ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ**

**Вказівки щодо застосування**



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 10°C.
- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, недотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат.
- Будь ласка, дотримуйтесь **"ARL 131 - Робочі інструкції по застосуванню поліуретанових меблевих лаків"**.

**Співвідношення компонентів**




4:1

4 вагові частини Aduro Superfill (2318)  
1 вагова частина PUR-Hardener 8403 (8403000210)

або

3 об'ємні частини Aduro Superfill (2318)


1 об'ємна частина PUR-Hardener 8403 (8403000210)



3:1

Aduro Superfill можна використовувати виключно в комбінації з затверджувачем і тільки з дотриманням зазначених пропорцій. Відхилення призводять до проблем з плівкоутворенням.

**Життєздатність суміші**



3 h


3 години

Підвищені температури скорочують життєздатність. Подальше продовження життєздатності неможливе.

**Технологія нанесення**



0-10% 8519



10% 8519



Процес нанесення	Airless	Airless з подачею повітря (Airmix, Aircoat і т.д.)	Пістолет з верхнім бачком
Розпилювальна дюза (Ø мм)	0,28 - 0,33	0,28 - 0,33	1,8 - 2,0
Тиск розпилення (бар)	100 - 120	80 - 100	2 - 3
Тиск повітря (бар)	-	1 - 2	-
Розчинник	DD-Verdünner 8519		
Дозування розчинника в%	0 - 10	0 - 10	10
В'язкість (с) 4 мм сопло, 20°C	25	25	20
Витрата (г/м²)	130 - 180		
Загальна витрата на шар (г/м²)	максимум 750		

Форма та обробка основи, а також тип нанесення впливають на витрату/покриваність. Точні значення витрати можна визначити виготовленням пробного зразка.




**ТОВ «Лівінг Вуд Україна»**

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Шліфування і наступний шар	3 години
Можна пересувати і штабелювати	12 годин

- Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.
- Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

Очищення робочого інструменту



Відразу після використання з DD-Verdünner 8519 (8519) або Waschverdünner (80077).

## ОСНОВА

Тип основи

Цілісна деревина, деревностружкові або деревоволокнисті матеріали, придатні для покриття лаком, фанеровані шпоном або покриті ґрунтувальною плівкою.

Характеристики основи

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.

На МДФ-плити гарної якості та з високою щільністю (наприклад, 19-мм плити масою понад 700 кг/м<sup>3</sup>) Aduro Superfill 2318 можна наносити без попередньої ізоляції. Для плит нижчої якості перед першим нанесенням заповнювача необхідно провести попередню ізоляцію (наприклад, за допомогою Leqnorug 26211ff).

Для санітарно-гігієнічних приміщень рекомендується використовувати стійкі до впливу вологи МДФ-плити типу P3, P5 або P7 згідно з ÖNORM EN 312 (раніше V100, згідно з DIN 68763). Продукт не рекомендується використовувати для горизонтальних поверхонь, які часто перебувають у контакті з водою, наприклад для стільниць під раковину.

Підготовка основи

**Плити, покриті ґрунтувальною плівкою:**

Шліфування з розміром зерна 240

**Плити МДФ:**

Чистка / шліфування: зернистістю 180 - 220

**Шліфування:**

**Деревина листяних порід:** зернистістю 150 - 180

**Деревина хвойних порід:** шліфування з розміром зерна 120-150

Деревину, багату на смолу, дошліфувати і попередньо ізолювати за допомогою DD-Isoliergrund (2502).

Будь ласка, дивіться наші "ARL 021 - Робочі інструкції з видалення смоли".

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

## СИСТЕМА ПОКРИТТЯ



<b>Ґрунтування</b>	2 – 3 x Aduro Superfill (2318)	
<b>Проміжне шліфування</b>	<p>Легке шліфування з розміром зерна 280 після першого нанесення заповнювача.</p> <p>Подальше проміжне шліфування:</p> <p>Зернистістю 280 - 320</p> <p>Після нанесення останнього шару заповнювача необхідно витримати час сушіння не менше 12 годин (кімнатна температура) до проміжного шліфування, щоб забезпечити хороший рівень подальшого верхнього покриття.</p> <p>Для забезпечення гарної адгезії між шарами необхідно здійснювати проміжну шліфовку безпосередньо перед нанесенням наступного шару лаку.</p>	
<b>Фінішне покриття</b>	1 x Pigmpur G50 (2406) бажаного відтінку	




## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

<b>Упаковка</b>	24 кг	
<b>Відтінки кольору / ступінь глянцю</b>	Білий	2318 050000
<b>Додаткові продукти</b>	DD-Isoliergrund	2502
	DD-Verdünner	8519
	Pigmpur G50	2406
	PUR-Hardener	8403 8403
	Wasch-Verdünnung	80077

## ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

<b>Термін зберігання / умови зберігання</b>	<p>Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.</p> <p>Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів і високих температур (вище 30°C).</p>	
		

<b>Технічні дані</b>	В'язкість суміші	45 - 50 секунд DIN 53211 (сопло 6 мм, 20°C)
----------------------	------------------	---

<b>Дані щодо безпеки</b>	<p>Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою <a href="http://www.adler-lacke.com">www.adler-lacke.com</a>.</p> <p>Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.</p> <p>Уникайте вдихання парів лаку при розпилюванні.</p> <p>Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2 / P2).</p>	
		



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [adler-lacke.com.ua](http://adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)