

ADLER Aqua-Top Antiscratch

30340 ff

Прозорий багатшаровий лак на водній основі для меблів та інтер'єру для промислового та комерційного використання

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

2K лак на водній основі для нанесення методом розпилення, високостійкий, багатшаровий з відмінною хімічною і механічною стійкістю, високою твердістю поверхні і відмінну стійкість до подряпин; хороша прозорість, хороша стійкість на вертикальних поверхнях і відмінна стійкість до пожовтіння. Підходить як багатшарового лаку на старий дуб або ялина, не «підпалює» малюнок деревини.

Особливі властивості, стандарти



- **ÖNORM A 1605-12** (поверхні меблів)

Стійкість до хімічних впливів: 1-B1

Стійкість до стирання: 2-D (≥ 50 U)

Стійкість до подряпин: 4-D (≥ 1,0N)

- **DIN 68861** (поверхні меблів)

Частина 1: Стійкість до хімічних впливів: 1 B


Частина 2: Стійкість до стирання: 2 D (від 50 до 150 U)

Частина 4: Стійкість до подряпин: 4 D (> 1,0 до ≤ 1,5 N)

- **ÖNORM A 3800-1** (вогнестійкість) в комбінації з важкозаймистою ґрунтовкою: важкозаймистий (раніше B1 згідно B 3800 -1), Q1, Tr1

- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.

Сфера використання



- Для лакування меблів і інтер'єрів, які піддаються сильному навантаженню, наприклад, для готелів і закладів освіти, для меблів кухонного і санітарно-гігієнічного призначення (крім робочих поверхонь): Області застосування II-IV згідно ÖNORM 1610-12.

- Для фінішного лакування безбарвних лаків і кольорових фарб на водній основі для меблів.

- Для важкозаймистих або легкозаймистих конструкцій.

12-19 (замінює 02-18) ZKL 3030

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com


Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ**Вказівки щодо застосування**

- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 15°C.
- ADLER Aqua-Top Antiscratch може незначно змінювати відтінок поверхонь, покритих ADLER Pigmoscyl NG. Кількість покриття, що наноситься і тривалість проміжної сушки впливають на підсумковий відтінок. Проміжне шліфування може помітно змінити підсумковий відтінок, тому його виконувати не рекомендується.
- При фарбуванні внутрішніх дверей необхідно використовувати ущільнювальні профілі, сумісні з акриловими лаками.
- Різні види деревини, такі як, модрина, містять водорозчинні речовини, які активуються при лакуванні водорозчинними меблевими лаками. Для того щоб запобігти зміні кольору і появі плям (в залежності від виду деревини можуть проявлятися з різною інтенсивністю) ми радимо при лакуванні модрина та інших видів деревини з багатим вмістом речовин, попередньо ґрунтувати за допомогою ADLER PUR-Primer 25291. Альтернативно для листяних порід деревини можна використовувати в якості ґрунту ADLER Aqua-Intense GL 30016.
- Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.
- Будь ласка, дотримуйтесь наші **"Рекомендації по роботі з лаками на водній основі"**


Співвідношення компонентів

10 вагових частин ADLER Aqua-Top Antiscratch 30340 ff

1 вагова частина ADLER Aqua PUR Härter 82221

ADLER Aqua-PUR-Härter повинен бути перед використанням суміші добре змішаний з компонентами лаку. Ми радимо витримати 10 хвилин перед використанням суміші лаку і затверджувача.

ADLER Aqua-Top Antiscratch 30340 ff можна використовувати виключно з затверджувачем ADLER Aqua-PUR Härter 82221 і в зазначеному співвідношенні. Відхилення від рекомендованих значень можуть призвести до порушення плівкоутворення.

Життєздатність суміші

5 годин при 20°C

Більш високі температури скорочують час життєздатності суміші.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Технологія нанесення




5 % H₂O

Процес нанесення	Airless	Airless з подачею повітря (Airmix, Aircoat і т.д.)	Пістолет з верхнім бачком
Розпилювальна дюза (ø мм)	0,23 - 0,33	0,23 - 0,33	1,8 - 2,0
Тиск розпилення (бар)	100 - 120	60 - 90	2,5 - 3,5
Тиск повітря (бар)	-	1 - 2	-
Розчинник	Вода		
Дозування розчинника в%	-	-	близько 5
Витрата (г/м ²)	близько 80 - 120 на один шар, загальна витрата (грунтовка і фінішне покриття) максимум 450		

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



4 h

Наступний шар	приблизно через 4 години
Можна пересувати і штабелювати	через ніч

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння. Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

Очищення робочого інструменту



Робочий інструмент помити водою відразу після використання. Для видалення засохлих залишків лаку рекомендується використовувати ADLER Aqua-Cleaner 80080 (розвести з водою в пропорції 1:1).

ОСНОВА

Тип основи	Деревина листяних і хвойних порід (масив, фанера, ДСП, ДВП з покриттям).
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.
Підготовка основи	Деревина листяних порід: шліфування з розміром зерна 150 - 180 Дерева хвойних порід: шліфування з розміром зерна 100-150

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Ґрунтування	Безбарвне покриття: 1 лак для меблів на водній основі, такий як ADLER Aqua-Top Antiscratch 30340 ff, ADLER Aqua-Resist 30461 ff або ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff. Кольорове покриття: 1 фарба на водній основі, наприклад, ADLER Pigmoscyl NG 3200 ff Будь ласка, дотримуйтесь технічних описів перерахованих продуктів.
--------------------	--



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Проміжне шліфування



ADLER Aqua-Top Antiscratch і інші прозорі меблеві лаки на водній основі: шліфування зернистістю 280 - 320.

Уникати прошліфовки.

Поверхні, покриті ADLER Pigmocryl NG 3200 ff, лакуються ADLER Aqua-Top Antiscratch 30340 ff після висихання не менше 12 годин при кімнатній температурі і не більше 3 днів, без проміжного шліфування.

Фінішне покриття

1 x ADLER Aqua-Top Antiscratch 30340 ff

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Очищення і догляд

Очищення за допомогою ADLER Clean Möbelreiniger 96490.

Догляд з ADLER Clean-Möbelpflege Plus 7222000210.

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка

4 кг; 20 кг

Відтінки кольору / ступінь глянцею

G5 Натуральний матовий	30340
G10 Абсолютно матовий	30341
G30 Матовий	30343
G50 Напівматовий	30345

Додаткові продукти

ADLER Aqua-PUR-Härter	82221
ADLER Aqua-Resist	30460 ff
ADLER Aqua-Soft CFB	30361 ff
ADLER PUR-Primer	25291
ADLER Aqua-Intense GL	30016
ADLER Pigmocryl NG	3200 ff
ADLER Aqua-Cleaner	80080
ADLER Clean-Möbelreiniger	96490
ADLER Clean-Möbelpflege Plus	7222000210

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання

Не менше 12 місяців в оригінальній непошкодженій упаковці.

У прохолодному, захищеному від замерзання місці.



Технічні дані

В'язкість при поставці близько 100 ± 4 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

Уникайте вдихання парів лаку при розпилуванні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com