

Aquawood Intermedio ISO

5705

Проміжне покриття на водній основі для вікон і вхідних дверей для промислового і професійного застосування

Система налаштована для 3-шарового нанесення

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Проміжне покриття на водній основі. Продукт стійкий до склеювання в блок і характеризується високою еластичністю; хорошою шліфуютьстю і хорошою заповнює здатністю, особливо, для наповнених і гладких поверхонь. Запобігає прошліфовки кольорових просочень. Мінімізує поверхневі дефекти на модринових або хвойних породах.

Особливі властивості, стандарти



- **ADLER green-Label Produkt**

протестований за 3 критеріями: довкілля, здоров'я та безпека, термін служби. Зверніть увагу на паспорт сталого розвитку.


- **Зареєстрований у baubook**

Відповідність критеріям "Екологія і будівельна біологія".

- **Французька постанова DEVL1104875A**

Маркування будівельних матеріалів з емісії летких небезпечних сполук: A+

Сфера використання



Дерев'яні конструкції зі стабільними розмірами для зовнішньої та внутрішньої обробки, наприклад, дерев'яні вікна або вхідні двері.

Дуже добре підходить для крупнопористої деревини листяних порід і смолянистих хвойних порід.

0-1 ZKL 5705

b.w.

10/23

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати. При перемішуванні запобігати потраплянню повітря.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 15°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Продукт не стійкий до атмосферного впливу без фінішного покриття!
- За умови нанесення невеликої кількості продукту, при інтенсивному проміжному шліфуванні, а також при надмірному розведенні засобу його ізолююча дія скорочується.
- При переході з Aquawood Intermedio ISO (5705) на інші продукти на водній основі потрібно забезпечити належне та достатнє проміжне чищення каналів та розпилювачів, найкраще за допомогою теплої води.
- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, недотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат.
- Будь ласка, дотримуйтесь ARL 300 "Робочі інструкції по нанесенню покриттів на дерев'яні конструктивні елементи з незмінними і обмежено змінними розмірами - Загальна частина", включаючи норми і стандарти віконного виробництва.

Технологія нанесення



Процес нанесення	Airless	Airless з подачею повітря (Airmix, Aircoat і т.д.)	Пістолет з верхнім бачком
Розпилювальна дюза (Ø мм)	0,28	0,28	1,8
Розпилювальна дюза (Ø inch)	0,011	0,011	-
Кут нанесення (градуси)	20 - 40	20 - 40	-
Тиск розпилення (бар)	80 - 100	80 - 100	3 - 4
Тиск повітря (бар)	-	0,5 - 1,5	-
Відстань розпилення (см)	близько 25		
Мокра плівка (мкм)	100 - 125		
Витрата на шар (г/м²)	100 - 125		

Продукт готовий до застосування.

Форма та обробка основи, а також тип нанесення впливають на витрату/покриваність. Точні значення витрати можна визначити виготовленням пробного зразка.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Висохлий "від пилу" (ISO 1517)	приблизно через 30 хвилин
Не прилипає	приблизно через 1 годину
Наступний шар	приблизно через 2 години
Придатність до лакування після примусової сушки: 20 хвилин фаза випаровування 50 хвилин фаза сушки (35 - 40°C) 20 хвилин фаза охолодження	приблизно через 90 хвилин

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря. Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння. Уникати потрапляння прямих сонячних променів!

Очищення робочого інструменту



Робочий інструмент помити водою відразу після використання. Для видалення сухих залишків продукту рекомендується використовувати Aqua-Cleaner 8004 (розвести з водою у пропорції 1:1).

ОСНОВА

Тип основи	Деревина відповідно до норм для віконного виробництва.
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.
Вологість деревини	13% +/- 2%

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Загальна інформація	Наступні системи покриття є прикладами.
Просочення	1 x Aquawood Primo A3 (5453) - Aquawood Primo A6 (5456) Проміжна сушка: близько 4 годин Використовуйте антисептик для деревини обережно. Слідкуйте за вказівками на етикетці і в технічному описі продукту. Дотримуйтесь ARL 056 - Робочу інструкцію з нанесення засобів для захисту деревини.
Проміжне покриття	1 x Aquawood Intermedio ISO (5705) Проміжна сушка: близько 2 годин
Проміжне шліфування	Зернистістю 220 - 240 Видалити деревний пил.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Фінішне покриття	1 x Aquawood Finatop 40 (5140) або 1 x Aquawood Finapro 20 (5101)
-------------------------	---


Для входних дверей	Потрібний додатковий шар Aquawood Protect (5128) (безбарвний 2К лак).
---------------------------	---

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ


Упаковка	5 кг, 25 кг, 120 кг - поліетиленова бочка	
Відтінки кольору / ступінь глянцю	Стандартний колір(и):	
	Безбарвний	5705000200
	Конопля / льон	5705050250
	<ul style="list-style-type: none"> Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні. 	

Додаткові продукти	Aqua-Cleaner (8004)
	Aquawood Finatop 40 (5140)
	Aquawood Finapro 20 (5101)
	Aquawood Primo A3	5453
	Aquawood Primo A4	5454
	Aquawood Primo A5	5455
	Aquawood Primo A6	5456
	Aquawood Protect (5128)
Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.		

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання	Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці. Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C). Добре закривайте відкриті контейнери та використовуйте їх якнайшвидше.	
		

Технічні дані	Вміст ЛОС	Граничне значення за нормами ЄС для ISO Aquawood Intermedio (Кат. A/e): 130 г/л. Aquawood Intermedio ISO містить максимум 80 г/л ЛОС.
----------------------	-----------	---

Дані щодо безпеки	<p>Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.</p> <p>При шліфуванні використовуйте принаймні пиловий фільтр P2 як індивідуальний захисний засіб від абразивного та деревного пилу. Для твердої деревини (як бук, дуб) рекомендується пиловий фільтр P3.</p> <p>Уникайте вдихання парів фарби при розпилюванні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2 / P2).</p> <p>Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.</p>	
		



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com