

Aquawood Natureffekt

5127

Глибоко матова лазур для дерева для дерево-алюмінієвих вікон для промислового та комерційного застосування

Система налаштована для 2 або 3 шарового нанесення

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація


Глибоко матова, не жовтіюча, лазур для дерева на водній основі, на основі PUR дисперсії з природним зовнішнім виглядом. Продукт відрізняється хорошою світлостійкістю, гарною стійкістю до подряпин, високою стійкістю до злипання, а також має гарну хімічну стійкість.

Особливі властивості і стандарти



- **ADLER green-Label Produkt**
протестований за 3 критеріями: довкілля, здоров'я та безпека, термін служби. Зверніть увагу на паспорт сталого розвитку.
- **DIN 53160-1 та DIN 53160-2**
Підтверджено сертифікатом зовнішнього тестування.
Стійкість до впливу поту та слини
- **ÖNORM EN 71-3**
Безпека іграшок, міграція певних елементів (відсутність важких металів).
- **Бронзовий сертифікат Cradle to Cradle Certified®**
Cradle to Cradle Certified® - це глобальний стандарт для безпечної, екологічно чистої та відповідально виготовленої продукції.
- **Французька постанова DEVL1104875A**
Маркування будівельних матеріалів з емісії легких небезпечних сполук: A+

Сфера використання



- Дерево-алюмінієві конструкції, зі стабільними розмірами, наприклад, вікна та вхідні двері.
- Для вологих приміщень (наприклад, криті басейни) тільки в поєднанні зі спеціальною системою.
- Не підходить для прямого зовнішнього впливу.

0-1 ZKL 5127

b.w.

02/24

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати. При перемішуванні запобігати потраплянню повітря.
 - Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 15°C.
 - Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
 - Занадто товста суха плівка загальною товщиною понад 120 мкм знижує дифузійну здатність, тому цього слід уникати.
 - Герметики повинні бути сумісні з продуктом і можуть застосовуватися тільки після висихання лаку. Ущільнювальні профілі з пластифікаторами можуть склеюватися разом з лаком. Використовуйте тільки перевірені типи.
-
- Не рекомендується наносити другий шар Aquawood Natureffekt (5127) з проміжним шліфуванням, оскільки через вміст воску, що матує, може виникнути ефект полірування, що може призвести до погіршення проміжної адгезії.
 - Щоб запобігти появі повітряних кишень у глибоких порах листяних порід та запобігти дефектам плівки на модрині, рекомендується проміжне покриття з Aquawood Intermedio ISO (5705).
 - При переході з Aquawood Natureffekt (5127) на інші продукти на водній основі потрібно забезпечити належне та достатнє проміжне чищення каналів та розпилювачів, найкраще за допомогою теплої води.
 - Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, недотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат.
 - Будь ласка, дотримуйтесь **"ARL 300 - Робочі інструкції по нанесенню покриттів на дерев'яні конструктивні елементи зі стабільними розмірами і обмежено змінними розмірами - Загальна частина"**, включаючи норми і стандарти для віконного виробництва.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Технологія нанесення




0-5% H₂O

Процес нанесення	Airless	Airless з подачею повітря (Airmix, Aircoat і т.д.)
Розпилювальна дюза (Ø мм)	0,28 або 0,33	
Розпилювальна дюза (Ø inch)	0,011 або 0,013	
Кут нанесення (градуси)	20 - 40	
Тиск розпилення (бар)	80 - 100	
Тиск повітря (бар)	-	0,5 - 1,5
Відстань розпилення (см)	близько 25	
Розчинник	Вода	
Дозування розчинника в%	0 - 5	
Витрата на шар (г/м ²)	450 - 500 225 - 275	
Мокра плівка (мкм)	225 - 275	
Загальна суха плівка (мкм)	80 - 120	

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Висохлий "від пилу" (ISO 1517)	приблизно через 30 хвилин
Не прилипає	приблизно через 3 години
Складування з пінополіетиленом при кімнатній температурі:	приблизно через 4 години
Складування з пінополіетиленом після форсованої сушки: 20 хвилин фаза випаровування 90 хвилин фази сушки (35 - 40°C) 20 хвилин фази охолодження	приблизно через 130 хвилин
Повністю сухий	приблизно через 12 годин

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря. Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння. Уникати потрапляння прямих сонячних променів!

Очищення робочого інструменту



Робочий інструмент помити водою відразу після використання. Для видалення сухих залишків продукту рекомендується використовувати Aqua-Cleaner 8004 (розвести з водою у пропорції 1:1).

ОСНОВА

Тип основи

Деревина відповідно до норм для віконного виробництва.

Характеристики основи

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.

Вологість деревини

13% +/- 2%




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Загальна інформація	Наступні системи покриття є прикладами.
Просочення	1 x Aquawood Primo A1 (5451) - Aquawood Primo A6 (5456) Проміжна сушка: близько 4 годин Використовуйте антисептик для деревини обережно. Слідкуйте за вказівками на етикетці і в технічному описі продукту. Дотримуйтесь ARL 056 - Робочу інструкцію з нанесення засобів для захисту деревини.
Проміжне шліфування	Зернистістю 220 - 280 Видалити деревний пил.
	
Фінішне покриття	1 x Aquawood Natureffekt (5127)
Для входних дверей	Потрібний додатковий шар Aquawood Protect (5128) (безбарвний 2K лак).

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Обслуговування	Щорічне очищення за допомогою Top-Cleaner (7208) та догляд за допомогою Top-Care (7227) з набору Winddoor Care Set (7229).
Ремонт	Будь ласка, дотримуйтесь ARL 304 "Робочі інструкції з нанесення покриттів на дерев'яні конструктивні елементи з незмінними та обмеженими розмірами - Довговічність, обслуговування та ремонт" .

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	5 кг, 25 кг, 120 кг - поліетиленова бочка	
Відтінки кольору / ступінь глянцею	Стандартний колір(и):	
	Farblos	5127000201
	Barcelona	53958
	Berlin	53954
	Lissabon	53957
	London	53955
	Paris	53956
	Stockholm	53950
	<ul style="list-style-type: none"> • Остаточний відтінок залежить від кольору деревини, кількості нанесеного матеріалу, кольору просочення / ґрунтовки та кольору фінішного покриття. • Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії. • Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні. • Щоб більш інтенсивно виділити текстуру деревини, рекомендується колір продукту Aquawood Primo A3 (5453) - Aquawood Primo A6 (5456) вибрати темніше, ніж колір Aquawood Natureffekt (5127). 	



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»


08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Додаткові продукти	Aquawood Intermedio ISO	5705
	ADLER Aqua-Cleaner	80080
	Aquawood Primo A1 – A6	5451 5456
	Aquawood Protect	5128
	ADLER Top-Cleaner	7208
	ADLER Top-Care	7227
	ADLER Windoor Care-Set	7229

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання



Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Добре закривайте відкриті контейнери та використовуйте їх якнайшвидше.

Технічні дані

Вміст ЛОС

Граничне значення за нормами ЄС для Aquawood Natureffekt (Кат. A/e): 130 г/л. Aquawood Natureffekt містить максимум 50 г/л ЛОС.

GISCODE

BSW20

DGNB (Німецьке товариство сталого будівництва)

Рівень якості 4 (при заводському покритті)

Дані щодо безпеки



Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

При шліфуванні використовуйте принаймні пиловий фільтр P2 як індивідуальний захисний засіб від абразивного та деревного пилу. Для твердої деревини (як бук, дуб) рекомендується пиловий фільтр P3.

Уникайте вдихання парів фарби при розпилюванні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2 / P2).

Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com