

Aquawood Protor-Base D

5806

Проміжне 2K покриття для фарбованих входних дверей преміум-класу для промислового та комерційного використання. Система налаштована у комбінації з Aquawood Protor-Finish D.

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Біле проміжне покриття 2K на водяній основі. Продукт характеризується відмінною адгезією у вологому стані, дуже гарною ізоляцією, гарною заповнюючою здатністю та дуже гарним шліфуванням.


Особливі властивості і стандарти



• Французька постанова DEVL1104875A

Маркування будівельних матеріалів з емісії летких небезпечних сполук: A+


Сфера використання



- Вхідні двері преміум-класу, балконні двері, підйомно-розсувні елементи та гаражні ворота зовні та всередині приміщення.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати. При перемішуванні запобігати потраплянню повітря.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 15°C.
- Оптимальні умови застосування - 15-25°C і відносною вологістю 40-80%.
- Не закривайте ємність з затверділим матеріалом.
- При переході з Aquawood Protor-Base D (5806) на інші продукти на водній основі потрібно забезпечити належне та достатнє проміжне чищення каналів та розпилювачів, найкраще за допомогою теплої води.
- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, недотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат.
- Будь ласка, дотримуйтесь **"ARL 305 - Робочі інструкції з покриття дерев'яних конструктивних елементів з незмінними та обмежено змінюваними розмірами - Покриття входних дверей та гаражних воріт"**.

1-1 ZKL 5806 | 06/25 | ersetzt 1-0

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingung gen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Співвідношення компонентів



100 вагових частин Aquawood Protor-Base D (5806)


7 вагових частин Aqua-Hardener 8450 (8450000210)

Aquawood Protor-Base D (5806) можна застосовувати виключно з затверджувачем Aqua-Hardener 8450 (8450) у зазначених пропорціях. Недотримання пропорцій призведе до пошкодження плівки та порушення адгезії.

Aqua-Hardener 8450 (8450000210) має бути перед використанням суміші добре змішаний із продуктом.

Після змішування рекомендується почекати близько 10 хвилин для дегазації.

Життєздатність суміші




приблизно через 2 години


Подальше продовження життєздатності суміші неможливе.

Більш високі температури скорочують час життєздатності суміші.

Технологія нанесення



0-5% H₂O




10% H₂O

Процес нанесення	Airless	Airless з подачею повітря (Airmix, Aircoat і т.д.)	Пістолет з верхнім бачком
Розпилювальна дюза (Ø мм)	0,28 - 0,33	0,28 - 0,33	2,2
Розпилювальна дюза (Ø inch)	0,011 - 0,013	0,011 - 0,013	-
Тиск розпилення (бар)	80 - 100	80 - 100	3 - 4
Тиск повітря (бар)	-	1 - 2	-
Відстань розпилення (см)	близько 25		
Розчинник	Вода		
Дозування розчинника в%	0 - 5		10
Витрата на шар (г/м²)	200 - 260		
Мокра плівка (мкм)	150 - 200		

Форма та обробка основи, а також тип нанесення впливають на витрату/покриваність. Точні значення витрати можна визначити виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при кімнатній температурі 20°C)



Висохлий "від пилу" (ISO 1517)	приблизно 30 хвилин
Не прилипає	приблизно через 5 годин
Повністю сухий	приблизно через 12 годин

При необхідності можлива форсована сушка.

Зазначені цифри є орієнтовними. Висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну, відносної вологості, тиску та умов штабелювання.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

Уникати потрапляння прямих сонячних променів!

Очищення робочого інструменту



Робочий інструмент помити водою відразу після використання.

Для видалення сухих залишків продукту рекомендується використовувати Aqua-Cleaner (8029) (розвести з водою у пропорції 1:1).



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ОСНОВА

Тип основи	Листяні та хвойні породи, а також МДФ (дозволений для зовнішнього застосування) / пластмаси, такі як полівінілхлорид / алюміній / цинк. Поліетилен не підходить в якості основи
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття. МДФ-плити Використовуйте лише вологонепроникні плити МДФ типу V100 або рекомендовані виробником для зовнішнього застосування.
Вологість деревини	13% +/- 2%
Підготовка основи	Плити МДФ: Шліфування із зернистістю 180 - 220 Алюміній та цинк Відшліфуйте та знежиріть Entfetter (7233) до матового вигляду. ПВХ та пластики з покриттям: Попередньо обробіть Polyactive LUMI (8074) або Polyactive SB (8059) для очищення та створення необхідної адгезії до основи. Рекомендуємо серветку для протирання та полірування Wisch- und Poliertuch (9662). Тканину слід міняти приблизно через кожних 20 метрів. Нанесення покриття повинне відбуватися протягом 10-60 хв після чищення. Внаслідок великої різноманітності видів пластиків рекомендується виконувати пробне нанесення для визначення адгезії.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Загальна інформація	Наступні системи покриття є прикладами.
Просочення	Листяні і хвойні: 1 x Aquawood Primo A2 (5452) Проміжна сушка: близько 4 годин Використовуйте антисептик для деревини обережно. Слідкуйте за вказівками на етикетці і в технічному описі продукту. Будь ласка, дотримуйтесь ARL 056 - Робочу інструкцію щодо нанесення засобів для захисту деревини.
Ґрунтування	Потрібно тільки для МДФ (глибока ґрунтовка / захист від вологи / посилення адгезії): Потрібна додаткова ґрунтовка продуктом на основі розчинника 2K-Ероху-Grund (5604): попередньо обробити краї, сушіння не менше 4 годин. Шліфування зернистістю 240. Покриття усієї поверхні. Розведення для розпилення приблизно 25-30% Epoxy-Spritzverdünner 8011 (8011). Сушіння протягом ночі. Алюміній та цинк 1 x 2K-Ероху-Grund (5604) ПВХ: Немає необхідності в ґрунтуванні Інші пластмаси: Рекомендується попередня перевірка на вихідній основі.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Проміжне шліфування



Зернистістю 220 - 240
Видалити деревний пил.
Уникати прошліфовки!

Проміжне покриття

Хвойна деревина / МДФ / пластик / алюміній та цинк:
1 x Aquawood Protor-Base D (5806)
Листяні породи та модрина:
1 x Aquawood Protor-Base D (5806)

Проміжне шліфування



Зернистістю 220 - 240
Видалити деревний пил.

Фінішне покриття

1 x Aquawood Protor-Finish D (5808)

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка

2,7 кг; 8 кг; 22 кг

Відтінки кольору / ступінь
глянцю

Стандартний колір(и):

Weiß	5806050000
Gelb	5806055631
Ocker	5806055632
Rot	5806055633
Blau	5806055634
Grün	5806055635
Grau	5806055636
Dunkelgrau	5806055947

Інші кольори можна отримати в колорувальній системі **ADLERMix**.

База покриття:

Aquawood Protor-Base D W10 Weiß, tönbar	5806000010
Aquawood Protor-Base D Basis W30	5806000030

Будь ласка, дотримуйтесь наших робочих інструкцій **ARL 800** по роботі (включаючи догляд та технічне обслуговування) з дозаторами **ADLER Mix, PUR Mix та Color4You**.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68


+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Додаткові продукти	2K-Epoxy-Grund	5604
	Aqua-Cleaner	8029
	Aqua-Hardener	8450
	Aquawood Primo A2	5452
	Aquawood Protor-Finish D	5808
	Entfetter	7233
	Epoxy-Spritzverdünner	8011
	Polyactive LUMI	8074
	Polyactive SB	8059
	Wisch- und Poliertuch	9662

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання



Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Добре закривайте відкриті контейнери та використовуйте їх якнайшвидше.

Технічні дані

Граничне значення ЛОС за нормами ЄС Aquawood Protor-Base D (Кат. A/d): 130 г/л.

Aquawood Protor-Base D містить максимум 30 г/л ЛОС.

DGNB (Німецьке товариство сталого будівництва)

Рівень якості 4 (при заводському покритті)

Дані щодо безпеки



Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

При шліфуванні використовуйте принаймні пиловий фільтр P2 як індивідуальний захисний засіб від абразивного та деревного пилу. Для твердої деревини (як бук, дуб) рекомендується пиловий фільтр P3.

Уникайте вдихання парів фарби при розпилюванні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2 / P2).

Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com