

Aquawood Protor-Base D NG

5806

Біле ґрунтувальне / проміжне двохкомпонентне покриття на водній основі для вхідних дверей для промислового та комерційного використання

Система налаштована в комбінації з Aquawood Protor-Finish D NG

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація


Біле ґрунтувальне / проміжне двохкомпонентне покриття на водній основі з дуже хорошою стійкістю до ультрафіолетового випромінювання, дуже гарною адгезією і дуже гарними ізоляційними властивостями, спеціально для системи покриття вхідних дверей Aquawood Protor.

Особливі властивості, стандарти



- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.


Сфера використання



- Високоякісні вхідні двері з дерева.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Будь ласка, перемішайте продукт перед застосуванням.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 15°C.
- Оптимальні умови застосування - 15-25°C і відносною вологістю 40-80%.
- Будь ласка, дотримуйтесь "**Робочих інструкцій з нанесення покриттів на дерев'яні конструктивні елементи з незмінними і обмежено змінними розмірами - дерев'яні вікна, вхідні двері, гаражні ворота, віконні жалюзі, гаражні ворота, облицювання дверей і гаражів з Aquawood Protor**, включаючи норми і стандарти віконного виробництва.

04-16 ZKL 5806

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Співвідношення компонентів



100 вагових частин Aquawood Protor-Base D NG 5806

7 вагових частин ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

Aquawood Protor-Base D NG можна застосовувати виключно з затверджувачем у зазначених пропорціях. Недотримання пропорцій призведе до пошкодження плівки і порушення адгезії.

ADLER Aqua-PUR-Härter повинен бути перед використанням суміші добре змішаний з компонентами лаку. Після змішування рекомендується почекати близько 10 хвилин для дегазації.

Життєздатність суміші



2 години

Продовжити термін життєздатності неможливо.

Технологія нанесення




10%

Процес нанесення	Airless	Airless з подачею повітря (Airmix, Aircoat і т.д.)	Пневматичний пістолет
Розпилювальна дюза (Ø мм)	0,28 - 0,33	0,28 - 0,33	22
Розпилювальна дюза (Ø inch)	0,011 - 0,013	0,011 - 0,013	-
Тиск розпилення (бар)	80 - 100	80 - 100	3 - 4
Тиск повітря (бар)	-	1 - 2	-
Розчинник	Вода		
Дозування розчинника в%	-	-	10
Витрата (г/м ²)	близько 150 - 200		
Покривність на шар (г/м ²) 1)	близько 240 - 320		
Витрата (мкм)	близько 150 - 200		
1) Покривність з урахуванням розчинника і втрати на розпорощення			

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при кімнатній температурі 20°C)



Висохлий "від пилу" (ISO 1517)	приблизно через 30 хвилин
Не прилипає	приблизно через 5 годин
Повністю сухий	приблизно через 12 годин

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від породи деревини, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря

Уникати потрапляння прямих сонячних променів (веде до прискореного висихання).

Очищення робочого інструменту



Робочий інструмент помити водою відразу після використання.

Висохлі залишки фарби видалити за допомогою ADLER Aqua-Cleaner 80080 або ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ОСНОВА

Тип основи	Листяні і хвойні породи, а також пластмаси, такі як полівінілхлорид. Поліетилен не підходить в якості основи.
Характеристики основи	<p>Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.</p> <p>МДФ-плити Використовуйте тільки вологонепроникні плити МДФ типу V100 або рекомендовані виробником для зовнішнього застосування.</p> <p>ПВХ Очистити і створити адгезійний міст для фарбування подвійним застосуванням ADLER DD-Verdünnung 80019. Нанесення покриття повинно відбуватися протягом 10-60 хв.</p> <p>Інші пластмаси Використання можливе лише після попереднього тестування.</p>
Вологість деревини	Стабільність розмірів: 13% +/- 2%

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Просочення	<p>Листяні і хвойні: 1 x Aquawood TIG HighRes Weiß 5437</p> <p>ПВХ: немає</p> <p>Пластик: Рекомендується попередня перевірка на вихідній основі.</p> <p>Глибокий ґрунт / захист від води / захист склеювання МДФ: Потрібна додаткова ґрунтовка продуктом на основі розчинника ADLER 2K-Epoxi-Grundweiß 68316: Попередньо обробити краї, сушка не менше 4 годин. Шліфування зернистістю 240. Покриття всієї поверхні. Розведення для розпилення приблизно 25-30% ADLER Epoxi-Spritzverdünnung 80364. Сушка протягом ночі. Шліфування зернистістю 240. Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.</p>
Ґрунтування	<p>Листяні і хвойні: 1 x Aquawood Protor-Base D NG 5806</p> <p>МДФ: 1 x Aquawood Protor-Base D NG 5806</p> <p>ПВХ: немає</p> <p>Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.</p>
Проміжне шліфування	Зернистістю 220 - 240
	
Фінішне покриття	<p>1 x Aquawood Protor-Finish D NG 5808</p> <p>Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.</p>




ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	2,7 кг; 8 кг; 22 кг	
Відтінки кольору / ступінь глянцю	Білий	5806050000
Додаткові продукти	ADLER Aqua-PUR-Härter	82220
	ADLER Aqua-Cleaner	80080
	ADLER Abbeizer Rote Krähe	95125
	ADLER DD-Verdünnung	80019
	ADLER 2K-Epoxi-Grund Weiß	68316
	ADLER Epoxi-Spritzverdünnung	80364
	Aquawood TIG HighRes Weiß	5437
	Aquawood Protor-Finish D NG	5808 ff

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання



Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.
Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Технічні дані

Вміст ЛОС

Граничне значення за нормами ЄС для Aquawood Protor-Base D NG (Кат. A/d): 130 г/л (2010). Aquawood Protor-Base D NG містить максимум 50 г/л ЛОС.

Дані щодо безпеки



Зверніться, будь ласка, до відповідного паспорту безпеки, актуальну версію можна знайти в Інтернеті за адресою www.adler-lacke.com.

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com