

Arova Neosol

1008


Система змішування бейців на основі розчинника для твердих порід деревини для промислового та комерційного використання

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Система змішування бейців на основі розчинника на основі світлостійких спеціальних барвників для створення яскравих, барвистих кольорів бейців на дрібно- та великопористій деревині твердих порід, без підкреслення пори. Розведення або освітлення можна виконати за допомогою Arova Neosol 1008400100 (на основі розчинника) або водою. За допомогою трьох базових кольорів: жовтого, червоного та чорного, можна отримати велику кількість кольорів бейців. У комбінації з лаками для меблів на основі розчинників та води.


Сфера використання



- Для меблів, інтер'єрів, дерев'яної обшивки стін, дерев'яних стель
- Arova Neosol (1008) особливо рекомендується для деревини бука, клена, горіха, вишні, берези, вільхи, груші, дуба та ясеня.
- Продукт підходить для поверхонь меблів та інтер'єру в областях застосування II - IV згідно ÖNORM A 1610-12 в залежності від використовуваного меблевого лаку.
- Застосування в комбінації з відповідною фінішною лакофарбовою системою.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Будь ласка, ретельно перемішайте продукт перед використанням і під час обробки
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 15°C.
- Слід забезпечити рівномірне нанесення бейца!
- Також нанесення бейца можливе за допомогою установок низького тиску Airmix або Airless. Якщо ви освітлюєте водою, то на невеликі ділянки можна наносити пензлем або губкою.
- При реакції з металом рідкий бейц змінює свій колір.
- Деякі породи деревини, такі як дуб, містять фарбувальні водорозчинні компоненти, які активізуються після обробки деревини меблевими лаками на водній основі. Для запобігання зміні кольору або появи плям рекомендується попереднє ґрунтування Aduro Primer (2523) для деревини багатой фарбуючі компоненти.
- Залишки продукту із пристрою для нанесення або забрудненого деревним пилом не можна переливати в оригінальну тару.

2-0 ZKL 1008 | 06/25 | ersetzt 1-0

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, недотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат.
- Дотримуйтесь "ARL 110 - Робочу інструкцію з нанесення бейців для деревини".

Технологія нанесення

Процес нанесення	Пістолет з верхнім бачком
Розпилювальна дюза (ø мм)	1,5
Тиск розпилення (бар)	1,5 - 2,0
Покривність на шар (м²/л)	8
Витрата (г/м²)	40 - 50

Зазначена покривність включає втрати розпилення.

Форма та обробка основи, а також тип нанесення впливають на витрату/покривність. Точні значення витрати можна визначити виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)**Суміш Arova Neosol з Arova Neosol безбарвний (1008400100):**

Наступний шар лаками на основі розчинників	30 хвилин
Наступний шар лаком на водній основі	1 година

Суміш Arova Neosol з водою:

Наступний шар лаками на основі розчинників	12 годин
Наступний шар лаком на водній основі	через 5 годин

При необхідності можлива форсована сушка.

Зазначені цифри є орієнтовними. Висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну, відносної вологості, тиску та умов штабелювання.

Очищення робочого інструменту

Основне очищення проводити за допомогою Waschverdünner (8501) або водою.

ОСНОВА**Тип основи**

Дрібнопористі та крупнопористі листяні породи дерева, такі як бук, клен, горіх, вишня, береза, вільха, груша, дуб та ясен

Характеристики основи

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, не містити жиру, воску і деревного пилу.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Підготовка основи

Шліфування зернистістю 150 - 180.

Ретельно видалити шліфувальний пи́л, особливо з пор дерева.

Використання стертої шліфувальної шкурки і нерівномірне шліфування можуть привести до плямистості на поверхні.

Рекомендується намочити водою шліфовану деревину, а також обробити шкіркою зернистістю 150-180 після висихання; якщо бейц освітлити водою, то при роботі з масивом дуба ці дії є обов'язковими.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ**Покриття бейцем**

Поступово нанесіть мокрим по мокрому з невеликим надлишком вздовж волокон деревини, щоб поверхня виглядала злегка вологою. Породи деревини з низькою поглинаючою здатністю вимагають меншої кількості продукту, ніж породи деревини з більш високою поглинаючою здатністю.

Наступний шар

Продукт можна застосовувати як з меблевими лаками ADLER на водній основі, так і на основі розчинників. Для світлих відтінків бейця та кольорових відтінків рекомендується використовувати світлостійкі лаки, наприклад Bluefin Resist, Aduro Legnorig. При лакуванні не світлостійкими лаками слід враховувати, що в результаті копів може вийти трохи жовтуватим; згодом цей ефект посилюватиметься.

Коли необхідно отримати білі поверхні, рекомендуємо пофарбувати їх попередньо Aduro Legnorig для додаткового вирівнювання, тонувати 1,0 - максимум 3,0% Solva-Tint Полярно-білий (9035040114). Як альтернативу можна використовувати меблевий лак на водній основі Bluefin Top-Antiscratch, тонований Aqua-Tint Полярний-білий (9009040114) з концентрацією від 1,0 до максимум 3,0%. Уникайте перекриття під час розпилення!

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ**Упаковка**

1 л, 5 л

Відтінки кольору / ступінь глянце**Стандартні кольори (готові до застосування)**

Basis Gelb	1008040790
Basis Rot	1008040791
Basis Schwarz	1008040792
Jupiter	1008040793
Mars	1008040794
Neptun	1008040795
Venus	1008040796
Saturn	1008040797

Освітлення

Максимальне дозування: 1 (бейц): 30 (освітлювач)

Arova Neosol FarbloS 1008400100

Вода (питна якість)



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Концентрат бейця

Максимальне дозування: 10%

Arova Solva-Toner F Blau, für Hochkonzentriert 89808

Arova Solva-Toner P Weiß, für Neosol 89809

Базові відтінки можна змішувати один з одним і при необхідності так само, як і стандартні відтінки (готові до використання відтінки), розбавляти Arova Neosol Farblos (1008400100) або водою до максимального співвідношення змішування 1:30.

Перед початком роботи з бейцем слід нанести пробне покриття на ділянку деревини, щоб оцінити, який в результаті вийде колір. Для кращого результату слід використовувати бейц з однієї партії.

Додаткові продукти

Aduro Legnopur	2513
Aduro Primer	2523
Aqua-Tint Polarweiß	9009040114
Arova Solva-Toner F Blau, Hochkonzentriert	89808
Arova Solva-Toner P Weiß, für Neosol	89809
Bluefin Resist	2963
Solva-Tint Polarweiß	9035040114
Waschverdünner	8501

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ**Термін зберігання / умови зберігання**

Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.

Безводні суміші: не менше 3 місяців; Суміші бейц/вода: трохи більше 1 місяця. Якщо використовувалася вода, заражена бактеріями, то погіршиться збереження суміші.

У прохолодному, захищеному від замерзання місці.

Добре закривайте відкриті контейнери та використовуйте їх якнайшвидше.

Дані щодо безпеки

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

Уникайте вдихання парів лаку при розпилюванні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).

Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.

**ТОВ «Лівінг Вуд Україна»**

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com