

Bluefin Pigmosoft

3295

Кольоровий лак на водній основі для меблів і інтер'єрів для промислового та комерційного використання

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Пігментований, природньо матовий двокомпонентний фінішний меблевий лак на водній основі, з бархатистою поверхнею (Softtouch), відмінною стійкістю до подряпин і чудовою стійкістю до появи глянцею завдяки інноваційному самовідновленню. Дуже добре приховує відбитки пальців, незважаючи на глибоко матову поверхню. Продукт має відмінну стійкість до впливу світла.

Особливі властивості, стандарти



- **ÖNORM A 1605-12** (поверхні меблів)
 - Стойкість до хімічних речовин: 1-B1 (крім чисто білих і пастельних відтінків)
 - Стойкість до стирання: 2-D (≥ 50 U)
 - Стойкість до подряпин: 4-D ($\geq 1,0$ N)
 - Стойкість до впливу відкритого вогню 5-B (важкозаймиста поверхня меблів)
- **ÖNORM A 3800-1** (вогнестійкість) в комбінації з важкозаймистою ґрунтовкою:
 - Важкогорючий (раніше B 1 згідно B 3800 -1), Q1, Tr 1
- **DIN 68861** (поверхні меблів)
 - Частина 1: Стойкість до хімічних впливів: 1 B (за винятком чисто білих і пастельних відтінків)
 - Частина 2: Стойкість до стирання: 2 D (від 50 до 150)
 - Частина 4: Стойкість до подряпин: 4 D ($> 1,0$ до $\leq 1,5$ N)
- **DIN 53160/1** і **DIN 53160/2** Стойкість до впливу поту і слини.
- **ÖNORM EN 71-3** Безпека іграшок; міграція певних елементів (відсутність важких металів).
- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.

04-22 (замінює 02-21) ZKL 3295

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


Сфера використання



- Для лакування меблів і інтер'єрів, схильних до сильного навантаження, таких як стільниці та полиці на кухнях, в вітальні, ванних кімнатах, офісах і в комерційних зонах, фасадах, які постійно перебувають на виду, поверхні меблів для сидіння, а також поверхні, які не перебувають постійно на виду. Області застосування від II до IV згідно ÖNORM A 1610-12. Область застосування залежить від відтінку. Чисто білі і пастельні відтінки відповідають вимогам за винятком кількох кольорів.
- Може використовуватися в якості кольорового лаку на відповідних для цього ґрунтовках
- Кольорові поверхні, з відкритими і закритими порами
- Для важкозаймистих або легкозаймистих конструкцій.


ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 15°C.
- При фарбуванні внутрішніх дверей необхідно використовувати ущільнювальні профілі, сумісні з акриловими лаками.
- При використанні полімерних кромek завжди слід проводити випробування на адгезію із запланованою системою покриття. Використання активатора ABS-Kantenaktivator 8315000210 може покращити адгезію на кромках ABS.
- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, недотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат. Відхилення призводять до проблем із плівкою та порушення адгезії.
- Будь ласка, дотримуйтесь наші **"ARL 150 - Рекомендації по роботі з лаками на водній основі"**
- **Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.**

Співвідношення компонентів




- 100 вагових частин Bluefin Pigmosoft 3295
- 10 вагових частин Aqua-PUR-Härter 82221

Aqua-PUR-Härter має бути перед використанням суміші добре змішаний із компонентами лаку. Ми радимо витримати 10 хвилин перед використанням суміші лаку та затверджувача.

Bluefin Pigmosoft можна використовувати виключно в комбінації з затверджувачем Aqua-PUR-Härter 82221 і лише з дотриманням зазначених пропорцій. Недотримання пропорцій призведе до пошкодження плівки та порушення адгезії.

Життєздатність суміші



3 години

Більш високі температури скорочують час життєздатності суміші.





ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Технологія нанесення




5-10%



Процес нанесення	Airless	Airless з подачею повітря (Airmix, Aircoat і т.д.)	Пістолет з верхнім бачком
Розпилювальна дюза (Ø мм)	0,23 - 0,33	0,23 - 0,33	2,0
Тиск розпилення (бар)	100 - 120	80 - 100	2 - 3
Тиск повітря (бар)	-	1 - 2	-
Розчинник	Вода		
Дозування розчинника в%	-	-	5 - 10
Витрата (г/м ²)	близько 110 - 140, загальна витрата максимум 750		

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Подальша обробка	висихання протягом 1 ночі
Складування	висихання протягом 1 ночі

Остаточна поверхня приблизно через 2 дня

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

Очищення робочого інструменту



Робочий інструмент помити водою відразу після використання.

Для видалення сухих залишків використовувати Aqua-Cleaner 80080 (розведений 1:1 з водою).

ОСНОВА

Тип основи

Цілісна деревина, деревостружкові або деревоволокнисті матеріали, облицювання шпоном або покриті ґрунтувальною плівкою.

Характеристики основи

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Ґрунтування

Для покриття з закритими порами

- а) Плити ДСП або МДФ з плівкою, залежно від якості (щільність, однорідність поверхні) без ґрунтовки або Bluefin Pigmosoft 4in1 3500 ff у відповідному відтінку
- б) Масивна деревина або ДСП, облицьовані шпоном (наприклад, з бука): 2 x Bluefin Pigmosoft 4in1 3500 ff у відповідному відтінку
- с) плити МДФ, 2-3 x ґрунтовка з використанням Bluefin Pigmosoft 4in1 3500 ff у відповідному відтінку

Висихання протягом доби при кімнатній температурі.

Для покриття з відкритими порами

Попередня ізоляція з 150-200 г/м² ADLER Bluefin-Isospeed 3134 в відповідному відтінку при 2K обробці + 5-10% ADLER Aqua-Fluid 80044.

Висихання протягом доби при кімнатній температурі.

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

Проміжне шліфування

Зернистістю 280 - 320

Уникати прошліфовки.



Фінішне покриття

1 x Bluefin Pigmosoft 3295 в бажаному кольорі

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Очищення і догляд

Очищення за допомогою Clean Möbelreiniger 96490.

Догляд з Clean-Möbelpflege Plus 7222000210.

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка

4 кг, 20 кг

Відтінки кольору / ступінь глянце

Кольори можуть бути змішані з використанням колерувальної системи **ADLERMIX**.

База покриття:

База W10 3295000010

База W20 3295000020

База W30 3295000030



Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.

Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні.

Додаткові продукти

Aqua-PUR-Härter	82221
Bluefin Pigmosoft 4in1	3500 ff
ABS-Kantenaktivator	8315000210
Aqua-Cleaner	80080
Clean Möbelreiniger	96490
Clean-Möbelpflege Plus	7222000210



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання

Не менше 6 місяців в оригінальній непошкодженій упаковці.
У прохолодному, захищеному від замерзання місці.



Технічні дані

В'язкість при поставці 60 ± 10 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

Уникайте вдихання парів лаку при розпилюванні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2 / P2).



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com