

Bluefin Softmatt

3052

Безбарвний лак на водній основі для меблів та інтер'єру для промислового та комерційного використання

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Прозорий акриловий 2К лак, на водній основі для збереження природного характеру необробленої деревини з оксамитовим ефектом (Softtouch) і відмінною стійкістю до подряпин. Дуже добре приховує відбитки пальців, незважаючи на глибоко матову поверхню.

Особливі властивості, стандарти



- **ÖNORM A 3800-1** (вогнестійкість) в комбінації з важкозаймистою ґрунтовкою:
Важкогорючий (раніше В 1 згідно В 3800 -1), Q1, Tr 1
- **DIN 53160/1** і **DIN 53160/2** Стійкість до впливу поту і слини.
- **EN 71 - 3** Безпека іграшок (без важких металів)
- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.

Сфера використання



- Для лакування поверхонь, що піддаються природному зносу, для меблів та дизайну інтер'єру, таких як меблі для спальень та віталень: області застосування III - IV відповідно до ÖNORM A 1610-12.
- Для лакування меблевих поверхонь з відкритими порами і внутрішніх оздоблень, якщо необхідний натуральний вигляд деревини.
- Може використовуватися в якості верхнього шару на ґрунтовках, що випускаються для цієї мети.
- Може використовуватися в якості верхнього покриття на пігментованих фарбах, таких як ADLER Pigmoscyl NG.
- Bluefin Softmatt також застосовується на шпонованих плитах (тверда деревина) в якості самостійного продукту в системі "лак на лак".
- Підходить для покриття поверхонь, вибілених пероксидом водню.
- Будь ласка, дотримуйтеся технічного опису продукту.

11-20 (замінює 02-16) ZKL 3052

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 15°C.
- Різні види деревини, такі як **дуб, модрина** і т.д. містять водорозчинні речовини, які активуються при лакуванні водорозчинними меблевими лаками. Для того щоб запобігти зміні кольору і появі плям (в залежності від виду деревини можуть проявлятися з різною інтенсивністю) ми радимо при лакуванні **дуба, модрини і інших видів деревини з багатим вмістом речовин**, попередньо ґрунтувати за допомогою ADLER PUR-Primer 25291. (Зверніть увагу на примітку!). Альтернативно для листяних порід деревини можна використовувати як ґрунтування продукт ADLER Aqua-Intense GL 30016.
- При фарбуванні внутрішніх дверей необхідно використовувати ущільнювальні профілі, сумісні з акриловими лаками.
- Будь ласка, дотримуйтесь наші **"ARL 150 - Рекомендації по роботі з лаками на водній основі"**


Співвідношення компонентів



- 100 вагових частин Bluefin Softmatt 3052000105
- 10 вагових частин ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

ADLER Aqua-PUR-Härter повинен бути перед використанням суміші добре змішаний з компонентами лаку. Ми радимо витримати 10 хвилин перед використанням суміші лаку і затверджувача.


Життєздатність суміші



4 години при близько 20 ° C. Підвищена температура зменшує час життєздатності.

Суміш лаку з затверджувачем після зазначеного часу не застигає. Далі продовжити життєздатність суміші неможливо.

Технологія нанесення



5-10%

Процес нанесення	Airless	Airless з подачею повітря (Airmix, Aircoat і т.д.)	Пістолет з верхнім бачком
Розпилювальна дюза (Ø мм)	0,23 - 0,33	0,23 - 0,33	1,8
Тиск розпилення (бар)	100 - 120	100 - 120	3 - 4
Тиск повітря (бар)	-	1 - 2	-
Розчинник	Вода		
Дозування розчинника в%	-	-	5 - 10
Витрата (г/м²)	близько 80 - 110 на один шар, загальна витрата (ґрунтовка і фінішне покриття) максимум 400		

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Подальша обробка	приблизно через 5 годин
Проміжне шліфування між шарами лаку	висихання протягом 1 ночі
Складування	висихання протягом 1 ночі

Остаточна поверхня приблизно через 2 дня

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

Очищення робочого інструменту



Робочий інструмент помити водою відразу після використання.

Для видалення засохлих залишків лаку рекомендується використовувати ADLER Aqua-Cleaner 80080 (розвести з водою в пропорції 1:1).

ОСНОВА

Тип основи	Деревина листяних і хвойних порід (масив, фанера, ДСП, ДВП з покриттям).
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.
Підготовка основи	Листяні породи: Шліфування з розміром зерна 180 - 220 Деревина хвойних порід: шліфування з розміром зерна 120-150

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Ґрунтування	З безбарвними лаками на водній основі, такими як ADLER Aqua-Resist 30461 ff або ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff або з пігментованими лаками на водній основі, такими як ADLER Pigmoscyl NG 3201 ff. ADLER Pigmoscyl NG 3201 ff (з заповнюючим шаром або без нього, відкриті або закриті пори), час сушіння при кімнатній температурі не менше 12 годин і не більше 24 годин без проміжного шліфування. Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.
-------------	---

Проміжне шліфування



Зернистістю 280 - 320
Уникати прошліфовки.

Фінішне покриття 1 x Bluefin Softmatt 3052

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Очищення і догляд	Очищення за допомогою ADLER Clean-Möbelreiniger 96490. Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.
-------------------	---



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	4 кг, 20 кг	
Відтінки кольору / ступінь глянцю	Натуральний матовий	3052000105
Додаткові продукти	ADLER Aqua-PUR-Härter	82221
	ADLER Aqua-Resist	30461 ff
	ADLER Aqua-Soft CFB	30361 ff
	ADLER Pigmocryl NG	3201 ff
	ADLER Aqua-Cleaner	80080
	ADLER Clean-Möbelreiniger	96490

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання Не менше 6 місяців в оригінальній непошкодженій упаковці.
У прохолодному, захищеному від замерзання місці.



Технічні дані В'язкість при поставці 90 ± 20 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

Уникайте вдихання парів фарби при розпилюванні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com