

Brilliant Metallic

2492


Лак на основі розчинника для меблів з ефектом "металік" для промислового та комерційного застосування.

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

2К лак з ефектом металу на основі розчинника для створення креативних металевих поверхонь у меблях та інтер'єрі з властивостями, близькими до справжнього металу.

Сфера використання




- Для меблів, інтер'єрів, дерев'яної обшивки стін, дерев'яних стель
- Застосування в комбінації з відповідною фінішною лакофарбовою системою.
- Область використання залежить від обробки продукту та обраної системи фінішного покриття.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування


- Не слід занадто перемішувати Brilliant Metallic (2492). Перемішувати продукт слід лише за допомогою шпателя.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 10°C.
- Метод нанесення лаку Brilliant Metallic відносно "сухий" - не надто рясне нанесення продукту в кілька тонких шарів.
- Щоб досягти однорідного зовнішнього вигляду, ми рекомендуємо виготовляти лицьові поверхні продуктом однієї партії за один робочий прохід.
- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, недотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат.
- Будь ласка, дотримуйтесь **ARL 131 - Інструкції із застосування поліуретанових лаків**.

Співвідношення компонентів



100 вагових або об'ємних частин Brilliant Metallic (2492)
 1 вагова або об'ємна частин PUR-Hardener 8419 (8419000210)
 Brilliant Metallic можна використовувати виключно в комбінації із зазначеним затверджувачем та лише з дотриманням зазначених пропорцій. Недотримання пропорцій призведе до пошкодження плівки та порушення адгезії.

Життєздатність суміші



8 годин
 Життєздатність суміші можна продовжити на 1 день, змішавши її 1:1 зі свіжою сумішшю. Подальше продовження неможливе.
 Більш високі температури скорочують час життєздатності суміші.

1-0 ZKL 2492 | 06/25 | ersetzt 0-1

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingung gen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Технологія нанесення




10 - 20%



Процес нанесення	Пістолет з верхнім бачком
Розпилювальна дюза (Ø мм)	1,5
Тиск розпилення (бар)	2,0 - 3,0
Розчинник	DD-Verdünner (8519)
Дозування розчинника в%	15 - 30
В'язкість (с) 4 мм сопло, 20°C	16 - 18
Витрата (г/м²)	70

Форма та обробка основи, а також тип нанесення впливають на витрату/покриваність. Точні значення витрати можна визначити виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



3 h

Наступний шар при кімнатній температурі

приблизно 3 - 16 годин

Зазначені цифри є орієнтовними. Висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну, відносної вологості, тиску та умов штабелювання.

Очищення робочого інструменту



Відразу після використання з DD-Verdünner 8519 (8519) або Waschverdünner 8501 (8501).

ОСНОВА

Тип основи

Придатні для обробки криючим лаком цільна деревина, деревостружкові або деревоволокнисті матеріали, облицьовані шпоном або покриті ґрунтувальною плівкою.

Характеристики основи

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.

Підготовка основи

Плити, покриті ґрунтувальною плівкою:

Шліфування зернистістю 240

Листяні породи:

Шліфування зернистістю 150 - 180



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Грунтування	Для покриття з закритими порами Плити, покриті ґрунтувальною плівкою: (інтенсивне шліфування плівки зернистістю 240) рекомендується одноразове нанесення PUR-Ecofill (2416) або Aduro Ecofill Smart (2317). Масивна деревина, необроблена ДСП або дошка, облицьована шпоном: 2 х ґрунтування PUR-Ecofill (2416) або Aduro Ecofill Smart (2317) Проміжне шліфування зернистістю 280 - 360 Плити МДФ: попередньо ізолюваний Aduro Isoliergrund (2502) або Aduro Legnopur (2513) 1-2 х ґрунтування PUR-Ecofill (2416) або Aduro Ecofill Smart (2317). Проміжне шліфування зернистістю 280 - 360 Проміжна сушка: не менше 5 годин										
Проміжне шліфування	Зернистістю 320 Видалити деревний пил. Для забезпечення гарної адгезії між шарами необхідно здійснювати проміжну шліфовку безпосередньо перед нанесенням наступного шару лаку.										
Проміжне покриття	Pigmpur G50 (2406) необхідного відтінку <table data-bbox="571 1025 1299 1218"> <tr> <td>Pigmpur G50 Silber</td><td>2406053429</td></tr> <tr> <td>Pigmpur G50 Gold</td><td>2406053430</td></tr> <tr> <td>Pigmpur G50 Titan</td><td>2406053431</td></tr> <tr> <td>Pigmpur G50 Bronze</td><td>2406053432</td></tr> <tr> <td>Pigmpur G50 Kupfer</td><td>2406053433</td></tr> </table> Проміжна сушка: близько 3 - 8 годин	Pigmpur G50 Silber	2406053429	Pigmpur G50 Gold	2406053430	Pigmpur G50 Titan	2406053431	Pigmpur G50 Bronze	2406053432	Pigmpur G50 Kupfer	2406053433
Pigmpur G50 Silber	2406053429										
Pigmpur G50 Gold	2406053430										
Pigmpur G50 Titan	2406053431										
Pigmpur G50 Bronze	2406053432										
Pigmpur G50 Kupfer	2406053433										
Нанесення продукту	Brilliant-Metallic (2492) бажаного відтінку Залежно від сфери застосування або бажаного ефекту: Brilliant Metallic (2492), наносити в кілька шарів. Проміжна сушка: мінімум 3 години, максимум 16 годин										
Фінішне покриття	1 х Pigmotop (2514) бажаного ступеня блиску або 1 – 2 х Aduro High-Gloss (2634) Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.										

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Очищення і догляд	Очищення за допомогою Clean-Möbelreiniger 7202.
-------------------	---

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	0,9 кгБ 10 кг
----------	---------------



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Відтінки кольору / ступінь глянцею	Silber	2492053429
	Gold	2492053430
	Titan	2492053431
	Bronze	2492053432
	Kupfer	2492053433

Додаткові продукти	Aduro Ecofill Smart	2317
	Aduro High-Gloss	2634
	Aduro Legnopur	2513
	Clean-Möbelreiniger	7202
	DD-Isoliergrund	25103
	DD-Verdünner	8519 8519
	Pigmopur G50	2406
	Pigmotop	2514
	PUR-Ecofill	2416
	PUR-Hardener	8419
	Waschverdünner	8501
	Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.	


ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Технічні дані	В'язкість при поставці: 25 секунд - 30 секунд відповідно до DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)
---------------	--

Термін зберігання / умови зберігання

Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).



Дані щодо безпеки



Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

Уникайте вдихання парів фарби при розпилюванні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).

Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com