

Технічний опис

ADLER Innenlasur



5309

Лазур на водній основі для внутрішнього оздоблення для приватного та комерційного застосування

ОПИС ПРОДУКТУ

Номер продукту	30801 ff
Загальна інформація	<p>Тонкошарова, дихаюча лазур на водній основі для дерева для внутрішньої обробки з дуже хорошою оброблюваністю. Крізь прозоре шовковисто-глянцеве покриття добре проглядається природна текстура деревини.</p> <p>Продукт розроблений без додавання біоцидів від синяви і руйнуючих деревину грибків.</p>
Особливі властивості, стандарти	<ul style="list-style-type: none"> Зареєстрований у baubook ÖNORM EN 71-3 Безпека іграшок; міграція певних елементів (відсутність важких металів). Французька постанова DEVL1104875A щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.
 	
Сфера використання	<ul style="list-style-type: none"> Дерев'яні компоненти в інтер'єрі з хвойних порід, такі як стіни, стелі, крокви дахів. Особливо підходить для деревини ялини.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування	<ul style="list-style-type: none"> Перед застосуванням продукт перемішати. Температура продукту, об'єкта і навколошнього середовища не повинна бути нижче + 10°C. Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80% Патьоків смоли неможливо уникнути незалежно від методу нанесення продукту. При роботі з пазогребневими дошками рекомендуємо проводити фарбування перед монтажем; якщо це зробити неможливо, у пазогребневу область слід наносити лише невелику кількість лазурі Innenlasur 5309, щоб уникнути склеювання.
 	

08-22 (замінює 07-21) ZKL 5309

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


Технологія нанесення

0-10% H2O

Процес нанесення	Пензлик	Пістолет з верхнім бачком
Розпилювальна дюза (\varnothing мм)	-	1,8 - 2
Тиск розпилення (бар)	-	3 - 4
Розчинник	-	Вода
Дозування розчинника в%	-	близько 0 - 10
Покривність на шар (m^2/l) 1)	близько 10 - 12	близько 8 - 10
1) Покривність з урахуванням розчинника і втрати на розпорощення		

Продукт готовий до застосування.

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)

Наступний шар	приблизно через 60 хвилин
---------------	---------------------------

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повіtroобміну і відносної вологості повітря.

- Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.
- Уникати потрапляння прямих сонячних променів!

Очищення робочого інструменту

Робочий інструмент помити водою відразу після використання.

Для видалення висохлих залишків фарби ми рекомендуємо Abbeizer Express 8313.

ОСНОВА**Тип основи**

Деревина хвойних порід

Характеристики основи

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.

Будь ласка, дотримуйтесь ÖNORM В 2230 частина 1.

Дивіться також VOB, частина С, DIN 18363, пункт 3; Малярські та лакофарбові роботи.

Неміцні старі покриття повністю видалити.

Вологість деревини

13% +/- 2%

Підготовка основи

Для рівномірного зовнішнього вигляду покриття, ми рекомендуємо шліфувати поверхню з розміром зерна 80, в напрямку волокон, ретельно видалити пил, смоли і смоляні кишені. Гострі кромки повинні бути закруглені.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ**Основний шар**

1 x Innenlasur 5309



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Проміжне шліфування

При необхідності відшліфувати зернистістю 240 - 280. Ретельно видалити пил.

Фінішне покриття

1 x Innenlasur 5309

ДОГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ**Догляд та оновлення покриття**

При необхідності очистити непошкоджену поверхню від пилу та забруднень та нанести 1 - 2 шари Innenlasur 5309.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ**Упаковка**

375 мл; 750 мл; 2,5 л; 10 л (тільки безбарвний)

Відтінки кольору / ступінь глянцю


Безбарвний	30801
Дуб	30802
Оксаміт	30803
Горіх	30807
W10, Білий колорується	30810

Інші кольори можна отримати в колорувальній системі **ADLER Color4you**.

- Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.
- Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні.
- Пастельні тони застосовувати тільки на ялині, сорт 1, в іншому випадку можуть проявитися некрасиві розриви, тріщини. При обробці деревини з високим вмістом смоли, з плинном часу виникає небезпека неоднорідностей в кольорі в силу специфіки деревини; також можлива поява жовтих плям в зонах розташування сучків.
- Всі кольори можна змішувати один з одним і при необхідності освітлювати за допомогою Innenlasur Farblos 30801.
- Тоновані продукти слід використовувати протягом 3 місяців.

Додаткові продукти

Abbeizer Express 8313

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ**Термін зберігання / умови зберігання**

Не менш 1 року в оригінальній непошкодженні упаковці.

Зберігати в місці захищенному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Технічні дані

Вміст ЛОС

Граничне значення за нормами ЄС для ADLER Innenlasur (Кат. A/e): 130 г/л (2010). Innenlasur містить максимум 50 г/л ЛОС.



ТОВ «Лівінг Буд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Дані щодо безпеки

Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорти безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.

**ТОВ «Лівінг Буд Україна»**

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com