

ADLER Innenlasur UV 100

5310

Тонкошарова лазур для дерева на водній основі для внутрішнього оздоблення для приватного та комерційного застосування


ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Тонкошарова, дихаюча лазур для дерева на водній основі для внутрішнього оздоблення. Завдяки прозорості і матовості забезпечує природний вигляд на хвойних породах. Висока повітропроникність - здоровий мікроклімат в приміщенні. Продукт містить ефективні світлостабілізатори для поглинання УФ-випромінювання і стабілізації компонента деревини лігніну.

Продукт розроблений без додавання біоцидів від синяви і руйнуючих деревину грибків.

Особливі властивості, стандарти



- **ADLER green-Label Produkt** - протестований по 3 критеріям: навколишнє середовище, здоров'я та безпека, термін служби. Зверніть увагу на паспорт сталого розвитку.
- Значно довша стабілізація природного вигляду хвойної деревини, ніж інші традиційні безбарвні лазури.
- **ÖNORM EN 71-3** Безпека іграшок; міграція певних елементів (відсутність важких металів). Підтверджено сертифікатом зовнішнього випробування.
- Нагороджено **Австрійський екологічний знак UZ 01**. Підтверджено сертифікатом зовнішнього випробування.
- Відповідність критеріям **"Екологія і будівельна біологія"**.
- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.

Сфера використання



- Дерев'яні компоненти в інтер'єрі з хвойних порід, такі як стіни, стелі, крокви дахів.
- Особливо підходить для деревини ялини.
- Не придатний для кольорових листяних порід, таких як меранті, червоне дерево і т.д.
- Для старої та ослабленої деревини ми рекомендуємо Innenlasur 5309, Terra Wax-Oil 7036 або Legno Aqua-Oil 7030.
- Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

02-23 (замінює 07-21) ZKL 5310

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 10°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Патьоків смоли неможливо уникнути незалежно від методу нанесення продукту.
- На нові дерев'яні елементи ми рекомендуємо ретельно нанести покриття з усіх боків.
- При роботі з пазогребневими дошками рекомендуємо проводити фарбування принципово перед монтажем; якщо це зробити неможливо, в пазогребневу область слід наносити лише невелику кількість лазурі для уникнення склеювання.
- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, недотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат.

Технологія нанесення




Процес нанесення	Пензлик
Покривність на шар (м ² /л), стругана	близько 10 - 12

Продукт готовий до застосування.

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Висохлий "від пилу" (ISO 1517)	приблизно 30 хвилин
Шліфувати	близько 60 хвилин
Наступний шар	близько 60 хвилин
Висихання	близько 12 години

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

- Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.
- Уникати потрапляння прямих сонячних променів!

Очищення робочого інструменту



Робочий інструмент помити водою відразу після використання.

Для видалення засохлих залишків продукту ми рекомендуємо Abbeizer Express 8313.

ОСНОВА

Тип основи

Деревина хвойних порід



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Характеристики основи	<p>Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.</p> <p>Будь ласка, дотримуйтесь ÖNORM B 2230 частина 1.</p> <p>Дивіться також VOB, частина C, DIN 18363, пункт 3; Малярські та лакофарбові роботи.</p> <p>Неміцні старі покриття повністю видалити.</p>
------------------------------	--

Вологість деревини	13% +/- 2%
---------------------------	------------

Підготовка основи	Для рівномірного і природного вигляду, ми рекомендуємо шліфувати поверхню зернистістю 80, в напрямку волокон, ретельно видалити пил, смоли і смоляні кишени. Гострі кромки повинні бути закруглені.
--------------------------	---

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Основний шар	1x Innenlasur UV 100 5310
---------------------	---------------------------

Проміжне шліфування	При необхідності зернистістю 240-280. Видалити деревний пил.
----------------------------	---



Фінішне покриття	1x Innenlasur UV 100 5310
-------------------------	---------------------------

ДОГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ

Догляд	При необхідності очистити непошкоджену поверхню від пилу та забруднень та нанести 1-2 x Innenlasur UV 100 5310.
---------------	---

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	375 мл; 750 мл; 2,5 л; 10 л;
-----------------	------------------------------

Кольори	Безбарвний, колір	5310000220
----------------	-------------------	------------



Кольори можна отримати в системі кольору **ADLER Color4you**.

База:

Безбарвний, колір	5310000220
<ul style="list-style-type: none"> Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії. Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні. Тоновані продукти слід використовувати протягом 3 місяців. 	


Додаткові продукти	Abbeizer Express	8313
	Innenlasur	5309
	Terra Wax-Oil	7036
	Legno-Aqua-Öl	7030



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ**Термін зберігання / умови зберігання**

Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Технічні дані

Вміст ЛОС

Граничне значення за нормами ЄС для Innenlasur UV 100 (Кат. A/e): 130 г/л. Innenlasur UV 100 містить максимум 50 г/л ЛОС.

Дані щодо безпеки

Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.

При шліфувальних роботах використовуйте пиловий фільтр P2/P3.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com