

Легнорур

2513


Двокомпонентний поліуретановий прозорий лак на основі розчинника для меблів та інтер'єру, для промислового і професійного використання

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Двокомпонентний поліуретановий прозорий меблевий лак на основі розчинника на основі акрилатної смоли, не містить ароматичні вуглеводні, має гарну механічну і хімічну стійкість, хорошу заповнюючу здатність, тривала життєздатність суміші, добре підкреслює текстуру і промальовує пори. Продукт відрізняється чудовою стійкістю до пожовтіння і забезпечує оптимальний захист від світла для деревини та бейца завдяки застосуванню УФ фільтра. Підходить для техніки нанесення "лак по лаку".

Особливі властивості, стандарти



- **DIN 68861 (поверхні меблів)**

Частина 1: Стійкість до хімічних впливів: 1 B

Частина 2: Стійкість до стирання: 2 D (від 50 до 150 U)

Частина 4: Стійкість до подряпин: 4 D (> 1,0 до ≤ 1,5 N)

- **ÖNORM A 1605-12 (поверхні меблів)**

Підтверджено сертифікатом зовнішнього тестування.

Стійкість до хімічних впливів: 1-B1

Стійкість до стирання: 2-D (≥ 50 U)

Стійкість до подряпин: 4-D (≥ 1,0N)

Стійкість до впливу відкритого вогню 5-B (важкозаймиста поверхня меблів)

0-1 ZKL 2513

03/23

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

- **ÖNORM A 3800-1 (вогнестійкість)**

Підтверджено сертифікатом зовнішнього тестування.

У комбінації з важкозаймистою ґрунтовкою: важкозаймистий (раніше B1 згідно B 3800 -1), Q1, Tr1.

- **DIN 4102-B1 (трудозаймистий)**

Підтверджено сертифікатом зовнішнього тестування.

У поєднанні з важкозаймистими деревностружковими плитами, у тому числі покритими шпоном, і в поєднанні з Legnopur, Aduro Vento або Pigporur.

Загальні сертифікати випробувань будівельних органів MPA Stuttgart:

Legnopur: P-BWU03-I-16.5.234

Aduro Vento: P-BWU03-I-16.5.448

Pigporur: P-BWU03-I-16.5.371

- **EN 13501-1 (горючість)**

Підтверджено сертифікатом зовнішнього тестування.

У поєднанні з важкозаймистою основою, такими як матеріали класу пожежної небезпеки A1 або A2: класифікація як B-s2, d0. Загальна конструкція, що використовується (несуча плита/клей/шпон або фольга) завжди використовується для класифікації стійкості при пожежі.

- **SOLAS 74/88 розділ II-2**

Підтверджено сертифікатом зовнішнього тестування.

Важкозаймисте покриття для морських суден.

- **ISO 10993-5 Тест на токсичність**

Підтверджено сертифікатом зовнішнього тестування.

Не цитотоксичний

- **DIN 53160-1 та DIN 53160-2**

Стійкість до впливу поту та слини

- **ÖNORM EN 71-3**


Підтверджено сертифікатом зовнішнього тестування.

Безпека іграшок, міграція певних елементів (відсутність важких металів).

- **Французька постанова DEVL1104875A**

Маркування будівельних матеріалів з емісії летких небезпечних сполук: A+

Сфера використання



- Для лакування меблів і інтер'єрів, які піддаються сильному навантаженню, таких як стільниці та полиці на кухнях, в вітальні, ванних кімнатах, офісах і в комерційних зонах, фасадах, які постійно перебувають на виду, поверхні меблів для сидіння, а також поверхні, які не перебувають постійно на виду. Області застосування від II до IV згідно ÖNORM A 1610-12.
- Для важкозаймистих або легкозаймистих конструкцій.
- Підходить для покриття поверхонь, вибілених пероксидом водню.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Для лакування судових елементів витрата повинна складати: 2x120г/м².
- При лакуванні елементів судна не використовувати важкозаймісті речовини для обробки труб, кожухів труб або кабелів.
- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, недотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат.
- Будь ласка, дотримуйтесь "**ARL 131 - Робочі інструкції по застосуванню поліуретанових лаків**".

Співвідношення компонентів




10 вагових частин ADLER Legnopur (2513)

1 вагова частина ADLER PUR-Härter (82019)

Legnopur можна використовувати тільки з затверджувачем у наведеному вище співвідношенні. Недотримання пропорцій призведе до пошкодження плівкоутворення.

Життєздатність суміші




близько 8 години

Життєздатність суміші можна продовжити на 1 день, змішавши її 1:1 зі свіжою сумішшю.

Подальше продовження життєздатності суміші неможливе.

Технологія нанесення



10%

Процес нанесення	Airless	Airless з подачею повітря (Airmix, Aircoat і т.д.)	Пістолет з верхнім бачком	Облив
Розпилювальна дюза (Ø мм)	0,23 - 0,28		1,8	-
Тиск розпилення (бар)	100 - 120		3 - 4	-
Тиск повітря (бар)	-	1 - 2	-	-
Розчинник	DD-Verdünnung 80019 або ADLER PUR-Verdünnung 80029			
Дозування розчинника в%	-	-	10	-
В'язкість (с) 4 мм сопло, 20°C	25		18	25
Витрата на шар (г/м ²)	близько 100 – 150			
Загальна витрата (г/м ²)	максимум 450			

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Наступний шар	приблизно через 2 години
Можна пересувати і штабелювати	приблизно через 12 годин

Для підвищення стійкості наступного шару лакофарбового покриття рекомендується сушка при кімнатній температурі протягом ночі.

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

Очищення робочого інструменту



Відразу після використання очищати розчинником DD-Verdunnung Aromatenfrei 80019 або Waschverdunnung 80077.

ОСНОВА

Тип основи	Деревина листяних і хвойних порід (масив, фанера, ДСП, ДВП з покриттям).
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.
Підготовка основи	Шліфування: Деревина листяних порід: зернистість 150 - 180 Дерева хвойних порід: зернистістю 100-150 Видалити деревний пил.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Ґрунтування	1 x Legnopur (2513)
Проміжне шліфування	Заґрунтовану поверхню шліфувати із зернистістю 240-320. Уникати прошліфовки! Видалити деревний пил. Проміжне шліфування слід виконувати безпосередньо перед нанесенням наступного шару лаку, щоб забезпечити хорошу проміжну адгезію! Під час шліфування використовувати пиловловлювальний фільтр P2.
Фінішне покриття	1 x Legnopur (2513)



ДОГЛЯД

Очищення і догляд	Чищення з Clean-Möbelreiniger 96490 та догляд з CleanMöbelpflege Plus 7222. Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.
--------------------------	--

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	4 кг, 20 кг Інші упаковки на запит.										
Відтінки кольору / ступінь глянцею	<table border="0"> <tr> <td>Legnopur G10 Абсолютно матовий</td> <td>26211</td> </tr> <tr> <td>Legnopur G30 Матовий</td> <td>26213</td> </tr> <tr> <td>Legnopur G50 Напівматовий</td> <td>26215</td> </tr> <tr> <td>Legnopur G70 Шовковисто-матовий</td> <td>26217</td> </tr> <tr> <td>Legnopur G90 Шовковисто-глянцевий</td> <td>26219</td> </tr> </table>	Legnopur G10 Абсолютно матовий	26211	Legnopur G30 Матовий	26213	Legnopur G50 Напівматовий	26215	Legnopur G70 Шовковисто-матовий	26217	Legnopur G90 Шовковисто-глянцевий	26219
Legnopur G10 Абсолютно матовий	26211										
Legnopur G30 Матовий	26213										
Legnopur G50 Напівматовий	26215										
Legnopur G70 Шовковисто-матовий	26217										
Legnopur G90 Шовковисто-глянцевий	26219										



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»


08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Додаткові продукти	Clean-Möbelpflege Plus	7222
	Clean-Möbelreiniger	96490
	DD-Verdünnung Aromatenfrei	80019
	PUR-Härter	82019
	PUR-Verdünnung Aromatenfrei	80029
	Wasch-Verdünnung	80077

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання



Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів і високих температур (вище 30°C).

Технічні дані

В'язкість при поставці	близько 30-33 з DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)
В'язкість суміші	близько 25 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

Уникайте вдихання парів лаку при розпилюванні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com