

Lignovit Platin

5318

Тонкошарова лазур на водній основі для деревини з ефектом "металік" для промислового та комерційного застосування

ОПИС ПРОДУКТУ

Номер продукту 53289 ff

Загальна інформація

Тонкошарова лазур на водній основі для деревини для промислового та побутового призначення. Завдяки спеціальним пігментам у складі дозволяє отримати приголомшливий металевий відтінок з ефектом мерехтіння. Продукт характеризується дуже гарною стійкістю до погодних умов, рівномірним вивітрюванням, стійким до злипання.

Особливі властивості, стандарти



- Покриття забезпечує захист від синяви і руйнуючих деревину грибків за допомогою активних компонентів.

Активна речовина:

3,0 г / кг (0,3%) IPBC (3-йодпропілнлбутілкарбамат)

- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.

Сфера використання



- Дерев'яні зовнішні конструкції, із змінними та обмежено змінюваними розмірами, наприклад, дерев'яні будинки, дерев'яна обшивка, навіси, профільовані дошки, віконні віконниці, балкони, ворота.
- Добре підходить для брашированої, рубаної або пиляної деревини.

09-22 (замінює 08-20) ZKL 5318

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingung gen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати. При перемішуванні запобігати потраплянню повітря.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 10°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Не проводити фарбування при сильному сонячному випромінюванні, дощі, екстремально високої вологості, сильному вітрі або морозі.
- Слід уникати потрапляння дощу чи роси до повного висихання!
- Для нових дерев'яних конструкцій ми рекомендуємо нанести покриття з усіх боків.
- Патьоків смоли неможливо уникнути незалежно від методу нанесення продукту.
- Вимивання водорозчинних компонентів деревини, особливо під час зливи може бути мінімізовано, якщо наносити покриття рівномірно з усіх боків, і додатковий шар на торцевих зрізах дерев'яних елементів.
- На листяних породах і деревині багатій на компоненти, залишки штукатурки (підвищення лужності) або металевий пил (утворення іржі) можуть привести до почорніння поверхні.
- Для перевірки відповідності кольору та адгезії з основою нанесіть покриття на тестову область.
- Забезпечте хорошу вентиляцію під час нанесення та сушіння.
- Будь ласка, дотримуйтесь **ARL 500 - Робочі інструкції по нанесенню покриттів на дерев'яні конструктивні елементи із змінними і обмежено змінними розмірами - Загальний розділ.**

Технологія нанесення



Процес нанесення	Пензлик	Вакуумне нанесення
Покривність на шар (г/м ²), нестругана	80 - 100	90 - 120
Покривність на шар (г/м ²), стругана / шліфувана поверхня	60 - 80	90 - 120
Покривність на шар (м ² /л), нестругана поверхня	10 - 12	8 - 11
Покривність на шар (м ² /л), стругана / шліфувана поверхня	12 - 14	8 - 11

Продукт готовий до застосування.

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Висохлий "від пилу" (ISO 1517)	приблизно через 30 хвилин
Шліфувати	приблизно через 3 - 4 години
Наступний шар	приблизно через 3 - 4 години
Повністю сухий	приблизно через 12 годин

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря. Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння. Уникати потрапляння прямих сонячних променів!

Очищення робочого інструменту



Робочий інструмент помити водою відразу після використання. Для видалення сухих залишків лаку рекомендується використовувати Aqua-Cleaner 8004 (розвести з водою у пропорції 1:1).

ОСНОВА

Тип основи	Деревина хвойних порід
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття. Необхідною умовою довговічності покриття є наявність конструктивної захисту деревини.
Вологість деревини	15 % +/- 2 %
Підготовка основи	Для оптимальної довговічності покриття, ми рекомендуємо шліфувати поверхню з розміром зерна 80, в напрямку волокон, ретельно видалити пил, смоли і смоляні кишені. Гострі кромки повинні бути закруглені. Деревину із великою кількістю смоли слід очистити Nitro-Verdünnung Aromatenfrei 8017. Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Загальна інформація	Наступні системи покриття є прикладами.
Просочення	При необхідності, для захисту від синяви, зараження грибком та комахами, просочіть 1 x Lignovit Primo 5358 (застосовується до деревини з класом стійкості 3 - 5 по EN 350-2) або 1 x з Lignovit 3in1-Lasur 5327 ff (грунтовка не потрібна) . Проміжна сушка: близько 4 годин Використовуйте антисептик для деревини обережно. Слідкуйте за вказівками на етикетці і в технічному описі продукту.
Основний шар	Lignovit Lasur 5315
Проміжне шліфування	Легке шліфування, зернистість 220 - 240. Видалити деревний пил.
Фінішне покриття	1 x Lignovit Platin 5315



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»


08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ДОГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ



Догляд	Будь ласка, дотримуйтеся ARL 504 - Робочі інструкції по нанесенню покриттів на дерев'яні конструктивні елементи із змінними і обмежено змінними розмірами - Установка і оновлення.
---------------	---

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	4 л, 18 л	
Відтінки кольору / ступінь глянцею	Lignovit Platin	53289
	Агатовий сірий	53292
	Карнеоловий червоний	53319
	Гранатовий коричневий	53318
	Топазовий сірий	53317
	Піритовий сірий	53316
	Кварцовий сірий	53294
	Рубіновий червоний	53297
	Інші кольори можна отримати в колорувальній системі ADLERMix .	
База покриття:		
База тонування Lignovit Platin		53289
<ul style="list-style-type: none"> Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні. Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії. Будь ласка, дотримуйтеся наших робочих інструкцій по роботі (включаючи догляд та технічне обслуговування) ARL 800 з дозаторами ADLER Mix, Pur Mix та Color4You. 		

Додаткові продукти	Nitro-Verdünnung Aromatenfrei	8017
	Aqua-Cleaner	8004
	Lignovit Primo	5358
	Lignovit Lasur	5315
	Lignovit 3in1-Lasur	5327

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання	Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.	
 	Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).	
	Добре закривайте відкриті контейнери та використовуйте їх якнайшвидше.	

Технічні дані	Вміст ЛОС	Граничне значення за нормами ЄС для Lignovit Platin (Кат. A/e): 130 г/л (2010). Lignovit Platin містить максимум 30 г/л ЛОС.
----------------------	-----------	--



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.

При шліфуванні використовуйте принаймні пиловий фільтр P2/P3 як індивідуальний захисний засіб від абразивного та деревного пилу.

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com