

Lignovit Protect-Primo

5359

Просочення на водній основі для деревини для промислового та комерційного використання

Система налаштована з Lignovit Protect-Finish

ОПИС ПРОДУКТУ

Номер продукту

5359000200

Загальна інформація


Безбарвне захисне просочення на водній основі з біоцидними агентами для деревини хвойних порід для зовнішнього застосування. Містить стабілізатори для поглинання УФ-випромінювання та стабілізації компонента деревини лігніну. Рівномірне просочення особливо добре підходить для деревини хвойних порід.

Особливі властивості, стандарти



- Допуск як консервант для деревини відповідно до Постанови про біоцидні продукти ЄС.
- У відповідності зі стандартами ÖNORM B 3802-2 і DIN 68800-3, що використовуються активні компоненти забезпечуючі захист від синяви (випробування по EN 152-1), дереворуйнуючого грибка (випробування по EN 113) і ураження комахами (випробування по EN 46). Витрата для стандартного тесту близько 100 - 120 г/м².
- **Активні речовини:** B, P, Iv, W
 9,0 г/кг (0,90%) IPBC (йодопропінілбутилкарбамат)
 2,5 г / кг (0,25%) Тебуконазол
 0,5 г / кг (0,05%) Полімер бетаїна
 1 г/кг (0,10%) Перметрин
- Свідоцтво про визнання (01/19) АРГ консерванти деревини Асоціації хімічної промисловості Австрії.

Сфера використання



- Дерев'яні зовнішні конструкції, із змінними і обмежено змінними розмірами, наприклад, дерев'яні будинки, дерев'яна обшивка, навіси, профільовані дошки, віконні віконниці, балкони, ворота і т.д., відповідні 2 і 3 класам застосування без контакту з землею.
- Особливо підходить для деревини ялини і модрина.
- Обробка високосмолистої модрина та кедр може призвести до скорочення терміну служби покриття.

11-21 (замінює 09-21) ZKL 5359

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


ПЕРЕРОБКА

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 10°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Не проводити фарбування при сильному сонячному випромінюванні, дощі, екстремально високої вологості, сильному вітрі або морозі.
- Продукт не стійкий до атмосферного впливу без фінішного покриття!
- Оброблені поверхні необхідно покрити відповідним верхнім шаром, щоб уникнути вимивання активних інгредієнтів. Це захисне покриття повинне бути постійно присутніми.
- Будь ласка, дотримуйтесь "**Робочих інструкцій з нанесення покриттів на дерев'яні конструктивні елементи із змінними і обмежено змінними розмірами - Загальний розділ**".
- Дотримуйтесь **ARL 056 - Робочу інструкцію з нанесення засобів для захисту деревини**.

Технологія нанесення



11
↓ ↓ ↓
8 - 12 m²


Процес нанесення	Пензлик	Занурення, облив	Вакуумне нанесення
Покривність на шар (г/м ²) 1)	-	100 - 120	
Покривність на шар (м ² /л) 1)	близько 10	8 - 12	

Увага: Заборонено розпилювати продукт!

Продукт готовий до застосування.

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Наступний шар	приблизно через 4 години
---------------	--------------------------

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

Уникати потрапляння прямих сонячних променів (веде до прискороного висихання).

Очищення робочого інструменту



Робочий інструмент помити водою відразу після використання.

Для видалення засохлих залишків лаку рекомендується використовувати ADLER Aqua-Cleaner 80080 (розвести з водою в пропорції 1:1).



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»


08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ОСНОВА

Тип основи	Деревина хвойних порід
Характеристики основи	<p>Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.</p> <p>Необхідною умовою довговічності покриття є наявність конструктивної захисту деревини.</p>
Вологість деревини	15 % +/- 2 %
Підготовка основи	<p>Для оптимальної довговічності покриття, ми рекомендуємо шліфувати поверхню з розміром зерна 80, в напрямку волокон, ретельно видалити пил, смоли і смоляні кишені. Гострі кромки повинні бути закруглені.</p> <p>Деревину з великою кількістю смоли слід очистити ADLER Nitro-Verdünnung 80001.</p> <p>Водорості, зелений наліт і цвіль зовні видалити засобом Aviva Fungisan 8308.</p> <p>Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.</p>

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ


Просочення	1x Lignovit Protect-Primo 5359
Основний шар	1 x Lignovit Protect-Finish 5320 Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.
Проміжне шліфування	<p>При необхідності відшліфувати зернистістю 220-240</p> <p>Видалити деревний пил.</p>
	
Фінішне покриття	1 x Lignovit Protect-Finish 5320 Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	4 л; 22 л; 120 л; 600 л	
Відтінки кольору / ступінь глянцею	Lignovit Protect Primo Безбарвний	5359000200
Додаткові продукти	Lignovit Protect-Finish	5320
	Aviva Fungisan	8308
	ADLER Aqua-Cleaner	80080
	ADLER Nitro-Verdünnung	80001

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання	<p>Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.</p> <p>Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).</p>
---	---



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

Використовуйте антисептик для деревини обережно. Слідкуйте за вказівками на етикетці і в технічному описі продукту.

Виріб з деревини, оброблений Lignovit Protect-Primo, слід відразу ж після обробки помістити на водонепроникну, тверду поверхню, щоб уникнути попадання залишків продукту в ґрунт або водойми. Залишки продукту повинні бути зібрані для повторного використання або утилізації.

Lignovit Protect-Primo містить біоцидні активні інгредієнти для захисту від сіняви, руйнуючих деревину грибків та запобігання ураженню комах. Продукт використовувати тільки в тих випадках, коли такий захист є обов'язковим або необхідним.

Не використовувати для обробки поверхні усередині приміщень. Не може використовуватися для обробки приміщень, призначених для використання, виробництва, зберігання або продажу продуктів або кормів. Не застосовувати для обробки деревини, призначеної для бджолиних вуликів, саун та деревини, що має тривалий контакт із землею/ або водою.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com