

Lignovit Sperrgrund

40960

Біла ізолююча ґрунтовка на водній основі для деревини для промислового та комерційного використання

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Біла ізолює ґрунтовка на водній основі для деревини для промислового і комерційного використання. Продукт на базі спеціальної акрилатної дисперсії, відрізняється дуже гарним ізолюючим ефектом фарбувальних компонентів деревини і смоли.

Особливі властивості, стандарти




- Покриття забезпечує захист від синяви і руйнуючих деревину грибків за допомогою активних компонентів.

Активна речовина:

3,0 г / кг (0,3%) IPBC (3-йодпропілнбутилкарбамат)

- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.


Сфера використання



- Дерев'яні зовнішні конструкції, із змінними і обмежено змінними розмірами, наприклад, дерев'яні будинки, дерев'яна обшивка, навіси, профілі, віконні віконниці, балкони, ворота і т.д.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати. При перемішуванні запобігати потраплянню повітря.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 10°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Не проводити фарбування при сильному сонячному випромінюванні, дощі, екстремально високої вологості, сильному вітрі або морозі.
- Для нових дерев'яних конструкцій ми рекомендуємо нанести покриття з усіх боків.
- Патьоків смоли неможливо уникнути незалежно від методу нанесення продукту.

08-20 (замінює 02-16) ZKL 5322

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68


+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

- Вимивання водорозчинних компонентів деревини, особливо під час зливи може бути мінімізовано, якщо наносити покриття рівномірно з усіх боків, і додатковий шар на торцевих зрізах дерев'яних елементів.
- На неструганих поверхнях витрата продукту більше.
- Будь ласка, дотримуйтесь "ARL 500 - Робочі інструкції по нанесенню покриттів на дерев'яні конструктивні елементи із змінними і обмежена змінними розмірами - Загальний розділ".


Технологія нанесення



0-5 % H₂O



0-5 % H₂O



11


↓ ↓ ↓
10-12 m²

Процес нанесення	Пензлик	Пістолет з верхнім бачком	Вакуумне нанесення
Нанесення	2x	1x	
Розпилювальна дюза (Ø мм)	-	1,7 - 2,0	-
Тиск розпилення (бар)	-	3 - 4	-
Відстань розпилення (см)	-	близько 25 см	-
Розчинник	-	Вода	
Дозування розчинника в%	-	0 - 5	
Витрата (г/м ²)	-	100 - 125	100 - 125
Покривність на шар (м ² /л) 1)	близько 10 - 12, стругана	-	-
1) Покривність з урахуванням розчинника			

Продукт готовий до застосування.

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



3-4 h

Висохлий "від пилу"	приблизно 30 хвилин
Шліфувати	близько 3 - 4 годин
Наступний шар	близько 3 - 4 годин
Висихання	близько 12 години

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

Уникати потрапляння прямих сонячних променів (веде до прискореного висихання).

Очищення робочого інструменту



Робочий інструмент помити водою відразу після використання.

Для видалення засохлих залишків фарби рекомендується використовувати ADLER Aqua-Cleaner 80080 (розвести з водою в пропорції 1:1).



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»


08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ОСНОВА

Тип основи	Деревина хвойних порід, стругана, відшліфована або пиляна На неструганих поверхнях витрата продукту більше.
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття. Необхідною умовою довговічності покриття є наявність конструктивної захисту деревини.
Вологість деревини	15 % +/- 2 %
Підготовка основи	Для оптимальної довговічності покриття, ми рекомендуємо шліфувати поверхню з розміром зерна 80-120, в напрямку волокон, ретельно видалити пил, смоли і смоляні кишени. Гострі кромки повинні бути закруглені. Деревину з великою кількістю смоли слід очистити ADLER Nitro-Verdünnung 80001. Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Просочення	При необхідності, для захисту деревини зовні від синяви, зараження грибом і комахами, просочіть 1 x Lignovit Primo 5358000200 (застосовується до деревини за класом стійкості щодо 3 - 5 по EN 350-2). Використовуйте антисептик для деревини обережно. Слідкуйте за вказівками на етикетці і в технічному описі продукту.
Основний шар	1 x Lignovit Sperrgrund 40960 Проміжний час сушки близько 3 - 4 години
Проміжне шліфування	Легка гладка шліфовка з розміром зерна 280. Сильна проміжна шліфовка погіршує ізоляцію, слід уникати! Видалити деревний пил.
	
Фінішне покриття	1 x Lignovit Color STQ 5343000010 ff або 1 x Lignovit Spritzfertig NG 5353000010 ff Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	4 л, 18 л	
Кольори	Білий	40960
Додаткові продукти	ADLER Nitroverdünnung	80001
	ALDER Aqua-Cleaner	80080
	Lignovit Primo	5358000200
	Lignovit Color STQ 5343000010 ff	
	Lignovit Spritzfertig NG 5353000010 ff	




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання



Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Технічні дані

Вміст ЛОС

Граничне значення за нормами ЄС для Lignovit Sperrgrund (Кат. A/d): 130 г/л (2010). Lignovit Sperrgrund містить максимум 40 г/л ЛОС.

Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

Уникайте вдихання парів фарби при розпилюванні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2 / P2).



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com