

ADLER Pigmocryl NG

3201 ff

Кольоровий лак на водній основі для меблів і інтер'єрів для промислового та комерційного використання

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація


Однокомпонентний кольоровий меблевий лак на водній основі, швидко висихає, з гарною механічною і хімічною стійкістю. Продукт стійкий до впливу кремів і жирів, а також світлостійкий. Має хорошу заповнюючу здатність, добре тримається на вертикальних поверхнях (не стікає).

Особливі властивості, стандарти



- **ÖNORM A 1605-12** (поверхні меблів)
 Стійкість до хімічних впливів: 1-C
 Стійкість до стирання: 2-D (≥ 50 U)
 Стійкість до подряпин: 4-E ($\geq 0,5$ N)
 Стійкість до впливу відкритого вогню 5-B (важкозаймиста поверхня меблів)
- **DIN 68861** (поверхні меблів)
 Частина 1: Стійкість до хімічних впливів: 1 C
 Частина 2: Стійкість до стирання: 2 D (від 50 до 150 U)
 Частина 4: Стійкість до подряпин: 4 E ($> 0,5$ до $\leq 1,0$ N)
- **ÖNORM A 3800-1** (вогнестійкість) в комбінації з важкозаймистою ґрунтовкою:
 Важкогорючий (раніше B 1 згідно B 3800 -1), Q1, Tr 1
- **EN 71-3** Безпека іграшок; міграція певних елементів (відсутність важких металів).
- **DIN 53160/1** і **DIN 53160/2** Стійкість до впливу поту і слини.
- Відповідає критеріям екологічно чистого будівництва (банк даних Bau-book)
- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.

Сфера використання



- Кольорові поверхні, з відкритими і закритими порами
- Для меблів, інтер'єрів, дерев'яної обшивки стін, дерев'яних стель
- Для важкозаймистих покриттів

08-20 (замінює 10-19) ZKL 3201/3203/3205

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Будь ласка, перемішайте продукт перед застосуванням.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 15°C.
- Значно вищі температури і / або знижена вологість прискорять процес висихання, що може негативно позначитися на здатності лаку до розтікання і на процесі виходу летких речовин. У таких випадках рекомендується додавати 5% ADLER AquaFluid V 8052000210.
- Для сильно навантажених поверхонь (столи, стільці і т.д.) рекомендується використовувати ADLER Aqua-Top Antiscratch 30341 ff (хімічна стійкість - 1-B1 відповідно до ÖNORM A 1605-12 Test 1 - також в кольорі RAL 9010 "чистий білий") або ADLER Aqua-Resist 30461 ff. В результаті може бути досягнута міцність - тест кільцем (твердий метал) і отримана дуже механічно стійка поверхня. Проміжний час сушки: не менше 12 годин, максимум 3 дні.
- При фарбуванні внутрішніх дверей необхідно використовувати ущільнювальні профілі, сумісні з акриловими лаками.
- При використанні полімерних країв завжди слід проводити випробування на адгезію із запланованою системою покриття. Використання активатора ADLER ABS-Kantenaktivator 8315000210 може поліпшити адгезію на краях ABS.
- Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.
- Будь ласка, дотримуйтесь наші **"Рекомендації по роботі з лаками на водній основі"**

Технологія нанесення



0 - 5%

Процес нанесення	Airless	Airless з подачею повітря (Airmix, Aircoat і т.д.)	Пістолет з верхнім бачком
Розпилювальна дюза (ø мм)	0,23 - 0,33	0,23 - 0,33	20
Тиск розпилення (бар)	100 - 120	80 - 100	2 - 3
Тиск повітря (бар)	-	1 - 2	-
Розчинник	Вода		
Дозування розчинника в%	-	-	0 - 5
Витрата (г/м²)	близько 120 - 200 за один шар максимальна кількість 450 з закритими порами: близько 130 з відкритими порами пастельних тонів і кольору RAL 9010: близько 150-200 з відкритими порами насичених тонів близько 120-150		

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Шліфування і нанесення наступного шару ADLER Pigmocryl NG 3201 ff	приблизно через 2 години
Фінішне покриття, наприклад, ADLER Aqua-Top Antiscratch 30341 ff або ADLER Aqua-Resist 30461 ff	мінімум 12 годин, максимум 3 дні

Зазначені цифри є орієнтовними. Швидкість висихання залежить від основи, товщини нанесеного шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

Очищення робочого інструменту



Очищати відразу після використання водою або ADLER Aqua-Cleaner 80080 (розведеним з водою у співвідношенні 1:1).

ОСНОВА

Тип основи

Придатні для обробки криючим лаком цільна деревина, деревостружкові або деревоволокнисті матеріали, облицьовані шпоном або покриті ґрунтувальною плівкою.

Характеристики основи

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, не містити жиру, воску і деревного пилу.

Підготовка основи

- Шліфування зернистістю 150 - 180
- **ДСП покриті плівкою:** шліфування з розміром зерна 180 - 220

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Ґрунтування

Для покриття з закритими порами

- а) ДСП з плівкою можна покривати 1 x ADLER Bluefin Isospeed Weiß 3134
- б) Масивна деревина або ДСП, облицьовані шпоном (наприклад, з бука): 2 x ADLER Bluefin Isospeed Weiß 3134 або ADLER Aqua-Isospeed Thix Weiß 31017
- в) Плити МДФ: 2 - 3 x ґрунтування ADLER Bluefin Isospeed 3134 + 5% ADLER AquaPUR-Härter 82220 або ADLER Aqua-Isospeed Thix Weiß 31017 + 5% ADLER AquaPUR-Härter 82220; або 1 x попередня ізоляція ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff і 2 x ґрунтування Bluefin Isospeed 3134

Для покриття з відкритими порами

Попередня ізоляція 150-200 г/м² ADLER Bluefin Isospeed 3134 + 5% ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

- Деревина, для якої характерно виділення смоли (наприклад, сосна)
- Деревина з водорозчинними фарбувальними компонентами (наприклад, ясен)
- Покриття в кольорі RAL 9010 "чистий білий", а також в пастельних тонах

Для покриттів насичених тонів досить ґрунтування за допомогою 150 - 200 г/м² ADLER Pigmocryl NG.

Висихання кожного протягом доби при кімнатній температурі.

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Проміжне шліфування



Зернистістю 280 - 360

Уникати прошліфовки.

Фінішне покриття

ADLER Pigmocryl NG 3201 ff

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Очищення і догляд

Чистка за допомогою ADLER Clean Möbelreiniger 96490. Догляд з ADLER Clean-Möbelpflege Plus 7222000210.

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка

1 кг, 4 кг, 22 кг

Відтінки кольору / ступінь глянце



Стандартні кольори:

G50 Білий W10 3205000010

G50 RAL 9010 3205009010

G50 Чорний 3205500001

Інші кольори можна отримати в колорувальній системі **ADLERMix**.

У продажу доступні наступні ступені блиску ADLER Pigmocryl NG:

G10 Абсолютно матовий 3201

G30 Матовий 3203

G50 Напівматовий 3205

Додаткові продукти


Bluefin Isospeed	3134
ADLER Aqua-Isospeed Thix Weiß	31017
ADLER Aqua-Top Antiscratch	30341 ff
ADLER Aqua-Soft CFB	30361 ff
ADLER Aqua-Resist	30461 ff
ADLER Aqua-PUR-Härter	82220
ADLER Aqua-Fluid V	8052000210
ADLER Aqua-Cleaner	80080
ADLER Clean-Möbelreiniger	96490
ADLER Clean-Möbelpflege Plus	7222000210

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання

Не менше 9 місяців в оригінальній непошкодженій упаковці.

У прохолодному, захищеному від замерзання місці.



Технічні дані

В'язкість при поставці 160 ± 15 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Дані щодо безпеки

Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою **www.adler-lacke.com**.

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

Уникайте вдихання парів лаку при розпилюванні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com