

ADLER Pigmotor

25361 ff

Прозорий 2K поліуретановий фінішний лак для меблів та внутрішньої обробки для промислового та комерційного використання

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація


Швидкосохнучий поліуретановий фінішний лак на основі акрилової смоли з дуже гарною механічною та хімічною стійкістю, а також чудовою стійкістю до пожовтіння.

Особливі властивості, стандарти



- **ÖNORM A 1605-12** (поверхні меблів)
 Стійкість до хімічних впливів: 1-B1
 Стійкість до стирання: 2-D (≥ 50 U)
 Стійкість до подряпин: 4-D ($\geq 1,0$ N)
 Стійкість до впливу відкритого вогню 5-B (важкозаймиста поверхня меблів)
- **DIN 68861** (поверхні меблів)
 Частина 1: Стійкість до хімічних впливів: 1 B
 Частина 2: Стійкість до стирання: 2 D (від 50 до 150 U)
 Частина 4: Стійкість до подряпин: 4 D ($> 1,0$ до $\leq 1,5$ N)
- **ÖNORM A 3800-1** (вогнестійкість) в комбінації з важкозаймистою ґрунтовкою:
 Важкогорючий (раніше B 1 згідно B 3800 -1), Q1, Tr 1
- **DIN 53160-1** або **DIN 53160-2** Стійкість до впливу поту і слини.
- **EN 71 Частина 3** Безпека іграшок (відсутність важких металів).
- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.

Сфера використання



- Для лакування меблів та інтер'єрів, схильних до сильного навантаження, таких як стільниці та полиці на кухнях, у вітальні, ванних кімнатах, офісах та в комерційних зонах, меблевих фасадах, які постійно знаходяться на виду, поверхні меблів для сидіння, а також поверхні, які не знаходяться постійно на виду. Області застосування від II до IV згідно з ÖNORM A 1610-12.
- Для стійких до появи подряпин (тест кільцем), покритих пігментним лаком поверхонь меблів і внутрішньої обробки, в першу чергу для столів, стільців, дверей і т. Д. Області застосування II до IV згідно ÖNORM A 1610-12.
- Для важкозаймистих або легкозаймистих конструкцій.
- Підходить для покриття поверхонь, вибілених пероксидом водню.

02-19 (замінює 05-17) ZKL 2514

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingung gen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- ADLER Pigmotop може незначно змінювати відтінок поверхонь, покритих ADLER Pigmotop або ADLER Pigmoscyl NG. Кількість покриття, що наноситься і тривалість проміжної сушки впливають на підсумковий відтінок. Проміжне шліфування може помітно змінити підсумковий відтінок, тому його виконувати не рекомендується.
- Навіть після ретельного лакування можуть з'явитися незначні дефекти, наприклад, включення пилу і т. д. Після проміжної сушки протягом не менше 3 днів ці дефекти можна усунути шляхом полірування.
- Будь ласка, дивіться **"Інструкції по роботі з безбарвними глянцевими лаками"** або **"Робочі інструкції по нанесенню глянцевого лаку на кольорові криючі покриття"**.
- Будь ласка, дотримуйтесь **"Робочі інструкції по застосуванню поліуретанових меблевих лаків"**.


Співвідношення компонентів



10 вагових частин ADLER Pigmotop 25361 ff
1 вагова частина ADLER PUR-Härter 82019

ADLER Pigmotop 25361 ff можна використовувати тільки з затверджувачем ADLER PURHärter 82019 і зазначеним співвідношенням компонентів. Відхилення призводять до проблем з плівкою і адгезією.



Життєздатність суміші



1 день

Життєздатність суміші можна продовжити на 1 день, змішавши її 1:1 зі свіжою сумішшю. Подальше продовження життєздатності суміші неможливо.

Технологія нанесення



Процес нанесення	Airless	Airless з подачею повітря (Airmix, Aircoat і т.д.)	Пістолет з верхнім бачком	Облив
Розпилувальна дюза (Ø мм)	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,8	-
Тиск розпилення (бар)	100 - 120	100 - 120	2 - 3	-
Тиск повітря (бар)	-	1 - 2	-	-
Розчинник	ADLER DD-Verdünnung 80019			
Дозування розчинника в%	0 - 10	0 - 10	10 - 15	0 - 10
В'язкість (с) 4 мм сопло, 20°C	близько 24	близько 24	близько 18	близько 24
Витрата (г/м²)	близько 80 - 100 на один шар, загальна витрата максимум 300			




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Наступний шар	1 - 3 години
Можна пересувати і штабелювати	через ніч
Полірування	мінімум 3 дні

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

Очищення робочого інструменту



ADLER DD-Verdünnung 80019 або
ADLER Waschverdünnung 80077

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Ґрунтування

- ADLER Pigmpur 24005 ff (з заповнюючим шаром або без нього, відкриті або закриті пори), час сушіння при кімнатній температурі не менше 3 годин та не більше 24 годин без проміжного шліфування.
- ADLER Pigmosyl NG 31105 ff (з заповнюючим шаром або без нього, відкриті або закриті пори), час сушіння при кімнатній температурі не менше 12 годин і не більше 3 днів без проміжного шліфування.
- ADLER PUR-Füllgrund HT 2530000200

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

Проміжне шліфування



ADLER PUR-Füllgrund HT або інші прозорі 2K меблевi лаки: шліфування зернистістю 320 або тонше (наприклад, високоглянцеve покриття)

ADLER Pigmotop 25361 ff наноситься на кольорові лаки без проміжного шліфування.

Фінішне покриття

1 x ADLER Pigmotop 25361 ff бажаного блиску G10 до G70
або

2 x АДЛЕР Pigmotop 25370 блиску G100

ADLER Pigmotop G 100 розроблений тільки для лакування поверхонь, оброблених ADLER Pigmpur та іншими поліуретановими лаками. Для отримання "діамантового" глянцеv рекомендується нанести методом розпилення два шари.

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Очищення і догляд

Чистка за допомогою ADLER Clean Möbelreiniger 96490. Догляд за поверхнями з рівнями блиску між G30 і G70 за допомогою ADLER CleanMöbelpflege Plus 7222000210.

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка

4 кг; 20 кг



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»


08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Відтінки кольору / ступінь глянцею	G10 Абсолютно матовий	25361
	G30 Матовий	25363
	G50 Напівматовий	25365
	G70 Шовковисто-матовий	25367
	G100 Глянцевий	25370
Додаткові продукти	ADLER PUR-Härter	82019
	ADLER DD-Verdünnung	80019
	ADLER Waschverdünnung	80077
	ADLER PUR-Füllgrund HT	2530000200
	ADLER Pigmopur	24005 ff
	ADLER Pigmocryl NG	3200 ff
	ADLER Clean-Möbelreiniger	96490
	ADLER Clean-Möbelpflege Plus	7222000210

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання



Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C)

Технічні дані

В'язкість при поставці близько 25 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)
В'язкість суміші близько 24 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

Уникайте вдихання парів лаку при розпилюванні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2 / P2 - EN 141 / EN 143).



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com