Pullex Platin 4447

Тонкошарова лазур для захисту деревини на основі розчинника з металевим ефектом, для приватного та комерційного використання

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Лазур для дерева на основі розчинника без ароматичних сполук для приватного і комерційного використання для фарбування зовні. Завдяки спеціальним пігментам в складі дозволяє отримати приголомшливий металевий відтінок з ефектом мерехтіння. Лазур зберігає пору відкритою і добре захищає від води, робить конструкції більш довговічними і перешкоджає ерозії покриття. Продукт не містить ароматичних розчинників і кобальтвмісних сикативів.

Особливі властивості і стандарти

- Покриття забезпечує захист від синяви і руйнуючих деревину грибків за допомогою активних компонентів.

  Активні речовини

  2,4 г/кг (0,24%) 3-йод-2-пропінілбутилкарбамат

Сфера використання



- Дерев'яні зовнішні конструкції, із змінними і обмежено змінними розмірами, наприклад, дерев'яні будинки, дерев'яна обшивка, навіси, профілі, віконниці, балкони, ворота і т.д.
- Для терасної підлоги і трапів ми рекомендуємо Pullex Bodenöl 4402.
- Будь ласка, дотримуйтесь технічних описів продуктів.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 5°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Не проводити фарбування при сильному сонячному випромінюванні, дощі, екстремально високої вологості, сильному вітрі або морозі.
- Для нових дерев'яних конструкцій ми рекомендуємо нанести покриття з усіх боків.
- Патьоків смоли неможливо уникнути незалежно від методу нанесення продукту.

b.w.
ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingun gen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

ТОВ «Лівінг Вуд Україна»
08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68
+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

- На горизонтальні дерев'яні елементи наносити продукт тонким шаром, щоб уникнути відшаровування внаслідок занадто товстої плівки.
- Лесуючі (напівпрозорі) продукти мають обмежену зносостійкість і тому вимагають більш частого догляду.
- Вимивання водорозчинних компонентів деревини, особливо під час зливи може бути мінімізовано, якщо наносити покриття рівномірно з усіх боків, і додатковий шар на торцевих зрізах дерев'яних елементів.
- На листяних породах і деревині багатій на компоненти, залишки штукатурки (підвищення лужності) або металевий пил (утворення іржі) можуть привести до почорніння поверхні.
- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, недотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат. Відхилення призводять до проблем із плівкою та порушення адгезії, а також до погіршення стійкості до атмосферних впливів та стабільності кольору.
- Будь ласка, дотримуйтесь **ARL 500 - Робочі інструкції по нанесенню покриттів на дерев'яні конструктивні елементи із змінними і обмежено змінними розмірами - Загальний розділ**.
- Будь ласка, дотримуйтесь **"ARL 505 - Робочі інструкції по лакам / Лазур і мастил на основі алкідних смол"**.

Технологія нанесення

Процес нанесення	Пензлик
Витрати на шар (мл/м²)	80 - 100

Продукт готовий до застосування.

При використанні необробленої деревини очікується додаткова витрата матеріалу близько 40%.

Форма та обробка основи, а також тип нанесення впливають на витрату/покриваність. Точні значення витрати можна визначити виготовленням пробного зразка.

Для оптимального висихання продукту рекомендується дотримуватися рекомендовану кількість нанесення. Занадто велика товщина шару може істотно уповільнити процес висихання!

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)

Наступний шар	приблизно через 12 годин

Зазначені цифри є орієнтовними. Висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну, відносної вологості, тиску та умов штабелювання.

На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб, іроко) висихання може сповільнюватися.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб, іроко) висихання може сповільнюватися.

Очищення робочого інструменту

Відразу після використання очистити Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

ОСНОВА

Тип основи	Хвойні і листяні, і інші деревні матеріали, придатні для використання зовні, наприклад, плити з масиву, клеєна деревина, конструкційний масив і т.д.
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття. Необхідною умовою довговічності покриття є наявність конструктивної захисту деревини. Зверніть увагу на додаткові документи: ÖNORM B 2230-1 ÖNORM B 3430-1 DIN 18363 BFS-Merkblatt Nr. 18
Вологість деревини	**Хвойні породи:** 15% ± 2% **Листяні породи:** 12 ± 2%
Підготовка основи	Для оптимальної довговічності покриття, ми рекомендуємо шліфувати поверхню з розміром зерна 80, в напрямку волокон, ретельно видалити пил, смоли і смоляні кишені. Гострі кромки повинні бути закруглені. Деревину з великою кількістю смоли слід очистити Nitro-Verdünner Aromaten-frei (8017). Водорості, зелений наліт та пліснява зовні видаліть засобом Aviva Fungisan (8308). Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Просочення	При необхідності, для захисту від синяви, зараження грибком та комахами, просочіть 1 x Pullex Imprägnier-Grund (4436) (застосовується до деревини з класом стійкості 3-5 до EN 350). Проміжна сушка: близько 12 години Використовуйте антисептик для деревини обережно. Слідкуйте за вказівками на етикетці і в технічному описі продукту. Будь ласка, дотримуйтесь **ARL 056 - Робочу інструкцію щодо нанесення засобів для захисту деревини**.
Основний шар	1 x Pullex Platin (4447) Проміжна сушка: близько 12 години
Фінішне покриття	1 x Pullex Platin (4447)

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Обслуговування

Довговічність покриття зовні залежить від багатьох факторів, таких як сорт деревини, погодні умови, конструктивний захист, механічні навантаження і вибір колірного тону. Для продовження терміну служби покриття необхідно своєчасно проводити роботи з догляду за обробленою поверхнею. Для цього рекомендується проводити регулярний огляд, технічне обслуговування та при необхідності ремонтні роботи.

При необхідності очистити непошкоджену поверхню від пилу та забруднень та нанести 1-2 шари Pullex Platin (4447).

При використанні деревини листяних порід з глибокими порами, таких як дуб, іроко, потрібно враховувати необхідність більш частих робіт з обслуговування.

Будь ласка, дотримуйтесь **ARL 504 - Робочі інструкції по нанесенню покриттів на дерев'яні конструктивні елементи із змінними і обмежено змінними розмірами - Установка і оновлення**.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка

W30 4447000030: 0,75 л; 2,5 л

Відтінки кольору / ступінь глянцю

Color4You

Кольори можна отримати в системі кольору **ADLER Color4you**.

База покриття:

Pullex Platin Basis W30	4447000030

- Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні.
- Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.
- Для гарної стійкості покриття до атмосферних впливів застосовуються тільки кольорові матеріали.
- Кращу стійкість до атмосферних впливів мають середні тони; занадто світлі або занадто темні тони слід уникати в екстремальних погодних умовах.
- Тоновані продукти слід використовувати протягом 3 місяців.

Додаткові продукти

Adlerol-Terpentinölersatz	7231
Aviva Fungisan	8308
Nitro-Verdünner Aromatenfrei	8017
Pullex Bodenöl	4402
Pullex Imprägnier-Grund	4436

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання



Не менше 5 років в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Добре закривайте відкриті контейнери та використовуйте їх якнайшвидше.

Технічні дані

Вміст ЛОС	Граничне значення за нормами ЄС для Pullex Platin (Кат. A/f): 700 г/л. Pullex Platin містить максимум 610 г/л ЛОС.

GISCODE	BSL40
Декларація інгредієнтів згідно з VdL-RL 01	Алкідна смола / неорганічні білі та кольорові пігменти / органічні пігменти / пігменти з ефектом / аліфатичні речовини / гліколі та ефіри гліколів / проміжні добавки / шаруваті силікати / змочують агенти / водовідштовхувальні засоби / світлостабілізатори / протишкірні агенти Містить 3-йодо-2-пропінілбутилкарбамат. Може спричиняти алергічні реакції. Інформація для алергіків за тел. +43 5242 6922-713.
Дані щодо безпеки	Для тканини (ганчір'я), просоченої продуктами оксидативного висихання існує небезпека самозаймання! Тканину (ганчір'я), просочену продуктом сушити в розправленому вигляді. Зберігати в закритих металевих контейнерах або під шаром води. При шліфуванні використовуйте принаймні пиловий фільтр P2 як індивідуальний захисний засіб від абразивного та деревного пилу. Для твердої деревини (як бук, дуб) рекомендується пиловий фільтр P3. При попаданні у очі негайно промити водою. Зберігайте у недоступному для дітей місці. Забезпечте хорошу вентиляцію під час та після обробки. Під час роботи з продуктом не вживайте їжу, не пийте і не паліть. Повторний вплив може спричинити сухість або тріщини на шкірі. Не допускайте потрапляння в каналізацію, водні шляхи чи землю. Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою **www.adler-lacke.com**.