

## Pullex Teaköl

## 50524 ff

Олія на основі розчинника для садових меблів для приватного та комерційного застосування

### ОПИС ПРОДУКТУ


#### Загальна інформація

Олія на основі розчинника для листяних і екзотичних порід деревини. Продукт відрізняється хорошим проникненням, чудово підкреслює структуру деревини, має дуже хороший водовідштовхувальний ефект. Не містить активних речовин. Затвердіння здійснюється за рахунок поглинання кисню (оксидативне висихання).

#### Особливі властивості, стандарти

- Антистатичні


#### Сфера використання



- Садові меблі.
- Для нормально навантажених поверхонь в меблів та інтер'єрі.
- Внутрішні поверхні меблів і шаф через можливий запах обробляти максимум один раз тонким шаром.

### ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

#### Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням збовтати продукт.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 5°C.
- Оптимальний температурний режим 15-30°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Нанесіть продукт і через короткий час ретельно видаліть надлишок бавовняною тканиною або ганчіркою в напрямку волокон. Обов'язково перешкоджати утворенню плівки.
- Патьоків смоли неможливо уникнути незалежно від методу нанесення продукту.
- На листяних породах і деревині багатій на компоненти, залишки штукатурки (підвищення лужності) або металевий пил (утворення іржі) можуть привести до почорніння поверхні.
- **Увага:** Слід забезпечити рівномірне шліфування і рівномірне нанесення продукту!

12-20 (замінює 08-18) ZKL 4419

b.w.

**ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz**

**Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)**

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




**ТОВ «Лівінг Вуд Україна»**

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)

**Технологія нанесення**




Процес нанесення	Втирання
Покривність на шар (м²/л)	близько 30

Втирати, особливо хороші результати досягаються за рахунок пришліфовки нетканим абразивним волокном.

Продукт готовий до застосування.

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

**Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)**



Наступний шар	приблизно через 6 годин
---------------	-------------------------

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

Для оптимального висихання необхідно забезпечити хорошу вентиляцію. Низький повітрообмін, наприклад, укладання в штабелі, затримує висихання.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб, іроко) висихання може сповільнюватися.

**Очищення робочого інструменту**



3 ADLER Adlerol-Terpentinölersatz 80301.

**ОСНОВА**

<b>Тип основи</b>	Дрібно і великопористі листяні, хвойні породи
<b>Характеристики основи</b>	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.
<b>Вологість деревини</b>	<b>Листяні породи:</b> 12% +/- 2% <b>Хвойні породи:</b> 15% +/- 2%
<b>Підготовка основи</b>	Шліфування з розміром зерна 180 - 240. Гострі кромки повинні бути закруглені. Високосмолисті і екзотичні породи деревини, які містять компоненти, що уповільнюють висихання, попередньо обробити розчинником ADLER Nitro-Verdünnung 80001. Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

**СИСТЕМА ПОКРИТТЯ**

<b>Основний шар</b>	1 x Pullex Teaköl 50524 ff Проміжна сушка: близько 6 годин
<b>Проміжне шліфування</b>	Легке шліфування, зернистість 280-360. Видалити деревний пил.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Фінішне покриття 1 x Pullex Teaköl 50524 ff

## ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

### Очищення і догляд

При впливі води і УФ-променів перешкода посіріння зберігається недовго.

**Очищення** водою або м'яким побутовим миючим засобом. При наявності жирних забруднень використовувати ADLER Legno-Reiniger 80025. Очищення повинно виконуватися не раніше, ніж через 14 днів після нанесення олії.

Для **освіження і догляду** нанести 1 x Pullex Teaköl 50524 ff і видалити надлишок.

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

### Упаковка

250 мл, 1 л

### Кольори

Тик	50524
Безбарвний	50525


- Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні.
- Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.

### Додаткові продукти

ADLER Adlerol-Terpentinölersatz	80301
ADLER Nitro-Verdünnung	80001
ADLER Legno-Reiniger	80025

## ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

### Термін зберігання / умови зберігання



Не менше 3 років в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Рекомендуємо перелити вміст розкритої упаковки в більш дрібну тару для запобігання загустінню / утворення плівки.

### GISCODE

Ö60

### Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

Для тканини (ганчір'я), просоченої продуктами оксидативного висихання існує небезпека самозаймання! Тканину (ганчір'я), просочену продуктом сушити в розправленому вигляді. Зберігати в закритих металевих контейнерах або під шаром води.

При застосуванні препарату в розпилювальних кабінах, в яких містяться розпилені залишки нітроцелюлозних продуктів, виникає небезпека самозаймання!



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)