

PUR-Strong

2528

Двокомпонентний поліуретановий прозорий лак на основі розчинника для меблів та інтер'єру, для промислового і професійного використання

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Високоякісний поліуретановий прозорий лак на базі акрилатної смоли. Дуже хороша механічна і хімічна стійкість, спеціально розроблений для інтер'єрів, схильних до значних навантажень, має гарну заповнюючу здатність, відмінно підкреслює текстуру, чудово протистоїть пожовтінню.

Особливі властивості і стандарти

• **ÖNORM A 1605-12 (поверхні меблів)**

Визначення стійкості до хімічних дій: 1-B1

Стійкість до стирання: 2-C (≥ 150 U)

Стійкість до подряпин: 4-D (≥1,0N)

Стійкість до впливу відкритого вогню 5-B (важкозаймиста поверхня меблів)

• **ÖNORM A 3800-1 (вогнестійкість)**


У комбінації з важкозаймистою ґрунтовкою::

Важкозаймистий, Q1, Tr 1

• **Французька постанова DEVL1104875A**

Маркування будівельних матеріалів з емісії летких небезпечних сполук: A+

Сфера використання



• Для лакування інтенсивно використовуваних поверхонь меблів та дизайні інтер'єру, для сходів (в залежності від правових норм конкретної країни), для готелів і шкільних закладів, для кухонної і санітарної меблів: Області застосування II - IV згідно ÖNORM A 1610-12.

• Для важкозаймистих або легкозаймистих конструкцій.

• Підходить для покриття поверхонь, вибілених пероксидом водню.

0-1 ZKL 2528

b.w.

01/24

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com


ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 10°C.
- При лакуванні сходинок рекомендується наносити три шари методом розпилення. Це дозволить забезпечити достатню товщину шару.
- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, недотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат.
- Будь ласка, дотримуйтесь інструкції **ARL 131 Робота з поліуретановими лаками для меблів**.

Співвідношення компонентів




20% 82029

10 вагових частин PUR-Strong (2528)

2 вагові частини PUR-Hardener 8429 (8429000210)

PUR-Strong (2528) можна використовувати виключно з затверджувачем у зазначеному співвідношенні. Відхилення від рекомендованих значень можуть призвести до порушення плівкоутворення та адгезії.

Життєздатність суміші





8 годин


Матеріал, змішаний за попередній день, необхідно змішати зі свіжозтверділим матеріалом у співвідношенні 1:1. Подальше продовження життєздатності неможливе.

Більш високі температури скорочують час життєздатності суміші.

Технологія нанесення



10 % 80019




10 % 80029



Процес нанесення	Airless	Airless з подачею повітря (Airmix, Aircoat і т.д.)	Пістолет з верхнім бачком
Розпилювальна дюза (Ø мм)	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,8
Тиск розпилення (бар)	80 - 120	80 - 120	3 - 4
Тиск повітря (бар)	-	1 - 2	-
Розчинник	DD-Verdünner 8519 або PUR-Verdünner 8529		
Дозування розчинника в%	5	5	10
В'язкість (с) 4 мм сопло, 20°C	24	24	18
Витрата на шар (г/м ²)	100 - 150		
Загальна витрата (г/м ²)	максимум 500		

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Шліфування і наступний шар	4 години
Можна пересувати і штабелювати	12 годин

Для підвищення стійкості наступного шару лакофарбового покриття рекомендується сушка при кімнатній температурі протягом ночі.

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Очищення робочого інструменту

Відразу після використання з DD-Verdünner 8519 (8519) або Waschverdünner (8501).



ОСНОВА

Тип основи

Масив, шпон на відповідній основі.

Будь ласка, дотримуйтесь інструкції **ARL 131 Робота з поліуретановими лаками для меблів.**

Характеристики основи

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, не містити жиру, воску і деревного пилу.

Підготовка основи

Деревина листяних порід: шліфування з розміром зерна 150 - 180

Деревени хвойних порід: шліфування з розміром зерна 100-150

Ретельно видалити шліфувальний пил, особливо з пор дерева.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Ґрунтування

1 x PUR-Strong (2528)

Проміжне шліфування

Заґрунтовану поверхню шліфувати з розміром зерна 240-320. Уникати про-шліфовки! Видалити деревний пил.



Для забезпечення гарної адгезії між шарами необхідно здійснювати проміжну шліфовку безпосередньо перед нанесенням наступного шару лаку.

Під час шліфування використовувати пиловловлюючий фільтр P2/P3.

Фінішне покриття

1 – 2 x PUR-Strong (2528)

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Очищення і догляд

Чистка з Clean-Möbelreiniger 7202 та догляд з CleanMöbelpflege Plus 7222.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка

4 кг, 20 кг

Відтінки кольору / ступінь глянцею

G10 Абсолютно матовий	26301
G30 Матовий	26303
G50 Напівматовий	26305
G70 Шовковисто-матовий	26307

Додаткові продукти

Clean-Möbelpflege Plus	7222
Clean-Möbelreiniger	7202
DD-Verdünner	8519
PUR-Hardener	8429
PUR-Verdünner	8529




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання



Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Технічні дані

В'язкість при поставці 28 - 32 с DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Дані щодо безпеки



Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

Уникайте вдихання парів при розпиленні. Використовуйте захисну маску (комбінований фільтр A2/P2).

Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com