

ADLER Reißlack farbig

23991

Криючий однокомпонентний лак



Опис продукту

Спеціально розроблений, криючий, пігментований однокомпонентний лак на основі розчинника для нанесення лаку з тріщиноподібним ефектом.

Сполучна основа: ацетобутірат целюлози; ADLER Reißlack farbig не містить ароматичних розчинників.

Сфера використання

Застосування в поєднанні з ADLER Pigmentor бажаного відтінку 24005 ff і безбарвними лаками для розпилення, як, наприклад, ADLER Pigmentor бажаного ступеня блиску 25363 ff для всієї внутрішньої обробки.

Порядок застосування

ADLER Reißlack призначений для нанесення на поверхні, покриті ADLER Pigmentor.

В'язкість при поставці

50 с по DIN 53211 (сопло 4 мм, 20°C)

Робоча в'язкість

Пневматичне розпилення (сопло 1,8 мм, 3 бар) близько 20 с - близько 25% ADLER DD-Verdunnung 80019

Ґрунтувальне покриття

Поверхні, покриті ADLER Pigmentor бажаного відтінку 24005 ff (пор. Технічний опис). Нанесення ADLER Reißlack необхідно починати не раніше ніж через 2 години висихання або найпізніше через 5 годин без полірування.

Витрата

80 - 120 г/м² на шар

Тріщиноподібний ефект

Виникнення сітчастої картини розтріскування на лакованому покритті відбувається під час процесу висушування. Воно залежить від різної напруги при висиханні ADLER Pigmentor і ADLER Reißlack farbig.

На картину розтріскування впливає вибір кількості нанесеного лаку: при нанесенні малої кількості вийде тонкий малюнок тріщин, при нанесенні більшої кількості - грубіший.

Для досягнення однакової форми тріщиноутворення лак необхідно наносити рівномірно.

Час висихання

Через 2 години висушування при кімнатній температурі слід без проміжного шліфування повторно нанести вищевказану кількість лаку. Час проміжного висихання не повинен перевищувати 5 годин.

02-09 (замінює 07-99)

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Нанесення лаку методом розпилення	<p>Для досягнення гарної механічної і хімічної зносостійкості поверхні нанесений шар лаку необхідно додатково покрити 1 шаром безбарвного лаку методом розпилення:</p> <p>Наприклад, 80-100 г/м² ADLER Pigmotop бажаний рівень блиску 25363 ff.</p> <p>При додаванні 10% ADLER PUR-Harter 82019 матеріал відповідає вимогам класу 1-B згідно ONORM A 1605-12 (стійкість до хімічних впливів), при додаванні 20% ADLER PUR-Harter 82019 - вимогам класу 1-B1 згідно ONORM A 1605-12 .</p> <p>Будь ласка, зверніться до наших "Робота керівних принципів для поліуретанових фарб", а також паспорта безпеки для наступних використовуваних продуктів.</p>												
Вказівки щодо застосування	<p>Лак з тріщинуватим малюнком необхідно використовувати виключно на малих площах (розміром до 1 м²), так як на великих поверхнях досить важко отримати рівномірне розтріскування. Розведення - ADLER DD-Verdunnung 80019.</p>												
Розчинник	<p>ADLER DD-Verdunnung 80019</p> <p>Це розведення поряд з ADLER Waschverdunnung 80077 також рекомендується для очищення обладнання.</p>												
Форма поставки	<p>Для змішування бажаних відтінків представлені 6 базових лаків з тріщинуватим малюнком:</p> <table><tr><td>Білий</td><td>23991</td></tr><tr><td>Жовтий</td><td>23992</td></tr><tr><td>Червоний</td><td>23993</td></tr><tr><td>Синій</td><td>23994</td></tr><tr><td>Зелений</td><td>23995</td></tr><tr><td>Чорний</td><td>23996</td></tr></table>	Білий	23991	Жовтий	23992	Червоний	23993	Синій	23994	Зелений	23995	Чорний	23996
Білий	23991												
Жовтий	23992												
Червоний	23993												
Синій	23994												
Зелений	23995												
Чорний	23996												
Упаковка	1 кг												

